

MARMOLEUM SPORT

INSTALLATIONSBEHANDLING HÖGRE SLITAGE

Senast reviderad:
2016-09-30



PRODUKT: EUROCOL 863

- För idrottshallar och multifunktionshallar
- Uppfyller halksäkerhetsstandarder från DIN 18032
- Idealiska flytande egenskaper skapar en jämn matt yta
- Vattenbaserat enkomponents tätningsmedel med polyuretanbas
- Grundlack och topptätningsmedel i en och samma produkt
- Mycket slitstarkt, beständigt mot kemikalier och nötning

Forbo Flooring Marmoleum Sport har **ingen ytbehandling från fabrik**. Det måste ytbehandlas efter att det har lagts utifrån hur golvet är avsett att användas.

GRUNDRENGÖRING

Ta bort allt löst skräp, all smuts och allt damm från golvet och rengör golvet med ett neutralt golvrengöringsmedel.

Golvytan behöver vara ren, fri från olja, vax, silikon och andra restprodukter som kan påverka bindningsförmågan negativt.

Använd en kombinationsmaskin eller rotationsmaskin (150–300 varv/min) med röd 3M-rondell. Torka upp smutsigt vatten med trasa, mopp eller med hjälp av våtdammsugare. Skölj med rent vatten och låt golvet torka i minst 12 timmar.

YTBEHANDLING

- Observera att linjemålning sker före ytbehandling, se separat blad "Marmoleum Sport linjemålning 809A".
- Säkerställ under behandlingen att luftcirkulationen är konstant under torkningen.
Undvik direkt solljus och häftigt luftdrag.
- Skaka väl före användning för att få en jämn dispersion i lacken.
- Beroende på hur hög trafiken förväntas bli rekommenderar vi 2–3 skikt med roller. Torkningstid 3–5 timmar.
- Applicera inte mer än 2 skikt med roller inom loppet av 24 timmar!
- Det går att applicera nästa skikt med lack inom 24 timmar. Om torkningstiden är >24 timmar krävs slipning (korn: 120/150) innan nästa skikt appliceras.

FÖRPACKNING

10 l engångsförpackning.

ALLMÄNNA RÅD

Skydda nylagda golv

Alla nylagda golv ska täckas och skyddas mot allt annat pågående arbete under projektet med en lämplig skyddande beläggning som inte färgar av sig.

Använd skyddstassar på stolar och bord för att förhindra repor. Svängbara hjul ska vara av mjukt material som är lämpligt för fjädrande golvbeläggningar (enligt EN425)

Använd entrésystem

Så mycket som 80 % av all smuts i en byggnad kommer in via gångtrafiken. Entrésystem av en lämplig storlek (helst mer än 6 meter) och kvalitet bör användas. Forbos entrésystem Coral och Nuway kan enligt oberoende tester fånga upp och behålla upp till 94 % av all smuts och fukt som dras in i en byggnad via gångtrafik. Detta minskar underhållskostnaderna och bevarar utseendet på intilliggande golvprodukter på bästa sätt samt minskar halkrisken. Som med alla system som fångar upp smuts måste entrésystemen rengöras regelbundet för att få bort smutsen som samlats.

TEKNISK DATA

Bas	PU-akrylatdispersion
Färg	mjölaktig
Densitet	ca 1,035 g/cm ³
Konsistens	Låg viskositet
Rengöringsmedel	vatten
Bearbetningsförhållanden	inte under 15 °C på undergolvet, minst 18 °C som material- och rumstemperatur, 35–75 % relativ luftfuktighet, rekommenderad <65 %
Appliceringssätt	mikrofiberroller
Förbrukning roller	ca 120 g/m ² /skikt
Torkningstid	ca 3–5 timmar (roller)
Första varsamma användning	ca 24 timmar
Slutlig styrka	ca 7–10 dagar
Tillåten lagringstid	inom ca 6 månader, öppnad förpackning ska förvaras tätt sluten och förbrukas så snart som möjligt. Förvaring: Förpackningen förvaras tätt sluten på torr plats, temperatur: 5–30 °C
Frostkänslighet	ja
Kod enligt GHS nej	Miljö/Arbets säkerhetGISCODE: DGNB: LEED: abZ nach DIBt Grundsätzen: DecoPaint EU/2004/42 W 2+ (NMP-fri) VOC 4,81 %, kvalitetsnivå: 3 VOC 49,8 g/l Z-157.10-82 Kat. A/i/Wb: <140 g/lVOC (2010).

ANMÄRKNING

Produkten är avsedd för behandling av Marmoleum Sport, all annan applicering än den som specificeras i denna tekniska information kräver vårt uttryckliga godkännande. Annars gäller inga garantier.