

FORBO Klej montażowy 232

- Właściwości:**
- gotowy do użycia
 - dużej lepkości
 - wypełniający szczeliny
 - elastyczny po związaniu
 - odporny termicznie do ok. - 20 do +60°C
 - rozpuszczalnikowy
-

Zastosowanie:

- do klejenia listew przypodłogowych drewnianych i twardego PVC
- do mocowania płyt wiórowych, gipsowych i kartonowo-gipsowych
- do mocowania paneli drewnianych i z tworzywa sztucznego, płyt izolacyjnych i dźwiękochłonnych ze szkła i włókna mineralnego, oraz tworzywa piankowego (nie nadaje się do styropianu)
- do uszczelniania połączeń w konstrukcjach metalowych

Dane techniczne:	baza surowcowa:	syntetyczny kauczuk
	kolor:	biały
	konsystencja: masa	pastowaty
	właściwa:	ok. 1,3 g/cm ³
	rozcieńczalnik:	uniwersalny środek czyszczący 291
	sposób nakładania:	pistolet do kartuszy
	czas klejenia:	ok. 10 minut
	czas pełnego związania:	ok. 2-4 dni; w zależności od grubości nakładanej warstwy i temperatury pomieszczenia
	dopuszczalny okres przechowywania:	ok. 12 miesięcy
	odporność na przemrozenia: warunki przechowywania: rodzaj zagrożenia:	odporny sucho, w temp. + 5 do +25°C

* - orientacyjne dane laboratoryjne

Przygotowanie podłoża:

Dla zapewnienia wiązania kleju, podłoże lub klejony materiał muszą być chłonne, trwale suche, wolne od pyłu i tłuszczu. Gładkie zanieczyszczone powierzchnie oczyścić uniwersalnym środkiem czyszczącym 291, porowate, pyłące powierzchnie zagruntować uniwersalnym środkiem gruntującym Europrimer 044 rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:2.

Czas schnięcia ok. 2-3 godz.

Przy zastosowaniu na płytach kartonowo-gipsowych odpornych na wilgoć, klejona powierzchnia musi być chłonna lub przepuszczająca parę wodną

PRODUKTINFO

Sposób użycia: Przed użyciem kleju należy odkręcić zakrętkę na końcu tuby, przebić całkowicie membranę na wylocie tuby i odciąć szpic odpowiednio do szerokości wypełnianej szczeliny.
Klej należy nanosić jednostronnie, punktowo lub ciąglą wstęgą na tylną stronę klejonego materiału lub podłoże i natychmiast dokładnie docisnąć. Następnie rozłączyć klejone elementy i przed upływem czasu wiązania kleju, maksymalnie ok.10 minut ponownie złączyć. Przekroczenie tego czasu powoduje powstawanie zaschniętej warstwy wierzchniej naniesionego kleju i trudności z przyleganiem oraz wiązaniem klejonych powierzchni.

Uwagi: Klej montażowy 232 zawiera palne rozpuszczalniki. Wymagane jest odpowiednie przewietrzanie pomieszczeń, unikanie źródeł ognia i nie wdychanie oparów. Zapobiegać nagromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.

Opakowanie: kartusze o masie netto ok. 310ml/ 12 szt. w kartonie.

Informacje dodatkowe: Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które niestety nie mamy wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania go niezgodnie z instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne informacje techniczne i karty bezpieczeństwa. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów, norm oraz reguł fachu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Stan, dnia 02. Września 2008 r.