

# 541 Plus

## ANTI SLIP ŚRODEK DO MOCOWANIA WYKŁADZIN TEKSTYLNICH W PŁYTKACH

### OPIS PORODUKTU

- bezrozpuszczalny
- wydajny
- nadaje się pod fotele na rolkach wg DIN EN 12529
- EMICODE EC1. GISCODE D1
- na chłonne i niechłonne podłoża
- nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- po zamocowaniu można prać odpowiednim szamponem wykładzinę podłogową wg RAL 991 A2



Made in Germany

### ZASTOSOWANIE

- do mocowania płytek tekstylnych ze spodem winylowym i bitumicznym
- do mocowania przewodzących ładunki elektryczne płytek dywanowych w kompozycji ze środkiem 841 EC
- zalecane do płytek o ciężarze większym niż 4 kg/m<sup>2</sup>
- na równe, stabilne chłonne i nie chłonne podłoża, takie jak: jastrzychy, podłoża drewniane, metal oraz starych, równych, stabilnie leżących wykładzinach podłogowych
- na podłogach podniesionych
- **nie nadaje się do mocowania płytek dekoracyjnych LVT!**

### DANE TECHNICZNE\*

Baza surowcowa	dyspersja poliakrylowa.
Kolor	jasno-beżowy
Masa właściwa	ok. 1,02 g/cm <sup>3</sup> .
Konsystencja	lekko lepka.
Czyszczenie świeżych zabrudzeń	czysta woda.
Warunki stosowania	min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18° temperatura materiału i pomieszczenia, 35-75% wilgotność względna powietrza, zalecana <65%.
Sposób nakładania	walek z mikrofibry 11 mm.

# 541

## Eurofix Anti Slip

Zużycie	ok. 100 - 150 g/m <sup>2</sup> uzależnione od podłoża.	
Czas odparowywania	ok. 60 minut, na niechłonne podłoża może ulec wydłużeniu.	
Data ważności	ok. 15 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.	
Magazynowanie	w suchych, chłodnych warunkach, szczelnie zamknięte opakowania w temp. 5-30 °C..	
Odporność na przemrożenia	nieodporny.	
Oznaczenie wg GHS(BHP)	nie dotyczy.	
Środowisko-BHP	GISCODE:	D1, zawartość rozpuszczalników ≤ 0,5%..
	EMICODE:	EC1
	DGNB:	VOC 0 %, poziom jakości/quality level: 4
	LEED:	VOC 0 g/l, spełnia IEQ Credit 4.1
	Zawiera:	1,2-benzotiazol-3 (2H) -on, mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3 i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3: 1). Może powodować reakcje alergiczne, (EG nr 220-239-6) (3:1)
		Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862-13-82. Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z dyrektywą UE 91/155.
		*- orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianom w zależności od warunków na budowie.

## PODŁOŻE

- Podłoże musi być stabilne, odporne na nacisk i pęknięcie, suche, bez pęknięć i rys, niezatłuszczone, niezakurzone. Warstwy osłabiające przyczepność kleju do podłoża należy w odpowiedni sposób mechanicznie usunąć.
- W przypadku stwierdzenia wad podłoża należy je zgłosić w formie pisemnej.
- W przypadku montażu na podłogach podniesionych należy usunąć wszelkie warstwy mogące zmniejszać przyczepność kleju antypoślizgowego
- Unikać wypływania kleju poprzez fugi na podłogach podnoszonych.
- Ubytki w podłożu należy uzupełnić odpowiednimi masami naprawczymi np. Europlan Silicat 913.
- Do wylewania zalecamy stosowanie odpowiednich mas szpachlowych oraz środków gruntujących Forbo Eurocol.

## SPOSÓB UŻYCIA

- 541 Anti Slip nanieść przy pomocy wałka z microfibry (włos 11 mm) równomiernie na podłoże
- W przypadku montażu na podłogach podniesionych uważać aby płyn 541 nie spływał przez fugi podłogi .
- W przypadku dużej chłonności podłoża, należy nałożyć płyn powtórnie lub wcześniej zagruntować podłoże odpowiednim środkiem gruntującym.
- Płytki dywanowe układać dopiero na wyschniętej (przezroczystej) warstwie naniesionego środka.  
W przypadku ułożenia płytek dywanowych na wilgotnej warstwie 541 Anti Slip może dojść do ich przyklejenia, a następnie mogą wystąpić trudności z ich zdejmowaniem.  
W celu uzyskania przewodnictwa ładunków elektrycznych układanych płytek dywanowych, należy 100 cz. wag. 541 AntiRutsch NV zmieszać z 3,5 cz. wag. środka 841 EC to znaczy - jedno wiadro 10 kg 541 z jednym wiadrem 3,5 kg 841 EC. Uzyskaną mieszaninę ujednolicić przy użyciu mieszadła mechanicznego i nanosić na podłoże, możliwie do całkowitego zużycia. Po okresie przechowywania należy mieszaninę powtórnie dokładnie wymieszać. W celu uziemienia należy co 30 m<sup>2</sup> rozmieścić taśmę miedzianą 801 Eurostrip EC dla wyrównania potencjału.
- Czas odparowania płynu 541 zależy od temperatury pomieszczenia, wilgotności względnej oraz ilości użytego płynu.
- Po prawidłowym montażu płyt tekstylnych można je parokrotnie podnosić i znów układać.
- Należy unikać kurzu oraz zabrudzeń płynu, gdyż zmniejsza to przyczepność układanych płyt tekstylnych.
- Unikać podnoszenia płyt tekstylnych, łapiąc za ich narożniki, aby nie powodować ich odkształceń.

## UWAGI

- Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów !
- Nie gwarantujemy, że przy ponownym podnoszeniu płytek nie wystąpią miejsca przyklejone do podłoża.
- W przypadku montażu na starych wykładzinach nie można wykluczyć wystąpienia odbarwień.
- Usuwanie kleju antypoślizgowego 541 z podłoża (np. po starych wykładzinach) może spowodować jego uszkodzenie.
- Aklimatyzować wykładziny w pomieszczeniu przeznaczonym do ich montowania.

# 541

## Eurofix Anti Slip

- EMICODE – więcej informacji na: [www.emicode.com](http://www.emicode.com)

---

### OPAKOWANIE

---

10 kg – paleta 44 szt., jednorazowe wiaderko

---

### INFOMACJE DODATKOWE

---

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane. Chronić przed dziećmi ! Zapewnić w trakcie klejenia oraz schnięcia kleju odpowiednie wietrzenie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie klejenia spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone (wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej. Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane. Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa wszystkich stosowanych produktów !

Stan, dnia 2022.03.15

---

### NOTATKI

---