

## 898

## EUROCLEAN LONGLIFE

Износостойкая полимерная мастика на основе металлполиакрилатов. Предназначена для первичного ухода за водонепроницаемыми покрытиями, может также применяться в качестве рефрешера при последующем регулярном уходе.

Не имеет степени блеска, Нейтрально влияет на степень блеска покрытия, на которое наносится.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |             |
|--------------|-------------|
| Основа       | Полиакрилат |
| Цвет         | Молочный.   |
| Консистенция | Низковязкая |

- очень износостойкая, для высоких нагрузок;
- водостойкая;
- надежно защищает покрытие от загрязнения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |  |
|---------------------|--|
| Расход              | 1 кг на прикл. 29 м <sup>2</sup> (1 слой)                          |
| Время затвердевания | Нанесение следующего слоя через 1-3 часа (при нормальных условиях) |
| Воспламеняемость    | Не воспламеняется.   |
| Морозостойкость     | Неморозостойкий  |
| Плотность           | Ок. 1,02 г/см <sup>3</sup>   |

## НАЗНАЧЕНИЕ

Пленкообразующая полимерная мастика, предназначенная для создания защитного слоя на поверхности влагостойких напольных покрытий, не имеющих ПУ или УФ защитного слоя:

- ПВХ покрытий и покрытий из вспененного винила;
- натурального линолеума;
- паркета и пробковых покрытий, покрытых воднодисперсионным лаком.

Мастика может также применяться в качестве рефрешера при последующем уходе за покрытиями.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                  |   |
|------------------|---|
| Условия хранения | В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5 - 30 °C. |
| Инструмент       | Ткань без ворса.  |
| Время высыхания  | Полное высыхание через 12-24 часа (при нормальных условиях) |

## 898 EUROCLEAN LONGLIFE

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Срок хранения   | 24 месяца в оригинальной упаковке. |
| Очиститель      | Вода.                              |
| Комментарии     | TODO                               |
| Морозостойкость | Неморозостойкий                    |

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

#### Основание:

- Покрытие должно быть очищено и тщательно высушено.
- Для удаления глубоко въевшихся загрязнений, царапин и старых слоев защитных покрытий (мастик, полиролей) проводится глубокая очистка с применением очистителя Eurocol 891 Euroclean Basic.

#### Инструкция по применению:

Мастика Eurocol 898 не подходит для применения во влажных помещениях, либо там, где есть вероятность попадания на поверхность влаги в больших количествах (входные зоны, помещения, где регулярный уход за покрытием во время уборки не может быть осуществлен влажной тряпкой, а требует большого количества воды для смыва грязи).

При нанесении мастики следует избегать сквозняков, т.к. они могут привести к отслаиванию мастики в дальнейшем.

- Канистру с мастикой перед употреблением тщательно встряхнуть.
- Нанести мастику на тщательно очищенное и высушенное покрытие. Мастику лучше выливать из канистры параллельными полосами с шагом примерно 1 м. Далее мастику распределяют по поверхности перпендикулярно нанесенным полосам с помощью безворсовой ткани или с помощью мопа из микрофибры. Распределение выполняют фигурой «лежачая восьмерка», без отрыва мопа от пола.
- Поверхность необходимо обрабатывать полностью за один рабочий ход во избежание разводов.
- Следующий слой наносят перпендикулярно первому слою.
- Время высыхания перед нанесением следующего слоя при нормальных климатических условиях 1-3 часа.
- Важно! Перед нанесением следующего слоя предыдущий должен полностью высохнуть. В противном случае мастика может образовать неоднородную пленку или помутнеть.
- На полах с высокой проходимостью следует дать возможность подсохнуть мастике приблизительно 12 часов.
- Для неинтенсивных нагрузок мастика должна высохнуть не менее 6 часов.
- Полное высыхание мастики 12-24 часа.

Дальнейший регулярный уход за покрытием должен проводиться щадящими чистящими средствами, избегая скопления воды на поверхности. **Не допускается использование дезинфицирующих моющих средств, а также любых спиртосодержащих растворов и растворов с содержанием химически агрессивных компонентов.** Первичный уход - через 3-10 дней.

**Необходимо соблюдать инструкции по уходу производителей напольных покрытий.**

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| LEED                 | ЛОС 0 г/л                    |
| DGNB                 | ЛОС 0 %, Уровень качества: 3 |
| Паспорт безопасности | Предоставляется по запросу.  |

## УПАКОВКА

| Артикул | Название           | Упаковка                    | Штрих-код     | Количество на паллете |
|---------|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| 898     | Euroclean Longlife | 0,75 кг. /12 шт. в упаковке | 4607164122874 | 480 шт.               |
| 898     | Euroclean Longlife | 10 кг                       | 4607164122867 | 60 шт.                |

За пределами России возможны другие варианты упаковки.

### 898 EUROCLEAN LONGLIFE