

148 Wood

2K PARKETTKLEBSTOFF MIT LANGER VERARBEITUNGSZEIT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserfreier, lösemittelfreier hartelastischer nach ISO17178 Zweikomponenten-Klebstoff mit sehr langer Verarbeitungszeit für die Verlegung von normgerechten Parkett, wie Stabparkett, Mosaik-, Hochkantlamellenparkett (auch 10 mm Hochkantlamelle), normgerechten Massivdielen, 10 mm Massivparkett (Lamparkett), Mehrschicht-, Tafelparkett, Bambusparkett sowie Laminatböden nach Angabe des Herstellers. Die Klebung erfolgt auf normgerechte zementäre und calciumsulfatgebundene Estriche, Gussasphaltestrich, Holzwerkstoffplatten, die für die Verlegung von Parkett geeignet sind, Eurocol Entkopplungs-, Dämmunterlagen (z.B. 823 Eurofloor Reno, 820/821 Eurofloor Comfort, 804 Reno Fleece), sowie auf nichtsaugfähige Untergründe (z.B. festliegende Keramik und Natursteinplatten, Betonwerkstein, Metalle).

Der Klebstoff ist auf Fußbodenheizung einsetzbar. Für die Anwendung im Innenbereich.

Giscode RU1



PRODUKTVORTEILE

Der leicht verstreichbare Klebstoff weist durch den guten Riehenstand ein hohes Füllvermögen auf und härtet schwundfrei aus.

Der Klebstoff ist ohne Grundierung direkt auf Calciumsulfatstrich oder nichtsaugfähigen Untergründen einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN

Basis	Komponente A	: PUR polymer
	Komponente B (Härter LOT)	: Isocyanate
Farbe	Komponente A	: beige
	Komponente B (Härter LOT)	: hellbraun
Dichte:	Komponente A	: 1,75 g/cm ³
	Komponente B (Härter LOT)	: 1,24 g/cm ³
Dichte (der Mischung)	ca. 1,65 g/cm ³	
Konsistenz	pastös, gut streichbar	
Reiniger (im frischen Zustand)	815 Euroclean Handclean	
Verarbeitungsbedingungen	min. 15 °C Bodentemperatur, mind. 18°C Material- und Raumtemperatur, 35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%	
Mischungsverhältnis	Komponente A	: 100 Teile
	Komponente B (Härter LOT)	: 10 Teile
Auftragsweise	Zahnspachtel, Zahnnung je nach Parkettformat und Unterboden, z. B. B3/ B11, B15 (TKB)	

148

Euromix Wood

Verbrauch	ca. 900 - 1000 g/m ² (TKB/B3) ca. 1100 – 1300 g/m ² (TKB/TKB11-B15)
Einlegezeit	ca. 75 Minuten
Abbindezeit	ca. 24 Stunden
Beste Verarbeitbarkeit	innerhalb von ca. 18 Monaten, originalverpackt, Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen
Lagerbedingungen	kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5-30 °C)
Feuchtigkeitsempfindlich	Komponente A : nein Komponente B (Härter LOT) : ja
Frostempfindlich	nein
Kennzeichnung nach GHS	Komponente A : nein Komponente B (Härter LOT) : Produkt enthält gefährliche Inhaltsstoffe. Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.
Umwelt-/Arbeitsschutz	GISCODE: RU1 DGNB: VOC 0 %, Qualitätsstufe:/quality level: 4 LEED: VOC 0 g/l
	Härter LOT enthält: Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker: +49 361 730410

UNTERGRUND

Der Untergrund muss unter anderem eine ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität aufweisen, dauer trocken und rissfrei sein. Haftungsmindernde Schichten sind durch geeignete mechanische Massnahmen zu entfernen. Die Prüfungs- und Sorgfaltspflichten gemäß VOB sind zu beachten. Bei Mängeln sind in Schriftform Bedenken anzumelden. Risse oder Fugen (außer Bauwerksdehnungsfugen) sind mit Eurocol Vergussmasse 913 Europlan Silicat zu schließen. Zum Spachteln des Untergrundes sind Eurocol Spachtelmassen/ Grundierungen zu verwenden. Einzusetzende Verlegewerkstoffe müssen dem Untergrund und dem Einsatzzweck genügen. Festliegende Keramik und Natursteinplatten, Betonwerkstein, Metalle sind mit dem Eurocol Grundreiniger 891 Euroclen Bacic professionell zu reinigen. die Oberfläche ist nach Trocknung anzuschleifen.

VERARBEITUNG

Härter (Komponente B) dem Klebstoff (Komponente A) zusetzen und sorgfältig mit einem Handrührgerät bis zum homogenen Farbton der Mischung mischen. Keine Teilmengen anmischen! Alles in zweiten Behälter umfüllen und nochmals umrühren. Angemischten Klebstoff zügig auf den Boden ausbringen, nicht zu lange im Anmischgefäß belassen. Der Auftrag des Klebstoffes richtet sich nach dem zu klebenden Parkettformat und der Rauhigkeit des Untergrundes und erfolgt mittels Zahnpachtel, z. B. TKB/ B3 – B11 – B15. Bei Langlelementen ist die Zahnleiste entsprechend zu vergrößern, um eine ausreichende riefenförmige Rückenbenetzung zu erreichen. Es ist auf einen Wandabstand des verlegten Parketts von ca. 1,5 cm zu achten. Bei Parkettementen ohne Nut- Feder ist auf eine vollständige Klebstoffbenetzung zu achten, um Hohlräume unter dem Parkett, insbesondere bei Hinterfräslungen, zu füllen. Dabei keinen Klebstoff zwischen die Elemente drücken, um Klebstoffabzeichnungen zwischen den Parkettementen zu verhindern. Ein längeres Schwimmen der Elemente während der Verlegung ist materialspezifisch und verarbeitungstechnisch zu beachten. Ein Beschweren der geklebten Parkettementen während der gesamten Abbindezeit, ist insbesondere bei langen Parkettementen, vorzunehmen. Nach einer Abbindezeit von ca. 3-4 Stunden den Boden nochmals anwalzen. Schleifen und Versiegeln ist unter Normbedingungen nach ca. 24 Stunden möglich. Die Schleifbarkeit verzögert sich bei niedrigen Temperaturen.

HINWEISE

Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Parkett sind zu beachten!

148

Euromix Wood

Es ist es empfohlen, beim Auftragen des Klebstoffes geeignete Handschuhe zu tragen, da die Reaktionskomponenten tief in die Haut eindringen und schwer zu entfernen sind. Ausgehärteter Klebstoff kann nur noch mechanisch entfernt werden. Bei oberflächenversiegeltem Parkett sind ausgewiesene Eurocol Klebstoffe zu verwenden, die von Oberflächen leicht zu entfernen sind.

Der Klebstoff hat hervorragende Haftungseigenschaften auf den meisten Holzarten. Auf Grund der Vielzahl von Hölzern, insbesondere Exotenholzern, sind im Zweifelsfall vor der Verarbeitung Haftversuche durchzuführen.

Bei der Klebung von kritischen Parkettformaten auf Fußbodenheizung (z.B. Massivdielen, Bambus (massiv), 10 mm Hochkantlamelle) ist eine stabilisierende Grundierung mit dafür freigegebenen Eurocol-Reaktionsharzgrundierungen notwendig. Zur Verminderung von Haftungsproblemen auf Reaktionsharzgrundierungen empfiehlt Eurocol diese im Überschuss mit Eurocol 846 Europlan Sand abzusanden.

Der Klebstoff ist nicht geeignet unter nicht vollständig ausgelüfteter (nicht geruchsneutral) Räuchereiche.

VERSANDPACKUNGEN

9,625 kg Einweggebinde netto (52/Palette) incl. Härter LOT
(PL) 8,75 kg Einweggebinde netto (52/Palette) zzgl. Härter LOT

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restenteerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 2019-07-12
ersetzt Ausgabe vom 2019-03-28

Version Nr.:06
BG146046_148-006