

# eurocol

# 044

the strong connection



## EUROPRIMER MULTI

Primaire universel pour améliorer l'adhérence des enduits de ragréage sur tous les supports en pierre tels que les chapes en sable-ciment et les sols coulés en anhydrite. Convient également aux surfaces lisses et fermées telles que le terrazzo, les carreaux de céramique, les sols monolithiques, etc. Convient également aux sols en bois, aux résidus de colle anciens, fixes et résistants à l'eau, aux sols en asphalte. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Convient également aux projets BREEAM grâce à EMICODE EC 1PLUS (très faibles émissions).

### PERFORMANCE ET CARATÉRISTIQUES

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Base        | Acrylique en dispersion. |
| Couleur     | Blanc.                   |
| Consistance | Fluide mince.            |

- Très faible émission
- EMICODE EC 1PLUS
- Application universelle
- Faible consommation
- projets IMO certifié

### PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

|                 |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation    | 50 - 75 g/m <sup>2</sup> sur supports imperméables.<br>100 - 200 g/m <sup>2</sup> sur supports très poreux suivant.* |
| Classification  | Emicode EC 1 plus testés conformément aux EN13999-2/4                                                                |
| Densité         | Fluide mince.                                                                                                        |
| Inflammabilité  | Non inflammable.                                                                                                     |
| Sensible au gel | Bonne résistance après séchage complet.                                                                              |

### APPLICATION

#### Enduit pour:

- améliore l'adhérence des enduits de ragréages et colles en poudre pour carrelages sur supports hydrauliques
- sols à base de bois
- anciens supports recouverts de résidus de colle bien adhérents et résistants à l'eau
- chapes asphalte
- terrazzo
- l'application extérieure dans les circonstances normales
- carrelage céramique
- chapes en anhydrite
- chapes monolithes.

044 EUROPRIMER MULTI

## TRAITEMENT

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stockage              | Entreposer dans un endroit frais et à l'abri du gel.                                                                                  |
| Outils                | Rouleau en mousse ou rouleau en poils.                                                                                                |
| Séchage               | ½ - 1 heure sur supports imperméables. 1 - 2 heures sur supports très poreux suivant.* Env. 6 heures à des sols à liant d'anhydrite.* |
| Durée de conservation | 12 mois dans son emballage d'origine intact.                                                                                          |
| Nettoyeur             | Eau.                                                                                                                                  |

\* Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.

### Support:

- Le support doit être sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, résistant à la traction et à la compression, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 365.
- Les supports sensibles à l'humidité tel que les sols en granite de bois et les résidus d'adhésifs soluble dans l'eau ne peuvent pas être traités avec 044 Europrimer Multi.
- Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

### Utilisateur:

- Bien agiter l'emballage avant l'emploi.
- Sur supports très lisses et imperméables appliquer le 044 Europrimer Multi en une couche uniforme à l'aide d'un rouleau en mousse. Pour les supports très poreux utilisé d'un rouleau en poils.
- Le 044 Europrimer Multi peut également être pulvérisé.
- Lors du séchage ne pas marcher sur le primaire
- Après séchage, le support est prêt pour les travaux ultérieurs.
- Nettoyer l'outillage immédiatement après emploi avec de l'eau.
- Les taches fraîches peuvent également être éliminées avec de l'eau.
- Si nécessaire, l'application d'une seconde couche s'effectuera ou en combinaison avec 026 Euroblock Multi puis le 044 Europrimer Multi complètement sec et accessible à pied.

### Conditions de mise en œuvre:


Température local souhaitée : 18 - 23 °C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air : 40 - 70%.

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1). Peut produire une réaction allergique.

## QUALITE ET GARANTIE



## ENVIRONNEMENT ET SANTEE

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de danger          | Non.                                                                            |
| Sécurité et environnement | Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155. |
| FS                        | Disponible sur demande.                                                         |

## ARTICLES

| Produit | Définition       | Emballage         | Code de EAN     |
|---------|------------------|-------------------|-----------------|
| 044     | Europrimer Multi | Jerrican de 10 kg | 8 710345 044011 |
| 044     | Europrimer Multi | Canette de 1 kg   | 8 710345 004428 |

### 044 EUROPRIMER MULTI



Colis 1kg



Colis  
2,5kg

**044 EUROPRIMER MULTI**