

eurocol 640

the strong connection

8-9-2026



EUROSTAR SPECIAL

Colle à prise rapide avec un temps ouvert prolongé et une adhérence finale plus durable que la 540 Eurosafe Special, destinée au collage des revêtements de sol PVC en lés, lames et dalles, du vinyle compact (cushion vinyl), de Marmoleum Decibel et des moquettes à dossier PVC. Convient également au collage des revêtements de sol plats, tels que les revêtements en caoutchouc en lés (notamment Noraplan). Le revêtement mural Onyx peut également être installé avec cette colle. Le collage humide, semi-humide et sec est possible avec cette colle, le choix dépendant de l'application et des conditions. Également adaptée à une utilisation sur les navires lorsque la certification IMO est requise. Grâce à la certification EMICODE EC 1PLUS (très faibles émissions), elle convient aussi aux projets BREEAM. Convient pour une utilisation en intérieur.

PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES

Base	Acrylique en dispersion de haute qualité.
Couleur	Beige.
Consistance	Pâteuse.

- Très faible émission
- Emicode EC 1PLUS
- Ininflammable
- Large champ d'application
- Facile à appliquer
- Faible consommation
- Brièvement temps d'attente
- Très long temps ouvert
- Haut pouvoir d'adhérence
- long d'adhérence finale
- Odeur neutre
- Résiste aux fauteuils à roulettes

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

Consommation	225 - 275 g/m ² .
Densité	Pâteuse.
Inflammabilité	Non inflammable.
Sensible au gel	Oui.

APPLICATION

Pour le collage de:

640 EUROSTAR SPECIAL

- Revêtement de sol en PVC en lés et en dalles
- Vinyle sur couche mousse (cushion vinyl)
- Moquette avec envers en PVC
- Revêtement de sol en caoutchouc à envers plat, en lés et en dalles
- Revêtement de sol en polyoléfine
- Marmoleum Decibel
- Revêtement mural Onyx

TRAITEMENT

Stockage	Entreposer dans un endroit frais et à l'abri du gel.
Outils	852 Peigne à colle / denture A2
Temps de prise	48 heures.*
Ouvrir temps	10-120 minutes.*
Latence	10 -30 minutes.*
Durée de conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact.

** Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.*

Support:

- 640 Eurostar Special peut être appliquée sur tout le type de support, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 365.
- Sur les supports non absorbants, il faut d'abord appliquer une d'égalisation de 2 mm d'épaisseur.
- Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

Utilisateur:

- Dans la plupart des cas, appliquer la colle à l'aide d'un peigne à colle à denture fine (Eurocol 852 peigne à colle / denture A2).
La denture dépend du revêtement de sol à coller et de l'état du support.
- La colle peut être utilisée pour un collage humide, semi-humide, sec ou en contact.
- Dans des conditions climatiques « normales » (20 °C et 65 % d'humidité relative), respecter un temps d'attente d'au moins 10 minutes.
- Maroufler soigneusement le revêtement de sol immédiatement après le collage. Bien presser les abouts et les joints longitudinaux.
- Il convient de maroufler et d'appuyer à nouveau après environ 30 à 45 minutes.
- Éliminer immédiatement les taches de colle fraîches à l'eau.
- Nettoyer les outils immédiatement après usage à l'eau.

Conditions de mise en œuvre:

Température local souhaitée : 18 - 23 °C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air : 40 - 75%.

Informations complémentaires:

- A conserver hors de la portée des enfants.
- Durant et après l'application et le séchage, assurer une aération suffisante.
- Eviter de manger, de boire et de fumer durant l'application de ce produit.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement abondamment à l'eau.
- Ne pas déverser dans les canalisations, les eaux ou sur le sol.
- Remettre uniquement des récipients complètement vides pour recyclage. Les résidus secs peuvent être évacués comme déchets ménagers.
- Le produit contient : CMIT/MIT 3:1 et BIT.

Composition : copolymère d'ester d'acide acrylique, dispersion d'acrylate, copolymérisat de styrol-butadiène, agent épaississant, réticulant et démoissant, matières de charge minérales, eau.

640 EUROSTAR SPECIAL

Chauffage par le sol:

640 Eurostar Special peut être utilisé sur les constructions avec chauffage par le sol. Le protocole de mise en marche du chauffage par le sol doit au préalable être exécuté entièrement selon les directives du fournisseur. Éliminer le chauffage au moins 24 heures avant le collage, réenclencher le chauffage au plus tôt après 48 heures, par paliers successifs maximal 5 °C de température d'eau par jour.

QUALITE ET GARANTIE



ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Classe de danger	Non.
Sécurité et environnement	Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155.
FS	Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons à notre site Web www.eurocol.nl .

ARTICLES

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
640	Eurostar Special	Seau de 12 kg	8 710345 640107

640 EUROSTAR SPECIAL

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

