

157 MS

1K SMP ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- однокомпонентный, упругий и эластичный (ISO 17178)
- не содержит воды и растворителей, безусадочный
- легко поддается удалению с поверхности лакированных паркетных элементов
- не требует предварительного грунтования для большинства оснований
- обладает звукоизолирующей способностью (не образует звуковых мостиков)
- подходит для применения на полах с подогревом
- очень низкая эмиссия, EMICODE EC 1 R Plus
- эмиссия вредных испарений протестирована в соответствии с принципами DLbt



НАЗНАЧЕНИЕ

- для укладки массивной доски длиной до 220 см, толщиной ≥ 15 мм (отношение ширины к толщине до 1:10); многослойных паркетов (н-р, паркетной доски, щитового паркета); штучного и индустриального паркетов (толщиной ≥ 15 мм) на соответствующее нормам цементное и кальций-сульфатное основание, наливной асфальт, прочно лежащие ОСП, ФК и ГВЛ (пригодные для укладки паркета);
- для укладки разделительных/изолирующих подложек 823 Eurofloor Reno, 820/821 Eurofloor Comfort, 804 Eurofloor Reno Fleece.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Силикон-модифицированный полимер
Цвет	бежевый
Плотность	ок. 1,6 г/см ³
Консистенция	паста
Очиститель	815 Euroclean Handclean (для незатвердевшего материала) или Спирт
Условия применения	температура пола мин. 15 °C, температура материала и помещения мин. 18°C, относит. влажность воздуха 35-75%, рекомендуемая < 65%
Способ нанесения	зубчатый шпатель, размер зависит от формата паркета/покрытия и основания, напр. B1/ B3/ B11 (ТКВ)
Расход	ок. 450 – 600 г/м ² (ТКВ/B1) для подложек Eurocol ок. 800 – 1000 г/м ² (ТКВ/B3) для мелкоформатных элементов ок. 1000 – 1200 г/м ² (ТКВ/B11) для крупноформатных элементов
Рабочее время	ок. 20 минут
Время отверждения	ок. 24 - 48 часов
Срок хранения	в течение 12 месяцев, в оригинальной упаковке
Условия хранения	в хорошо закрытой упаковке при нормальной температуре 5-30°C
Морозостойкость	морозостойкий при транспортировке
Чувствительность к влаге	Да
Маркировка о содержании опасных компонентов	Нет

Правила по охране труда и окружающей среды

GISCODE:	RS10
EMICODE:	EC1 R Plus
DGNB:	VOC 0 %, уровень качества: 4
LEED:	VOC 0 g/l
abZ nach DIBt Grundsätzen:	Z-155.10-328

Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые должны рассматриваться как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

Основание должно быть ровным, прочным, чистым, сухим и не иметь трещин. Слабые слои необходимо предварительно удалить с помощью соответствующих механических мероприятий. Обнаруженные дефекты должны быть устранены либо письменно зафиксированы.

Основания, предварительно выровненные специализированными выравнивающими смесями Eurocol в соответствии с нашими рекомендациями по их выбору и применению, не нуждаются в последующем грунтovании перед приклеиванием. При необходимости, перед приклеиванием следует использовать только рекомендованные дисперсионные грунтовки Eurocol или грунтовки, отверждаемые вследствие реакции.

Не впитывающие влагу основания (керамическая плитка, натуральный камень, терраццо, металл) необходимо предварительно очистить средствами для очистки Eurocol или отшлифовать.

Во избежание проблем с адгезией клея к поверхности 2-К эпоксидной грунтовки, особенно в случаях неблагоприятных условий применения на объекте, рекомендуем предварительно осыпать свеженанесённый слой грунтовки прокалённым кварцевым песком (фракция 0,4 – 1 мм).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Удалите защитную мембрану и затвердевшую пленку с поверхности клея. Не перемешивать!
2. Равномерно нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя н-р: В1/В3/В11 (ТКВ). Уложите паркет в свеженанесенный слой клея, при этом следите за тем, чтобы вся обратная сторона паркетного элемента смачивалась kleевыми рифами. Клей не должен попадать между паркетными элементами.
3. Следует наносить только то количество клея, которое может быть покрыто паркетом в течение рабочего времени. Накрывайте ведро клея крышкой в интервале между нанесениями, а в период приостановки работ - защитной мемброй, это замедлит скорость образования пленки на поверхности клея и сократит расход.
4. Поскольку в случае использования реакционных kleев невозможно избежать некоторого «плавания» покрытия/паркета, не следуетходить по свежеуложеному покрытию в течение 2 часов. В нормальных условиях шлифовка и лакировка паркета возможна через 24 - 48 часов.
5. При укладке крупноформатных паркетов используйте гнет в период начального схватывания клея.
6. Всегда оставляйте зазор около 10мм от стен и стационарно закреплённых предметов.
7. Клей имеет отличные адгезионные свойства к применяемым в строительстве породам древесины, однако ввиду огромного разнообразия экзотических пород древесины проведите пробное приклеивание при работе с редкими породами древесины.

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Клей пригоден для применения на полах с подогревом. Испытание системы «теплых полов» должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ.

Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Перед приклеиванием следует использовать грунтовки Eurocol, отверждаемые вследствие реакции. Грунтовка должна полностью отвердеть к моменту начала работ по укладке паркета.

Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5°C в сутки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паркетный клей 157 Eurowood MS чувствителен к атмосферной влажности при хранении. Сразу по окончании работ необходимо вновь укрыть поверхность клея пленкой и герметично закрыть упаковку. Незатвердевшие kleевые загрязнения на поверхности паркета удалите чистой ветошью, затвердевшие загрязнения удалите механическим путем, а затем нанесите средство для ухода.

Рабочие инструменты можно очистить с помощью растворителей или механически после затвердевания клея.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Название:	157 Eurowood MS
Упаковка:	16 кг (33 шт. на паллете)
Штрих-код:	4026956157076

02.10.2017