the strong connection

eurocol

EUROBOND PROJECT

Клей с выравнивающей способностью для тяжелой керамической плитки, керамогранита, натурального камня. Предназначен для облицовки стен и полов тяжелой керамической плиткой с малым влагопоглощением, керамогранитом и натуральным камнем. Может использоваться для базового выравнивания поверхности слоем до 20 мм. Для внутренних и наружных работ. Подходит для укладки плитки методом (сверху вниз).

Класс по ГОСТ Р 56387-2018 C1T

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА				
Основа	Цемент, минеральный наполнитель, полимерный модификатор			
Цвет	Серый			
Консистения	Порошок			

- выравнивание перепадов до 20мм
- высокая сила приклеивания
- устойчивый к сползанию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход Ок. 3 кг/ м^2 - шпатель C2 (слой 6 мм), ок. 4 кг/ m^2 - C5 (10 мм), ок. 1,58 кг/ м^2 при нанесении сплошным слоем при температуре 18 - 20°C и влажности 65%

Прочность сцепления с Не менее 1,0 МПа основанием

Морозостойкость

Пешие нагрузки Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°С и влажности 65%

НАЗНАЧЕНИЕ

- для облицовки стен и полов тяжелой керамической плиткой, керамогранитом, натуральным камнем;
- может использоваться для базового выравнивания поверхности слоем до 20 мм;

12 месяцев

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения В невскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте. Инструмент Зубчатый шпатель Соотношение для 25 кг смеси 752 Eurobond Project добавить в 5,25-6,25 л чистой холодной воды, или 1 кг смеси добавить смешивания в 0,21-0,25 воды Время укладки Ок. 15 минут при температуре 18 - 20°С и влажности 65% Рабочее время Ок. 120 минут при температуре 18 - 20°С и влажности 65 Срок хранения

752 EUROBOND PROJECT



Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C			
Морозостойкость	F35			

Основание

Облицовываемая поверхность должна быть прочной на сдавливание и разрыв, чистой, продолжительное время сухой, очищенной от жира и грязи, без трещин, пыли, а также слоев, снижающих сцепление - согласно требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88. Недостаточно прочные поверхности необходимо очистить и выровнять. Выравнивание поверхности можно произвести с помощью клея 752 Eurobond Project или штукатурной смеси, также для выравнивания полов рекомендуются ремонтные и выравнивающие смеси Forbo Eurocol.

Клей 752 Eurobond Project позволяет производить укладку на полы с перепадами до 20 мм.

Возраст штукатурок и стяжек на цементом связующем должен быть не менее 28 дней, а остаточная влажность ≤ 4 % весовых. Гипсовые штукатурки должны иметь влажность $\leq 1,5$ %, ангидридные стяжки $\leq 0,5$ %.

Остаточная влажность для полов с подогревом: на цементном вяжущем \leq 3,6 % весовых, гипсовых \leq 1,3 % весовых, ангидридных \leq 0.3 % весовых.

В конструкциях из плит ДСП, ЦСП, ГВЛ, ГКЛ и пр., предполагаемых под облицовку, следует использовать плиты толщиной не менее 22 мм.

Инструкция по применению:

- 1. Смешайте мешок 25 кг клея Eurobond Project 752 с 5,25 6,25 л чистой, холодной воды дрелью с насадкой до получения однородной (гомогенной) массы без комков.
- 2. После перемешивания дайте массе «вызреть» в течение 2-3 минут. Приготовленный раствор необходимо израсходовать в течение 120 мин. с момента замешивания. В течение этого времени, при необходимости, раствор можно дополнительно перемешать.
- 3. Клей нанести на основание гладкой стороной зубчатой терки, гладким шпателем, мастерком и распределить по поверхности зубчатым шпателем или зубчатой стороной терки. Зубцы шпателя должны иметь квадратную форму. Размер зубцов шпателя выбирают в зависимости от формата и вида плитки, а также неровностей поверхности.
- 4. Не замачивать плитку перед приклеиванием.
- 5. Укладку плитки в клеевое поле необходимо произвести в течение 20 мин. с момента нанесения клея.

Корректировка производится в течение 15 мин. с момента укладки. В случаях превышения открытого времени нанесенного клея необходимо снять клей с основания, перемешать и нанести повторно.

- 6. Не допускается добавление воды при повторном перемешивании и перемешивание после схватывания.
- 7. При соблюдении пропорций смешивания и правильном выборе шпателя смачивание плитки клеем при укладке должно составлять не менее 80% при открытом времени 15 мин. и не менее 50% при 20 мин.
- 8. При укладке керамогранита и проведении наружных работ необходимо использовать контактный способ укладки, нанося клей на основание зубчатым шпателем и на оборотную сторону плитки гладким шпателем. Смачивание плитки клеем должно составлять 100%, расход клея при этом увеличивается прибл. на 0,5 кг/м².
- 9. Ширина шва устанавливается в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации.
- 10. При укладке плитки весом до 600 г/100 см² высокая фиксирующая способность клея позволяет вести укладку методом «сверху вниз» при нанесении клея зубчатым шпателем.
- 11. При укладке плитки на стены слоем 15 мм (более шпателя С5 (10 мм)) необходимо установить опорную планку для первого ряда плитки.
- 12. Не допускается укладка плитки встык.
- 13. Затирку швов, в зависимости от толщины клеевого слоя, следует производить не ранее:
- С2 (6 мм) 24 часа
- C4, C5 (8 10 мм) 48 часов
- Более 10 мм 72 часа.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
752	Eurobond Project	25 кг нетто	4607164121822	42 шт.

752 EUROBOND PROJECT



^{*} Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.