














Especificaciones técnicas

Producto	N9000XL & Flex Nylon	Wool & Wool Flex	Wool Natural	
Descripción	Loseta de moqueta pelo cortado fusion bonded	Loseta de moqueta pelo cortado fusion bonded	Loseta de moqueta pelo cortado fusion bonded	
 Dimensiones	50cm x 50cm 18 losetas por caja	50cm x 50cm 18 losetas por caja	50cm x 50cm 18 losetas por caja	
 Espesor total	8,1mm ± 10%	10,0mm / 11,0mm / 14,0mm ± 10%	8,1 / 14,0mm ± 10%	
Método de instalación	Uniones no visibles	Uniones no visibles	Uniones no visibles	
Composición de la fibra	100% poliamida	80% lana inglesa / 10% poliamida / 10% poliéster	80% lana inglesa sin tinter / 10% poliamida / 10% poliéster	
Sistema de tintura	Hilo tintado	Hilo tintado	Mezcla de lana (sin tinter)	
Peso de la fibra ± 10%	950gsm	1500 / 1800 / 2400gsm	1200 / 2400gsm	
 Peso total	4,000gsm ± 10%	4,500 / 4,800 / 5,400gsm ± 10%	4,300 / 5,400gsm ± 10%	
Densidad de la fibra Gramos por cm ³	0,149 /cm ³	0,167 / 0,187 / 0,167 /cm ³	0,170 / 0,170 /cm ³	
Densidad de las puntadas Puntadas por m ²	272,000 /m ²	360,000 / 407,000 / 360,000 /m ²	366,000 / 366,000 /m ²	
Revés de la loseta	Sintético incorpora hasta un 74% de material reciclado			
  Aplicación	EN 1307	Clase 33	Clase 32	Clase 32
		Adecuado para tráfico intenso	Adecuado para tráfico comercial	Adecuado para tráfico comercial
 Estabilidad dimensional	EN 986	≤0.2 %	≤0.2 %	≤0.2 %
 Resistencia a sillas con ruedas	EN 985	Minimo R Value: ≥ 2.4	Minimo R Value: ≥ 2.4	Minimo R Value: ≥ 2.4
 Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	>5	>5	>5
 Resistencia eléctrica	EN 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Disipativo estático. Voltaje de masa < 2kV.		
Impacto medioambiental	Los materiales que se emplean en la fabricación de las losetas Westbond se eligen por sus escasos niveles de componentes orgánicos volátiles (VOC)			
Garantía	Westbond N9000XL & Flex Nylon poseen una garantía de 10 años en áreas de tráfico intenso siempre que se hayan instalado de forma profesional por un instalador homologado es necesario un mantenimiento regular de acuerdo con los requisitos de Forbo actualmente en vigor. La moqueta de la lana Westbond posee una garantía de 7 años.			
Los productos Westbond fusion bonded cumplen la normativa EN 14041				 EN 14041
  Reacción al fuego	EN 13501-1	B _f s1	C _f s1	C _f s1
 Resistencia al deslizamiento	EN 13893	NPD	NPD	NPD

Forbo se reserva el derecho a mejorar las características de sus productos sin previo aviso. Excepto en caso de error u omisión.