

FICHE TECHNIQUE

640 Eurostar Special



Description


Adhésif à collage rapide avec un temps ouvert plus long et une force d'adhérence finale plus longue que le 540 Eurosafe Special pour le collage de revêtements de sol en PVC en lés, lames et dalles, de vinyles sur mousse et de moquettes avec un envers PVC. Le collage « humide », « semi-humide » et « sec » est possible avec cet adhésif, le choix dépend de l'application et des circonstances. Grâce à EMICODE EC 1PLUS (très faibles émissions) convient également aux projets BREEAM. Convient pour une utilisation en intérieur.



- Très faibles émissions
- Emicode EC1 PLUS
- Ininflammable
- Large champ d'application
- Facile à appliquer
- Faible consommation
- Temps de gommage court
- Très long temps ouvert
- Haut pouvoir d'adhérence
- Odeur neutre

Pour la pose de revêtements tels que :

- PVC en dalles et lés (homogènes ou hétérogènes)
- Dalles et lames décoratives (Allura)
- Linoléum en dalles (Marmoleum modular)
- Linoléum en lés sur sous-couche acoustique (Marmoleum Décibel)
- Moquette à envers PVC



Caractéristiques techniques

Performances et Caracteristiques :

Base	Acrylique en dispersion de haute qualité
Couleur	Beige
Consistance	Pâteuse
Agent nettoyant	Eau
Consommation	225 - 275g/m ²
Inflammabilité	Non-inflammable
Sensible au gel	Oui
Stockage	12 mois dans un endroit frais et à l'abri du gel
Outils	Spatule (TKB/A2)
Temps de gommage	10 - 30 min.
Temps ouvert	10 - 120 min.

Conditionnement :

Contenant	Fût de 13 kg
Palette	44 / palette

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

A2

Surface (m ²)
Quantité nécessaire (kg)
Fût nécessaire

Code article

Produit	Définition	Code EAN
640	Eurostar Special	8 710345 640107

FICHE TECHNIQUE

640 Eurostar Special



Installation

Support :

640 Eurostar Special peut être appliquée sur tout type de support, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DTU 53.12.

Sur les supports non absorbants, il faut d'abord appliquer une couche d'enduit de lissage de 2 mm d'épaisseur.

Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique

Instruction d'utilisation :

- Appliquer la colle à l'aide d'une spatule à dentée fine (Eurocol n° 852/denture A2). La denture dépend du revêtement de sol à encoller et de l'état du support.
- Maroufler soigneusement le revêtement de sol. Appuyer fermement sur les têtes de lés et les bordures longitudinales.
- Il convient de maroufler et d'appuyer à nouveau après env. 30-45 minutes.
- Eliminer immédiatement les taches de colle fraîche avec de l'eau.

Conditions de mise en oeuvre :

Température local souhaitée : 18 - 23°C

Température matériau et support : min. 15° - max 20°C

Humidité relative de l'air : 40 - 80%

Chauffage par le sol:

640 Eurostar Special peut être utilisé sur les constructions avec chauffage par le sol. Le protocole de mise en marche du chauffage par le sol doit au préalable être exécuté entièrement selon les directives du fournisseur. Eliminer le chauffage au moins 24 heures avant le collage, réenclencher le chauffage au plus tôt après 48 heures, par paliers successifs maximal de 5 °C de température d'eau par jour.

Environnement et santé

GISCODE : D1

LEED : VOC 0 g/l, meets: IEQ Credit 4.1

DGNB : VOC 0 %, quality level: 4

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

Substances : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.