

eurocol

044

the strong connection

30-4-2026



EUROPRIMER MULTI

Primaire universel pour améliorer l'adhérence des enduits de ragréage sur tous les supports en pierre tels que les chapes en sable-ciment et les sols coulés en anhydrite. Convient également aux surfaces lisses et fermées telles que le terrazzo, les carreaux de céramique, les sols monolithiques, etc. Convient également aux sols en bois, aux résidus de colle anciens, fixes et résistants à l'eau, aux sols en asphalte. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Convient également aux projets BREEAM grâce à EMICODE EC 1PLUS (très faibles émissions).

PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES

Base	Acrylique en dispersion.
Couleur	Blanc.
Consistance	Fluide mince.

- Très faible émission
- EMICODE EC 1PLUS
- Application universelle
- Faible consommation
- projets IMO certifié

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

Consommation	50 - 75 g/m ² sur supports imperméables. 100 - 200 g/m ² sur supports très poreux suivant.*
Classification	Emicode EC 1 plus testés conformément aux EN13999-2/4
Densité	Fluide mince.
Inflammabilité	Non inflammable.
Sensible au gel	Bonne résistance après séchage complet.

APPLICATION

Enduit pour:

- améliore l'adhérence des enduits de ragréages et colles en poudre pour carrelages sur supports hydrauliques
- sols à base de bois
- anciens supports recouverts de résidus de colle bien adhérents et résistants à l'eau
- chapes asphalte
- terrazzo
- l'application extérieur dans les circonstances normales
- carrelage céramique
- chapes en anhydrite
- chapes monolithes.

044 EUROPRIMER MULTI

TRAITEMENT

Stockage	Entreposer dans un endroit frais et à l'abri du gel.
Outils	Rouleau en mousse ou rouleau en poils.
Séchage	½ - 1 heure sur supports imperméables. 1 - 2 heures sur supports très poreux suivant.* Env. 6 heures à des sols à liant d'anhydrite.*
Durée de conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact.
Nettoyeur	Eau.

* Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.

Support:

- Le support doit être sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, résistant à la traction et à la compression, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 365.
- Les supports sensibles à l'humidité tel que les sols en granite de bois et les résidus d'adhésifs soluble dans l'eau ne peuvent pas être traités avec 044 Europrimer Multi.
- Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

Utilisateur:

- Bien agiter l'emballage avant l'emploi.
- Sur supports très lisses et imperméables appliquer le 044 Europrimer Multi en une couche uniforme à l'aide d'un rouleau en mousse. Pour les supports très poreux utilisé d'un rouleau en poils.
- Le 044 Europrimer Multi peut également être pulvérisé.
- Lors du séchage ne pas marcher sur le primaire
- Après séchage, le support est prêt pour les travaux ultérieurs.
- Nettoyer l'outillage immédiatement après emploi avec de l'eau.
- Les taches fraîches peuvent également être éliminées avec de l'eau.
- Si nécessaire, l'application d'une seconde couche s'effectuera ou en combinaison avec 026 Euroblock Multi puis le 044 Europrimer Multi complètement sec et accessible à pied.

Conditions de mise en œuvre:


Température local souhaitée : 18 - 23 °C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air : 40 - 70%.

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1). Peut produire une réaction allergique.

QUALITE ET GARANTIE



ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Classe de danger	Non.
Sécurité et environnement	Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155.
FS	Disponible sur demande.

ARTICLES

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
044	Europrimer Multi	Jerrican de 10 kg	8 710345 044011
044	Europrimer Multi	Canette de 1 kg	8 710345 004428

044 EUROPRIMER MULTI



Colis 1 kg



Colis 2,5 kg

044 EUROPRIMER MULTI