eurocol

the strong connection

15-11-2026

444



EUROFLEX MULTI

Snelhechtende vloerbedekkingslijm met een breed toepassingsgebied. Uitsluitend verkrijgbaar op de Belgische markt.

PRODUCTTYPERING

Basis	Kunstharsdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- Onbrandbaar
- Verwerkersvriendelijk
- Breed toepassingsgebied
- Hoge aanvangskleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureaurolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,47 kg/l.
Verbruik	375 - 450 g/m^2.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- tapijt met een rug van synthetisch weefsel
- tapijt met een rug van natuurlijk jute
- naaldvilt
- linoleum
- kurkment
- vinyl met een rug van jute/polyestervilt
- cushion vinyl (o.a. Novilon).

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.
Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	24 uur.*

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

Opslag	Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	15-20 minuten.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 444 Euroflex Multi is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Volledig gesloten ondervloeren vereisen een dampdoorlaatbare vloerbedekking.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten, eventuele droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren, bij niet-absorberende rugkwaliteiten en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarmingsconstructies:
444 Euroflex Multi kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse	:	Geen.
Veiligheid en milieu	:	Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen	:	Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
444	Euroflex Multi	Emmer à 14 kg	8 710345 444101

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group