

# eurocol

# 883

the strong connection



## EUOPRIME PERFECT

Lakier podkładowy na bazie wody, wysoka neutralność odcienia drewna, minimalizuje sklejanie boczne, długi czas pracy otwartej, szybko schnący, brak widocznych przebarwień podczas aplikacji, możliwość aplikacji szpachlą.

### OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Dyspersja poliakrylowa.
Kolor	Biały.
Konsystencja	Ciecz o niskiej lepkości.

- Gotowy do użycia, jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier podkładowy do stosowania jako warstwa podkładowa w systemach Eurocol.
- Do nowych i odnawianych parkietów i podłóg z desek z europejskiego drewna twardego i miękkiego, podłóg korkowych, podłóg sprężystych, parkietu przemysłowego. Nie stosować na drewno egzotyczne lub wędzony dąb.
- Zachowuje naturalny kolor drewna.
- Wydłużony czas tworzenia powłoki zmniejsza ryzyko powstania widocznych nadlewek po aplikacji na powierzchni.
- Zapobiega sklejanii bocznego krawędzi parkietu.
- Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nadaje się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym.
- Materiał o bardzo niskiej emisji substancji niebezpiecznych, zgodny z EMICODE EC 1 Plus.

### DANE TECHNICZNE

Zużycie	Szpachla parkieciarska ok. 30 ml/m <sup>2</sup> na warstwę, Wałek ok. 90 ml/m <sup>2</sup> na warstwę
Palność	Niepalny.
Odporność na mróz	Nie.
Cechy szczególne	Redukuje sklejanie boczne. Wysoka neutralność odcienia drewna. długi czas pracy otwartej. Szybko schnący. Brak widocznych przebarwień podczas aplikacji. Możliwość aplikacji szpachlą.
Gęstość	1,01 g/cm <sup>3</sup>

### ZASTOSOWANIE

Do gruntowania standardowych rodzajów parkietów i drewna, zwłaszcza podłóg problematycznych, takich jak parkiet przemysłowy, deski podłogowe, podłogi sprężyste, z wodnym ogrzewaniem podłogowym i podłogi korkowe. Nie na gatunki egzotyczne, dąb wędzony.

### STOSOWANIE

Magazynowanie	Kühl, und trocken, dicht verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C.
Narzędzia	Wałek z mikrofibry, szpachla parkieciarska .
Czas odparowania/oczekiwania	Aplikacja szpachlą ok. 20 - 30 minut, aplikacja wałkiem ok. 1 - 2 godzin. *

883 EUROPRIME PERFECT

Przydatność do użycia	ok. 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu. Po użyciu szczelnie zamknąć i zużyć tak szybko, jak to możliwe.
Środek czyszczący	Woda.
Uwagi	<p>Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów! Nigdy nie należy matować ani szlifować lakieru gruntującego!</p> <p>W przypadku stosowania na niektórych, tzw. problematycznych gatunkach drewna, mogą wystąpić przebarwienia oraz problemy z przyczepnością – szczególnie przy szpachlowaniu. Dlatego w przypadku stosowania na akacji, jesionie, dębie wędzonym oraz przy renowacji starych parkietów należy zastosować 857 Europrime Block Plus lub skonsultować się z naszym działem technicznym.</p> <p>Warunki klimatyczne w trakcie nakładania lakieru muszą odpowiadać późniejszym warunkom eksploatacyjnym aby uniknąć zmian wymiarowych.</p> <p>Szczególnie w przypadku mocno przyciemniających lakierów nawierzchniowych należy zadbać o równomiernie pokrywającą warstwę lakieru gruntującego, aby uniknąć pojawiania się plam.</p> <p>Aplikować lakier nawierzchnowy nie później niż 16h od aplikacji lakieru podkładowego!</p> <p>EMICODE, więcej informacji na stronie <a href="http://www.emicode.com">www.emicode.com</a>.</p>

*\*-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

#### Podłoże:

- Lakierowane powierzchnie muszą być czyste i wolne od pozostałości oleju, wosku, silikonu i innych warstw zmniejszających przyczepność.
- Szczeliny/spoiny wypełnić odpowiednim wypełniaczem szczelin Eurocol. Końcowy szlif jest zależny od gatunku drewna,
- Użyj lakieru podkładowego Eurocol z efektem odcinającym (np. do drewna egzotycznego, dębu wędzonego itp.) lub w celu zminimalizowania chłonności i sklejanja krawędzi (np. parkiet lamelowy, parkiet na podłogach ślepych lub na ogrzewaniu podłogowym).

#### Sposób użycia:

Przed użyciem produkt należy aklimatyzować do zalecanych warunków stosowania.

- Przed użyciem dokładnie wstrząśnij pojemnikiem z lakierem!
- Do aplikacji lakieru podkładowego zalecamy użycie wałka z mikrofibry Eurocol. Alternatywnie, dwukrotnie równomiernie aplikuj lakier za pomocą szpachli parkieciarskiej. Należy stworzyć równomiernie zamkniętą powierzchnię, aby uniknąć różnic kolorystycznych spowodowanych warstwą lakieru nawierzchniowego
- Lakier podkładowy nakładać równomiernie i obficie unikając tworzenia się kałuż i zacieków.
- Podczas pracy używaj ochraniaczy na buty, aby uniknąć pozostawienia śladów na drewnianej podłodze.
- Po całkowitym wyschnięciu warstwy podkładowej nałożyć warstwę wykończeniową lakieru do parkietów Eurocol.
- W trakcie pracy oraz podczas schnięcia lakieru należy zapewnić równomierną wentylację
- Unikaj przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.

#### Warunki stosowania:

Wymagana temperatura otoczenia: min. 18°C.  
Temperatura materiału i podłoża: min. 15°C.  
Wilgotność względna: 35 - 75%, zalecana <65%.

## GWARANCJA JAKOŚCI



## OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

GISCODE	W2+
LEED	LZO 56,4 g/l, spełnia: IEQ Credit 4.1
DGNB	LZO 3,92 %, Stopień jakości: 4
Ochrona zdrowia i środowiska	Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z Dyrektywą UE 91/155. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe.

**883 EUROPRIME PERFECT**

Karta charakterystyki	Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a>
Telefon kontaktowy dla alergików	Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82.
Substancje wywołujące alergię	Zawiera 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Mieszanka: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.247-500-7] oraz 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcje alergiczne..

## OPAKOWANIA

Artykuł	Nazwa produktu	Opakowanie	Jednostka wysyłkowa
883	Europrime Perfect	Kanister PE 5 l	102/Paleta

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wietrzenie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG175102, Version 03, Stand 2021-05-26, ersetzt Ausgabe vom 2021-05-05

**883 EUROPRIME PERFECT**