

# eurocol

# 444

the strong connection



## EUROFLEX MULTI

Colle universelle et a prise rapide pour revetements de sol.

### PERFORMANCE ET CARATÉRISTIQUES

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Base        | Résines synthétiques en dispersion. |
| Couleur     | Beige.                              |
| Consistance | Pâteuse.                            |

- Ininflammable
- Facile à appliquer
- Large champ d'application
- Haut pouvoir d'adhérence initiale
- Faible consommation
- Résiste aux fauteuils à roulettes

### PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Consommation    | 375 - 450 g/m <sup>2</sup> . |
| Densité         | Pâteuse.                     |
| Inflammabilité  | Non inflammable.             |
| Sensible au gel | Oui.                         |

### APPLICATION

Pour le collage de:

- moquettes à envers double dossier textile
- moquettes à envers jute
- tapis aiguilletés
- linoléum
- corkment
- vinyle à envers jute/feutre polyester
- revêtement VER (Novilon, par exemple).

### TRAITEMENT

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Stockage       | Entreposer dans un endroit frais et à l'abri du gel. |
| Outils         | Spatule dentée de Eurocol n° 850/denture B1.         |
| Temps de prise | 24 heures.*                                          |
| Ouvrir temps   | 15-20 minutes.*                                      |
| Latence        | Aucun.                                               |

444 EUROFLEX MULTI

**Durée de conservation** 12 mois dans son emballage d'origine intact.

*\* Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.*

**Support:**

- Le 444 Euroflex Multi peut être appliquée sur tout le type de support, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 365.
- Les supports non absorbants nécessitent un revêtement de sol perméable à la vapeur.
- Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

**Utilisateur:**

- Appliquer la colle à l'aide d'une spatule dentée normale (Eurocol n° 850/denture B1).
- Dans le cas de supports absorbants, le revêtement de sol devrait être posé immédiatement dans le lit de colle fraîche. Dans le cas de supports peu absorbants, il convient de respecter un temps d'attente d'env. 10 minutes.
- Maroufler soigneusement le revêtement de sol. Appuyer fermement sur les têtes de lés, les éventuels bords relevés et les bordures longitudinales.
- Dans le cas de supports peu absorbants, de qualités de dossiers non absorbants et/ou les circonstances moins optimales, il convient de maroufler et d'appuyer à nouveau après env. 15 minutes.
- Eliminer immédiatement les taches de colle fraîche avec de l'eau.

**Conditions de mise en œuvre:**

Température local souhaitée : 18° - 23 °C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air : 40 - 80%.

**Chauffage par le sol:**

Le 444 Euroflex Multi peut être utilisé sur les constructions avec chauffage par le sol. Le protocole de mise en marche du chauffage par le sol doit au préalable être exécuté entièrement selon les directives du fournisseur. Eliminer le chauffage au moins 24 heures avant le collage, réenclencher le chauffage au plus tôt après 24 heures, par paliers successifs de 5 °C par jour.

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1) et benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

## ENVIRONNEMENT ET SANTEE

|                           |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de danger          | Non.                                                                                                                                                                  |
| Sécurité et environnement | Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155.                                                                                       |
| FS                        | Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons à notre site Web <a href="http://www.eurocol.nl">www.eurocol.nl</a> . |

## ARTICLES

| Produit | Définition     | Emballage     | Code de EAN     |
|---------|----------------|---------------|-----------------|
| 444     | Euroflex Multi | Seau de 14 kg | 8 710345 444101 |

### 444 EUROFLEX MULTI