

151 Wood Sepia

2-K PU PARKETTKLEBSTOFF

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserfreier, lösemittelfreier, dunkelbraun-sepia eingefärbter, Zweikomponenten-Klebstoff, hoch belastbar und schnell abbindend mit verlängerter Topfzeit. Nach ISO 17178 hart aushärtend, für die Verlegung von normgerechten Parkett, wie Stabparkett, Mosaik-, Hochkantlamellenparkett (auch 10 mm Hochkantlamelle), normgerechten Massivdielen, Massivholz-Lamparkettprodukten, Mehrschicht-, Tafelparkett sowie Bambusparkett nach Angabe des Herstellers.

Die Klebung erfolgt auf normgerechte zementäre und calciumsulfatgebundene Estriche, Gussasphaltestrich, verschraubte Holzwerkstoffplatten und Trockenestrichen, die für die Verlegung von Parkett geeignet sind, auf Eurocol Entkopplungs-, Dämmunterlagen (z.B. 823 Eurofloor Reno, 820/821 Eurofloor Comfort, 804 Reno Fleece), sowie auf nichtsaugfähige Untergründe (z.B. festliegende und gereinigte Keramik und Natursteinplatten, Betonwerkstein, Metalle). Auch auf dafür ausgewiesenen, nicht abgesandten Eurocol Reaktivgrundierungen einsetzbar *.

Der Klebstoff ist gekennzeichnet durch eine lange Einlegezeit. Daher insbesondere für großformatige Parkette geeignet.

Schleifen und Versiegeln von Parkett ist nach ca. 8 - 10 Stunden möglich.

Der Klebstoff ist auf Fußbodenheizung einsetzbar. Für die Anwendung im Innenbereich.

Sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff zertifiziert nach EMICODE EC1 Plus R.

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt Grundsätzen.



PRODUKTVORTEILE

Der leicht verstreichbare Klebstoff weist durch den guten Riehenstand ein hohes Füllvermögen auf und härtet schwundfrei aus.

Speziell zur Verlegung von dunklen Hölzern.

Die lange Topfzeit ermöglicht kleinteiliges Arbeiten ohne nennenswerte Abbindeverluste.

Das Produkt zeigt keine Wechselwirkungen mit Eurocol Lacken und Ölen.

Der Klebstoff ist ohne Grundierung direkt auf Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen oder sauberen, nichtsaugfähigen Untergründen einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN

Basis	Komponente A	: PUR polymer
	Komponente B (Härter)	: Isocyanate
Farbe	Komponente A	: sepia
	Komponente B (Härter)	: dunkelbraun
Dichte:	Komponente A	: 1,75 g/cm ³
	Komponente B (Härter)	: 1,22 g/cm ³
Dichte (der Mischung)	ca. 1,6 g/cm ³	
Konsistenz	pastös, gut streichbar, standfeste Riefe	

151

Euromix Wood Sepia

Reiniger (im frischen Zustand)	815 Euroclean Handclean, 358 ToolCleaner, ausgehärtete Reste können nur noch mechanisch entfernt werden
Verarbeitungsbedingungen	min. 15 °C Bodentemperatur, mind. 18°C Material- und Raumtemperatur, 35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%
Mischungsverhältnis	Komponente A : 100 Teile Komponente B (Härter) : 11,5 Teile Keine Teilmengen anmischen!
Auftragsweise	Zahnpachtel, Zahnung je nach Parkettformat und Unterboden, z. B. B3/ B11, B15 (TKB)
Verbrauch	ca. 800 - 900 g/m ² (TKB/B3) ca. 1100 – 1300 g/m ² (TKB/TKB11-B15)
Einlegezeit	ca. 60 Minuten bei 20°C
Abbindezeit	ca. 8 - 10 Stunden, bei 20°C
Beste Verarbeitbarkeit	innerhalb von ca. 18 Monaten, originalverpackt,
Lagerbedingungen	kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5-30 °C)
Feuchtigkeitsempfindlich	Komponente A : nein Komponente B (Härter) : ja, eingedickter Härter ist nicht mehr verwendbar
Frostempfindlich	nein
Kennzeichnung nach GHS	Komponente A : nein Komponente B (Härter) : Produkt enthält gefährliche Inhaltsstoffe. Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.
Umwelt-/Arbeitsschutz	GISCODE: RU1 EMICODE: EC1R Plus abZ: Z 155.10-203 DGNB: VOC 0 %, Qualitätsstufe:/quality level: 4 LEED: VOC 0 g/l
	Härter enthält: Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker: +49 361 730410

UNTERGRUND

Der Untergrund muss unter anderem eine ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität aufweisen, dauer trocken und rissfrei sein. Haftungsmindernde Schichten sind durch geeignete mechanische Maßnahmen zu entfernen. Die Prüfungs- und Sorgfaltspflichten gemäß VOB sind zu beachten. Bei Mängeln sind in Schriftform Bedenken anzumelden. Risse oder Fugen (außer Bauwerksdehnungsfugen) sind mit geeigneten Eurocol Vergussmassen (z.B. Eurocol 913 Europlan Silicat) zu schließen. Zum Spachteln des Untergrundes sind empfohlene Eurocol Spachtelmassen/ Grundierungen zu verwenden. Einzusetzende Verlegewerkstoffe müssen dem Untergrund und dem Einsatzzweck genügen. Bei der Verlegung von großformatigen Parketelementen ist eine erhöhte Ebenheit des Verlegeuntergrundes notwendig. Festliegende Keramik und Natursteinplatten, Betonwerkstein, Metalle sind mit Eurocol Grundreiniger 891 Euroclean Basic professionell zu reinigen. die Oberfläche ist nach Trocknung matt anzuschleifen.

VERARBEITUNG

Härter (Komponente B) dem Klebstoff (Komponente A) zusetzen und sorgfältig mit einem Handrührgerät bis zum homogenen Farbton der Mischung mischen! Keine Teilmengen anmischen! Alles in zweiten Behälter umfüllen und nochmals umrühren. Angemischten Klebstoff zügig auf den Boden ausbringen, nicht zu lange im Anmischgefäß belassen.

Der Auftrag des Klebstoffes richtet sich nach dem zu klebenden Parkettformat und der Raugkeit des Untergrundes und erfolgt mittels Zahnpachtel, z. B. TKB/ B3 – B11 – B15. Bei Längenelementen ist die Zahnleiste entsprechend zu vergrößern, um eine ausreichende riefenförmige Rückenbenetzung zu erreichen.

Es ist auf einen Wandabstand des verlegten Parketts von ca. 1,5 cm zu achten.

151

Euromix Wood Sepia

Bei Parketelementen ohne Nut- Feder ist auf eine vollständige Klebstoffbenetzung zu achten, um Hohlräume unter dem Parkett, insbesondere bei Hinterfrässungen, zu füllen. Dabei keinen Klebstoff zwischen die Elemente drücken, um Klebstoffabzeichnungen zwischen den Parketelementen zu verhindern.

Ein längeres Schwimmen der Elemente während der Verlegung ist materialspezifisch und verarbeitungstechnisch zu beachten. Ein Beschweren der geklebten Parketelemente während der gesamten Abbindezeit, ist insbesondere bei langen Parketelementen, vorzunehmen.

Nach einer Abbindezeit von ca. 2 Stunden den Boden nochmals anwalzen.

Schleifen und Versiegeln ist unter Normbedingungen nach ca. 8 - 10 Stunden möglich. Die Schleifbarkeit verzögert sich bei niedrigen Temperaturen.

Ein Mehrverbrauch an Klebstoff auf Vlies-Unterlagen zur Entkopplung wie z.B. Eurocol 804 Eurofloor Reno Vlies ist zu berücksichtigen.

HINWEISE

Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Parkett sind zu beachten!

Es ist es empfohlen, beim Auftragen des Klebstoffes geeignete Handschuhe zu tragen, da die Reaktionskomponenten tief in die Haut eindringen und schwer zu entfernen sind. Ausgehärteter Klebstoff kann nur noch mechanisch entfernt werden. Bei oberflächenversiegeltem Parkett ist ein Eurocol 1K-Silan Klebstoffe zu verwenden, der von Oberflächen leicht zu entfernen ist. Der Einfluss des Reinigers auf die Oberfläche werksseitig endbehandelten Parketts ist an einer verdeckten Stelle oder einem Muster vorab zu prüfen.

Der Klebstoff hat hervorragende Haftungseigenschaften auf den meisten Holzarten. Auf Grund der Vielzahl von Hölzern, insbesondere Exotenholzern, sind im Zweifelsfall vor der Verarbeitung Haftversuche durchzuführen.

Bei der Klebung von kritischen Parkettformaten auf Fußbodenheizung (z.B. Massivdielen, Bambus (massiv), 10 mm Hochkantlamelle) ist eine stabilisierende Grundierung mit dafür freigegebenen Eurocol-Reaktionsharzgrundierungen notwendig. Zur Verminderung von Haftungsproblemen auf Reaktionsharzgrundierungen empfiehlt Eurocol diese im Überschuss mit Eurocol 846 Europlan Sand abzusanden.

Der Klebstoff ist nicht geeignet unter nicht vollständig ausgelüfteter (nicht geruchsneutral) Räuchereiche.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/EG/44.

EMICODE, weitere Informationen unter www.emicode.com.

*** Empfohlene Grundierungen:**

Eurocol 048 Europrimer Plus	Staubbindung unter dem Klebstoff und Grundierung unter Spachtelmassen
Eurocol 015 Euroblock MS	Anschliff mit schwarzem Pad notwendig
Eurocol 042 Euroblock Turbo	ohne Absandung einsetzbar
Eurocol 021 Euroblock Reno LE,	mit Absandung einsetzbar
Eurocol 028 Euroblock Rapid	mit Absandung einsetzbar

VERSANDPACKUNGEN

8,485 kg Einweggebinde netto (52/Palette) incl. Härter

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restenteerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 2019-09-09
ersetzt Ausgabe vom 2019-02-13

Version Nr.:09
BG146041_151-003

151

Euromix Wood Sepia

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41 0
Fax +49 361 7 30 41 90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de

Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Stefan
Vollmuth, Jochen Schwemmle
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
Ust.-IdNr. DE 811 178 280