



## TOEPASSING

- Mengvloestof voor mortels, waarmee tegels worden aangebracht voor de waterdichtheid.
- Toeslagmiddel voor cementpap bij het in de specie leggen van (grote) vloertegels voor extra hechting.
- Hechtingsverbeterend middel voor raapmortels, zet- en klopspecie op kritische ondergronden, zoals:
  - gladde en gesloten ondergronden
  - sterk vochtabsorberende ondergronden
- Toeslagmiddel voor raapmortels, zet- en klopspecie voor:
  - grotere mechanische sterkte
  - hogere buigsterkte
  - geringere krimp

## VERWERKING

Mengverhouding	Zie gebruiksaanwijzing.
Verwerkingstemperatuur	Boven 5 °C.
Verwerkingstijd	De aangemaakte mortel binnen 90 minuten verwerken.
Afbindtijd	1-4 dagen, afhankelijk van de ondergrond, toepassing en temperatuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding.
Opslag	Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

*\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

### Ondergrond:

- De ondergrond dient schoon, vet- en stofvrij, droog, druk- en trekvast te zijn.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

### Gebruiksaanwijzing:

#### Als toeslagmiddel voor cementpap bij het in de specie leggen van (grote) vloertegels voor extra hechting:

- Voeg aan 1 volumedeel 055 Eurodicht en 2 volumedelen water, 7 volumedelen A-cement toe.
- Meng de cementpap, bij voorkeur met een elektrische boortol met mengspiraal, tot een klontvrij geheel.
- De vloestof over het speciebed uitgieten en verdelen met een 8 x 8 mm vertande lijmkam.
- Vloertegels binnen 15 minuten met een schuivende beweging in het speciebed drukken.
- Niet met een hamer aankloppen.
- Verbruik: ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

#### Als hechtingsverbeterend middel voor raapmortels, zet- en klopspecie op kritische ondergronden:

- Voeg aan 1 volumedeel 055 Eurodicht en 2 volumedelen water, ca. 9,5 volumedelen tegelijm op cementbasis toe.
- Meng de mortel, bij voorkeur met een elektrische boortol met mengspiraal, tot een klontvrij geheel.
- De mortel op de ondergrond aanbrengen met een borstel of een 4 x 4 mm vertande lijmkam.
- Bij verticale toepassing van raapmortels de aangebrachte mortel laten drogen.
- Bij toepassing van een "aanbrandlaag" voor zet- en klopspecie kan "nat in nat" worden gewerkt.
- Aangebrachte mortel laten drogen.
- Verbruik: ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup>.

#### Als toeslagmiddel voor raapmortels en klopspecie voor verbetering van de waterdichtheid:

- Mengverhouding zand/cement 3:1.
- Voeg per 50 kg cement 3 kg 055 Eurodicht toe aan het aanmaakwater en meng het tot een homogene, aardvochtige mortel.
- Verbruik: ca. 0,2 kg/m<sup>2</sup> per cm laagdikte.

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).

**055 EURODICHT**

## Milieu en gezondheid

- Verpakking is gemaakt van post-consumer recycled (pcr) kunststof en is volledig recyclebaar. Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.

---

## ARTIKELGEGEVENS

---

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
055	Eurodicht	Can à 10 kg	8 710345 055031

### 055 EURODICHT