eurocol
Europlan DSP

the strong connection

900

MORTIER DE REPARATION

PROPRIETES

- **Ininflammable**
- **Facile à appliquer**
- **Très flexible**
- **Résiste aux fauteuils à roulettes**
- **Prête à l´usage**

UTILISATION

FLOOR COVERING

Pour égaliser en épaisseurs de couches de 2 mm max :
- d´anciens sols en vinyle
- des joints de carrelage
- des joints et têtes de vis d'un support bois (OSB / CTBH / CTBX)
- de vieux résidus de colle
- de différences de hauteur entre dalles
- d´un revêtement de sol en caoutchouc existant, sur lequel doit être posé un nouveau revêtement de sol.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Base	Résine acrylique en dispersion
Couleur	blanc
Densité	environ 1,70 /
Consistance	pâteuse
Agent nettoyant	résidus pâteux : eau résidus sec: mécaniquement ou 891 Euroclean Basic
Conditions d'utilisations	température minimale du support 15 °C / température minimal d'acclimatation du produit et de la pièce 18°C avec une humidité relative située entre 35-75%, recommandée <65%
Mode d'application	spatule crantée ou grand platoire
Consommation	300– 1200g /m ² selon le support
Temps de séchage	environ 2-3 hrs, selon l'épaisseur appliquée
Péremption	environ 9 mois, un fût ouvert doit être parfaitement refermé et terminé rapidement.
Condition de stockage	le fût doit être bien fermé dans un endroit sec, température : 5 - 30 °C,
Sensible au gel	non, il faut le dégeler lentement, cela peut prendre quelques heures
Code GHS	non
Environnement Sécurité au travail	GISCODE: D1 DGNB : VOC 0%, quality level 4 LEED: VOC 0 g/l

900

Europlan DSP Polaris

SUPPORT

- Le 900 Europlan DSP peut être appliquée sur l´ancien revêtement de sol en vinyle ou en caoutchouc, préalablement dégraissé minutieusement à l'aide d'un détergent alcalin de type Eurocol 891 et vérifier l'adhérence au support.
- Veuillez consulter nos fiches d'informations techniques avant l'emploi de nos produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre département d´assistance technique.

INSTRUCTION D'UTILISATION

- Bien mélanger le fût avant utilisation.
- Avant l´application, dégraisser minutieusement l´ancien revêtement de sol en vinyle ou en caoutchouc et vérifier l´adhérence au support.
- Eliminer autant que possible les résidus de colle.
- Il est recommandé d´appliquer le 900 Europlan DSP dans un premier temps à l´aide d´une spatule à dentée plus, pour égaliser ensuite les stries avec une lisseuse.
- Lors de la pose d´un revêtement de sol sur le 900 Europlan DSP, "NE JAMAIS" utiliser de colles contentant des solvants.
- Vinyle: 540 Eurosafe Special + 640 Eurostar Special.
- Linoléum : 418 Euroflex Lino Polaris + 611 Eurostar Lino Plus.

NOTE

Merci de vous référer aux fiches techniques et fiches de données de sécurité avant utilisation. Merci de respecter les règles de l'art du pays.
Merci de prendre connaissance des informations techniques des produits connexes (ex : colle, revêtement, etc....)

CONDITIONNEMENT

fût de 14 kg (44 par palette)

INFORMATION SPECIFIQUE

Toutes autres applications que celles spécifiées dans cette fiche technique nécessite une validation de notre service technique. Dans d'autre cas, aucune responsabilité ne pourra être engagée de la part de Forbo.
Les valeurs susmentionnées ont été établies en laboratoire et doivent être considérées comme indicatives compte tenu des variations possibles des conditions d'applications (absorption du support, température, hygrométrie...).
Cette fiche technique remplace les précédentes fiches et informations s'y trouvant.