

Технічні характеристики

Showtime відповідає вимогам стандарту EN1307

	Showtime Colour		Showtime Graphic	
	Загальна товщина	ISO 1765	4.9 мм	4.9 мм
	Товщина зносостійкого шару	ISO 1766	1.6 мм	1.6 мм
	Загальна вага	ISO 8543	1150 г/м²	1150 г/м²
	Кількість дизайнів		17	20
	Комерційне використання	EN ISO 10874	Клас 32	Клас 32
	Склад ворсу		100% поліамід	100% поліамід
	Вага ворсу	ISO 8543	280 г/м²	280 г/м²
	Підкладка		100% перероблений поліестер	100% перероблений поліестер
	Ширина рулону		200 см	200 см
	Довжина рулону		± 40 м	± 40 м
	Зменшення ударного шуму	EN ISO 717-2	20 дБ	20 дБ
	Поглинання шуму	EN ISO 354	α _w = 0,15 (Н)	α _w = 0,15 (Н)
	Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918	r ≥ 2,4	r ≥ 2,4
	Стійкість кольору до світла	ISO 105/B02	≥ 6	≥ 6
	Стійкість кольору до води	ISO 105/E01	≥ 3-4	≥ 3-4
	Стійкість кольору до тертя у вологому стані	ISO 105-X12	≥ 3	≥ 3
	Стійкість кольору до тертя у сухому стані	ISO 105-X12	≥ 3-4	≥ 3-4
	Концентрація TVOC через 28 днів	EN 16516	≤ 0,1 мг/м³	≤ 0,1 мг/м³
	Вміст вторинної сировини	Голкопробивні покриття в рулоні виготовляються з використанням щонайменше 50 % переробленої сировини за вагою		
	Спосіб укладання		↑↑	↑↓

Showtime відповідає вимогам стандарту EN 14041

    	Код продукції (DoP)	EN 14041:2004	0300721-DoP-010	0300721-DoP-010
	Реакція на вогонь	EN 13501-1	C _{fl} -s1, G, NCS	C _{fl} -s1, G, NCS
	Протиковзкість	EN 13893	$\mu > 0.30$	$\mu > 0.30$
	Теплопровідність	EN 12524	0.06 Вт/(м·К)	0.06 Вт/(м·К)
	Антистатичні властивості	ISO 6356	< 2.0 кВ	< 2.0 кВ



Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.