

879 oil

PFLEGE- UND EINLASSÖL

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lösemittelhaltiges Pflegeöl für die Pflege handwerklich geölter und gewachster Böden mit besonders starker Beanspruchung. Nach Trocknung kann die Pflegemittelschicht mit einem weißen, fusselfreien Tuch oder maschinell aufpoliert werden. Auch zum Einlassen von Holz vor dem Auftrag von Parkettölen-/wachsen. Verbessert deutlich die Strapazierfähigkeit, insbesondere bei Weichhölzern und in stark beanspruchten Bereichen wie Eingängen, Laufflächen, Türdurchgängen. Reinigt und pflegt zugleich.

Das Produkt ist farblos auftrocknend. Die Oberfläche wird dem Holzton entsprechend natürlich aufgefrischt.

Das Produkt ist auf Fußbodenheizung einsetzbar. Für die Anwendung im Innenbereich.

Giscode Ö60



PARQUET

PRODUKTVORTEILE

Für das Imprägnieren und Pflegen von:

- sämtlichen Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern
 - Dielen, Holzpflaster, Industrieparkett, Schwingböden. Böden auf Heizestrichen, OSB-Platten und Exotenholzern
- zur Grundierung und zusätzlichen Imprägnierung unter Öl-Wachs Systemen

TECHNISCHE DATEN

Basis	veredelte Naturöle, wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, bleifreie Trockenstoffe, Neodecansäure, Cobalsalz.
Farbe	braunlich
Dichte	ca. 0,846 g/cm ³
Konsistenz	dünnflüssig
Reiniger (im frischen Zustand)	815 Handclean, handelsüblicher Terpentinersatz
Verarbeitungsbedingungen	min. 15 °C Bodentemperatur, mind. 18°C Material- und Raumtemperatur, 35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%
Auftragsweise	Eurotool Oil-Wax Roller
Verbrauch	Ca. 50 ml/m ² 1l ausreichend für ca. 20 m ² (ein Auftrag)
Trockenzeit	ca. 12 Stunden
Erste vorsichtige Nutzung	nach ca. 1 Tag
Endhärte	nach ca. 8 - 10 Tagen, bis dahin vor Wasser schützen

879

Euroclean Oil

Beste Verarbeitbarkeit	innerhalb von ca.60 Monaten, originalverpackt, Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen
Lagerbedingungen	kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5-30 °C)
Frostempfindlich	nein
Kennzeichnung nach GHS	bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten
Umwelt-/Arbeitsschutz	GISCODE: Ö60 DecoPaint EU/2004/42: Kat. A/f/Lb: <700 g/l (2010) EUH208 Enthält Neodecansäure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker: +49 361 730410.

UNTERGRUND

Die zu imprägnierenden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein.

Zu pflegende Oberflächen sind vorab mechanisch zu reinigen.

Die Fugen sind bei Bedarf und Möglichkeit gekittet.

Der Feinschliff richtet sich nach der Holzart, um das Eindringvermögen vom Produkt zu gewährleisten, muss ein „Dichtschleifen“ der Oberfläche mit zu feinem Schleifmittel verhindert werden. Es wird empfohlen den Schleifvorgang mit Schleifgitter zu beenden.

Vor Verwendung von geeigneten OSB Platten sind diese weitestgehend plan zu schleifen und zu entstauben.

Der Anstrich wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Ein Probeanstrich ist unbedingt erforderlich!

VERARBEITUNG

Gebinde vor Verbrauch gut aufschütteln.

Mit Eurotool Oil-Wax Roller nass in nass auftragen und nachrollen, bis es ganzflächig nass stehen bleibt und das Holz kein Öl mehr aufsaugt (je nach Holzart bis zu 60 Minuten). Bei Bedarf nach 12 Stunden den Vorgang wiederholen.

Überschüssiges Öl mit Spachtel oder Gummiwischer abziehen und sofort mit beigem Pad unter der Poliermaschine rückstandsfrei einmassieren (Bedarf 1 Stück für ca. 40 - 50 m²).

Zur Auffrischung oder Reinigung geölter Bestandsböden, das Öl mit Sprühkanne lokal auf die Fläche auftragen oder vollflächig mit Wischwiesel aufziehen. Stark verschmutzte Bereiche können auch mit dem Öl „geflutet“ werden. Einige Minuten einwirken lassen, damit die alten Wachsschichten und Verschmutzungen angelöst werden. Nun mit Reinigungspad (Farbe abhängig von der Verschmutzung, schwach abrasiv beginnend) die Fläche abfahren, ggf. Öl nachlegen, damit die Oberfläche nass bleibt. Überschüssiges und verschmutztes Öl mit Gummilippe zusammenziehen und mit trockenen Tüchern aufnehmen. Tücher anschließend wässern! Die gereinigte Fläche bei Bedarf mit sauberem Öl nacharbeiten und anschließend im noch feuchten Zustand mit weißem Pad egalisieren.

Auf der ganzen Fläche dürfen keine glänzenden Stellen und Ölspritzer mehr sein. Ränder, Ecken, Heizkörper, Türläubungen usw., die mit der Poliermaschine nicht erreicht werden, mit beigem Hand-Pad trockenmassieren.

Ölüberflüsse vermeiden! Sie trocknen sehr langsam und bleiben lange klebrig!

HINWEISE

Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Parkett sind zu beachten!

Bei Trocknungsverzögerung bedingt durch tiefere Temperaturen, ungenügende Lüftung, bestimmte Holzarten, ist die vollständige Trocknung abzuwarten! Bei Exotenholzern, kann bedingt durch Inhaltsstoffe eine Verzögerung der Trocknung eintreten (z.B. Doussie/Afzelia, Jatoba, Kambala-Iroko, Meranti, Merbau) oder auch kritischen Holzarten wie. Ipe, Afrormosia, Mahagoni, brasil-Nussbaum, Palisander und Wenge. Hierbei kann sich die Trockenzzeit erhöhen.

Mit Öl getränkete Lappen oder Pads wässern oder luftdicht lagern, transportieren. Selbstentzündungsgefahr.

Während der Trocknungsphase Fläche vor Wasser schützen.

Geölte Parkettflächen sind regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Hierfür empfehlen wir geeignete Eurocol Produkte.

879

Euroclean Oil

Bitte beachten Sie die entsprechende Pflegeanweisung für geölte/gewachste Böden. Diese sind dem Nutzer nachweisbar zu übergeben.

VERSANDPACKUNGEN

2,5l Einweggebinde netto, 4 Dosen/ Karton, 72 Karton/ Palette

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 12. September 2019
ersetzt Ausgabe vom 7. Mai 2015

Version Nr.: 05.1
BG175755_879-HW01