



sphera® starT



FLOORING SYSTEM

sphera® starT

Технічна специфікація

StarT відповідає вимогам

EN ISO 10581



Сполучна речовина	EN ISO 10581	Тип 1
-------------------	--------------	-------



Загальна товщина	EN ISO 24346	2,0 мм
------------------	--------------	--------

Захист поверхні	PUR покриття	
-----------------	--------------	--



Кількість кольорів	16	
--------------------	----	--



Комерційне застосування	EN ISO 10874	Клас 34
-------------------------	--------------	---------



Промислове застосування	EN ISO 10874	Клас 43
-------------------------	--------------	---------



Ширина рулону	EN ISO 24341	2 м
---------------	--------------	-----



Довжина рулону	EN ISO 24341	± 20 м
----------------	--------------	--------



Загальна вага	EN ISO 23997	2,8 кг/м ²
---------------	--------------	-----------------------



Стабільність розмірів	EN ISO 23999	≤ 0.25 %
-----------------------	--------------	----------



Залишкова диформація	EN ISO 24343-1	~ 0,02 мм
----------------------	----------------	-----------



Стойкість до роликів крісел	ISO 4918 / EN 425	так
-----------------------------	-------------------	-----



Стойкість до вицвітання	ISO 105-B02	≥ 6
-------------------------	-------------	-----



Еластичність	EN ISO 24344	Ø 7 мм
--------------	--------------	--------



Міцність зварного шва	EN 684	270N/50mm
-----------------------	--------	-----------



Хімічна стійкість	EN ISO 26987	дуже добра
-------------------	--------------	------------



Стойкість до розмноження бактерій	EN 846	добра, не підтримує ріст
-----------------------------------	--------	--------------------------



TVOC через 28 днів	ISO 16000-6	A+
--------------------	-------------	----

Sphera StarT відповідає вимогам EN 14041



0200307-DoP-011



Реакція на вогонь	EN 13501-1	B _f -s1, G, CS
-------------------	------------	---------------------------



Стойкість до ковзання	EN 13893	μ ≥ 0,30
-----------------------	----------	----------



Антистатичність	EN 1815	≤ 2 кВ
-----------------	---------	--------



Теплопровідність	EN 12524	0,25 В/м·К
------------------	----------	------------

Пожежні показники Г1, B2, PП1, Д2, Т2, І2

