

eurocol

233

the strong connection

9-5-2026



EUROSOL CONTACT

Tweezijdige contactlijm. Uitsluitend verkrijgbaar op de Belgische markt.

PRODUCTTYPERING

Basis	Synthetisch rubber in oplosmiddel.
Kleur	Crème.
Consistentie	Dik, vloeibaar.

- Hoge kleefkracht
- Snelle droging
- Hoge eindkleefkracht
- Gunstig verbruik

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	233 Eurosol Contact bevat een zeer brandbaar oplosmiddel. Tijdens de verwerking niet roken, geen open vuur, eventuele waakvlammen doven en goed ventileren.
Soortelijk gewicht	0,85 kg/l.
Verbruik	200 - 250 g/m ² , bij tweezijdig gebruik.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het tweezijdig verlijmen van:

- rubber
- homogeen PVC
- plastic profielen
- linoleum
- leer, board, kurk
- tapijt
- schuimrubber

VERWERKING

Gereedschap	Lijmkam vertanding A4 of kwast.
Wachttijd	15 minuten.
Afbindtijd	12 uur.*
Opslag	Beschermen tegen hoge temperaturen.

233 EUROSOL CONTACT

Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	1 uur.*
Droogtijd	Afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. De droogtijd bij een luchtstroom van 20 °C is ca. 20 minuten. Droogtijd zonder hulpmiddel is 1 tot 2 uur.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 233 Eurosol Contact is geschikt voor elk type ondergrond, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondergrond, vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij van andere verontreinigingen te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de lijm goed schudden.
- De lijm met kwast of lijmkam op de ondergrond en op de rugzijde van het te verlijmen materiaal aanbrengen.
- De aangebrachte lijm laten opdrogen (15 minuten, afhankelijk van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondergrond en te verlijmen materiaal).
- Het materiaal vervolgens op de ondergrond aanbrengen en stevig aandrukken, aanrollen of aankloppen.
- Correcties zijn na het aanbrengen niet meer mogelijk.
- Vlekken met wasbenzine verwijderen.
- Tijdens de verwerking niet roken, geen open vuur, eventuele waakvlammen doven, goed ventileren.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarmingsconstructies:

233 Eurosol Contact kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend). F (licht ontvlambaar).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
233	Eurosol Contact	Blik à 10 liter	8 710345 233057
233	Eurosol Contact	Blik à 5 liter	8 710345 233095

233 EUROSOL CONTACT