

eurocol 970

the strong connection



EUROPLAN NIVOHYBRID

Hybrydowa masa samorozpływna do wyrównywania podłoży w warstwach 3–50 mm. Szybkoschnąca (48h), praktycznie bezskurczowa. Posiada wysoką wytrzymałość. Możliwość aplikacji pompą. Odpowiednia do stosowania na ogrzewaniu podłogowym.

OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Półwodny siarczan wapnia alfa w połączeniu ze specjalnymi cementami.
Kolor	Beżowy.
Konsystencja	Proszek.

- Ekstremalnie szybkoschnąca (48H)
- Praktycznie bezskurczowa
- Grubość warstwy do 50 mm*
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu
- Bardzo dobra rozpływność
- Możliwość podawania pompą
- Na podłoża cementowe i anhydrytowe
- Nadaje się do konstrukcji z ogrzewaniem podłogowym
- Bez chromianu
- Produkt ekologiczny (Emicode EC 1Plus)

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z normą NEN-EN 13892-2:2002; po 28 dniach $\geq 10 \text{ N/mm}^2$.
Odporność na krzesła z rolkami	Grubość warstwy od 3 mm.
Wytrzymałość na ściskanie	Zgodnie z normą NEN-EN 13892-2:2002 po 28 dniach $\geq 35 \text{ N/mm}^2$.
Zużycie	Okolo 1,8 kg/m ² na mm grubości warstwy.
Palność	Niepalny.
Odporność na mróz	Tak.
Wrażliwy na mróz	Nie.
Możliwość użytkowania	2–3 godziny w 18 – 20 °C.*

ZASTOSOWANIE

Do tworzenia płaskich i chłonnych powierzchni pod wykładziny i podłogi drewniane.

W przypadku podawania pompą:

Najpierw sprawdź u dostawcy/producenta pompy, czy jest odpowiednia do tego typu masy. Pompowanie przy zbyt dużej prędkości

970 EUROPLAN NIVOHYBRID

mieszania może spowodować niewystarczający przepływ masy poziomującej.

STOSOWANIE

Magazynowanie	Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Narzędzia	Rakla, szpachla, agregat do wylewek, wałek odpowietrzający.
Proporcje mieszania	23 kg 970 Europlan Nivohybrid na 4 litry wody.
Czas zużycia	ok. 30 minut. *
Czas odparowania/oczekiwania	Po wymieszaniu odczekać 2–3 minuty, aby masa dojrzała.
Czas wiązania	48 godzin.*
Przydatność do użycia	12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu.
Środek czyszczący	Woda.

**-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

Podłoże:

- Podłoże musi spełniać wymagania budowlane i przepisy kraju użytkowania, a mianowicie: musi między innymi charakteryzować się wystarczającą wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu, nośnością, stabilnością, musi być równe, trwale, suche i wolne od spękań, pozbawione warstw zmniejszających przyczepność. Zidentyfikowane braki należy wstępnie wyeliminować.
- Warstwy zmniejszające przyczepność należy usunąć odpowiednimi metodami mechanicznymi.
- Splenające określone warunki, podłoża wykonane z płytek ceramicznych, kamienia naturalnego lub sztucznego należy dokładnie oczyścić środkiem do gruntownego czyszczenia, zneutralizować czystą wodą i po wyschnięciu przeszlifować do uzyskania matowego wykończenia. Aby zmniejszyć osiadanie masy w obszarze fug, należy uprzednio zastosować środek gruntujący 070 Europrimer Fill Primer.
- W przypadku wad należy zgłaszać uwagi w formie pisemnej.
- Pęknięcia lub dylatacje technologiczne (oprócz dylatacji konstrukcyjnych) należy wypełnić żywicą naprawczą Eurocol 913 Europlan Silicat.
- Biorąc pod uwagę właściwości i stan podłoża, aplikować uprzednio właściwy środek gruntujący, przestrzegając wymagań technicznych i zaleceń stosowania.
- Większe ubytki i nierówności należy wypełnić za pomocą masy naprawczej 946 Europlan Hybrid Repair.
- Zastosowane materiały muszą być odpowiednie do podłoża i przeznaczenia.
- Porowate, silnie chłonnące wodę podkłady mineralne zagruntować w razie potrzeby w kilku warstwach. Wykonać test chłonności w celu zweryfikowania hermetyzacji powierzchni.
- Grunty i masy szpachlowe muszą być w pełni suche.

Sposób użycia:

- Do przygotowywania 970 Europlan Nivohybrid należy zawsze używać czystych narzędzi, wolnych od resztek gipsu lub cementu.
- W przypadku obróbki ręcznej należy dodać 23 kg 970 Europlan Nivohybrid do 4,0 litrów chłodnej wody z kranu.
- Zaprawę wymieszać mechanicznie przy użyciu mieszadła koszykowego do uzyskania gładkiej masy bez grudek.
- Przygotowaną zaprawę należy pozostawić na ok. 2-3 minuty na czas wstępnego dojrzewania, następnie krótko zamieszać zaprawę na niskich obrotach.
- Nanieść zaprawę na podłoże w ciągu 30 minut za pomocą kielni lub rakli, warstwą o grubości co najmniej 3 mm. Następnie natychmiast odpowietrz nałożoną warstwę za pomocą wałka kolczastego. W przypadku nakładania grubszych warstw, zagładź górną warstwę za pomocą listwy wygładzającej/sztangi do wylewek.
- Należy stosować taśmy brzegowe dylatacyjne na styku ściany i podłogi.
- Jeśli konieczna jest aplikacja drugiej warstwy wyrównująca, pierwsza warstwa musi być całkowicie sucha i najpierw zagruntowana 044-1 Europrimer Multi Plus. Po pełnym wyschnięciu można aplikować drugą warstwę, która nie powinna być grubsza niż pierwsza. Maksymalna wskazana grubość warstwy również nie powinna zostać przekroczona.
- Podczas aplikacji pompą należy ustawić agregat pompowy tak, aby na każde 23 kg zaprawy 970 Europlan Nivohybrid dodawano 4,0 litry chłodnej wody wodociągowej.
- Świeżo nałożone warstwy wyrównujące należy chronić przed przeciągami i nagrzewaniem spowodowanym bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Zaleca się nie szlifować i nie gruntować suchej warstwy wyrównującej.
- Jeśli konieczne jest przeszlifowanie nałożonej warstwy wyrównującej, należy użyć siatki ściерnej o gradacji 100 lub 120. Dokładnie odkurzyć podłogę po szlifowaniu za pomocą odkurzacza przemysłowego. W razie potrzeby zagruntować podłogę za pomocą 044-1 Europrimer Multi Plus za pomocą wałka piankowego. Minimalny czas schnięcia wynosi 2 godziny.
- W normalnych warunkach po nałożonej warstwie wyrównującej można chodzić po 2-3 godzinach, a wykończenie można wykonać po 48 godzinach.
- Pozostałości produktu oraz wodę po czyszczeniu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska. Nie wylewać ich do odpływów.
- Szczegółowe informacje dotyczące środków bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej na naszej stronie internetowej www.forbo-eurocol.pl

Warunki stosowania:


970 EUROPLAN NIVOHYBRID

Wymagana temperatura otoczenia: 18° - 23 °C.
Temperatura materiału i podłoża: min. 15° - maks. 20 °C.
Wilgotność względna powietrza: 40-70%.

Ogrzewania podłogowe:

970 Europlan Nivohybrid można stosować na konstrukcjach z ogrzewaniem podłogowym. Protokół wygrzewania jastrychu musi zostać w pełni wykonany z wyprzedzeniem zgodnie z wytycznymi dostawcy. Wyłącz ogrzewanie na jeden dzień przed aplikacją masy; następnie włącz ogrzewanie ponownie co najmniej 24 godziny po poziomowaniu, w krokach co maksymalnie 5°C temperatury wody dziennie.

GWARANCJA JAKOŚCI



OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

GISCODE CP3 - Masy wyrównujące na bazie siarczanu wapnia i cementu, zawartość tlenku wapnia > 3%
Karta charakterystyki Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.forbo-eurocol.de

OPAKOWANIA

Artykuł	Nazwa produkty	Opakowanie	Kod EAN
970	Europlan Nivohybrid	23 kg bag	8 710345 970709

970 EUROPLAN NIVOHYBRID