

























Allura

Allura, Allura Click Pro, Allura Ease en Allura Puzzle voldoen aan de eisen van EN ISO 10582 / Allura Flex voldoet aan de eisen van EN 651.

		Allura 0.70	Allura 0.55	Allura Flex 1.0	Allura Flex 0.55	Allura Click Pro	Allura Ease	Allura Puzzle	
	Totale dikte	EN-ISO 24346	2.5 mm	2.2 mm	5 mm	4 mm	5 mm	5 mm	
	Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0.70 mm	0.55 mm	1 mm	0.55 mm	0.70 mm	0.70 mm	
	Collectie omvang		127	127	66	66	51	18	
	Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 34	Klasse 33	Klasse 34	Klasse 33	Klasse 33	Klasse 34	
	Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 43	Klasse 42	Klasse 42	Klasse 42	Klasse 41	Klasse 43	
	Haaksheid en rechtheid	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm / > 400 mm < 0,35 mm						
	Totaal gewicht	EN-ISO 23997	3600 g/m ²	3400 g/m ²	6550 g/m ²	5200 g/m ²	8300 g/m ²	7900 g/m ²	8300 g/m ²
	Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918/ EN 425	Superieur	Zeer goed	Superieur	Zeer goed	Zeer goed	Superieur	Superieur
	Indrukbestendigheid (Typerende waarde)	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm ~0.04 mm	≤ 0.10 mm ~0.04 mm	≤ 0.20 mm ~0.11 mm	≤ 0.20 mm ~0.11 mm	≤ 0.10 mm ~0.05 mm	≤ 0.10 mm ~0.05 mm	≤ 0.10 mm ~0.05 mm
	Contactgeluidreductie ΔLW	EN-ISO 717-2	6 dB	6 dB	14 dB	14 dB	7 dB / 15 dB in combinatie met Click underlay	7 dB	7 dB
	Warmteweerstand		0.01 m ² /K/W	0.009 m ² /K/W	0.02 m ² /K/W	0.016 m ² /K/W	0.02 m ² /K/W	0.02 m ² /K/W	0.02 m ² /K/W
	Luchtkwaliteit binnen TVOC na 28 dagen	EN 16516	≤ 10 µg/m ³	≤ 10 µg/m ³	≤ 20 µg/m ³	≤ 20 µg/m ³	≤ 20 µg/m ³	≤ 20 µg/m ³	≤ 20 µg/m ³
	Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN-ISO 10582	Type 1						
	Slipweerstand	DIN 51130	R10						
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02	≥ 6						
	Chemische bestendigheid	EN-ISO 26987	Zeer goed						
	Dimenseistabiliteit (na blootstelling aan warmte)	EN-ISO 23999	≤ 0,05%						
	Life Cycle Assessment		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.						
	Creating better environments								
	Hernieuwbare energie		Allura wordt met 100% hernieuwbare electriciteit geproduceerd.						
	Gerecycled materiaal		Allura bevat tot 60% gerecycled materiaal in de backing.						
Allura voldoet aan de eisen van EN 14041									
	Productcode	EN 14041	0200130-DoP-306	0200130-DoP-306	0200131-DoP-507	0200131-DoP-507	0200132-DoP-701	0200133-DoP-909	0200133-DoP-909
	Brandgedrag	EN 13501	B _s -s1, G, NCS						
	Slipweerstand	EN 13893	μ ≥ 0.30						
	Statische elektriciteit	EN 1815	≤ 2 kV						
	Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524	0.25 W/m-K						

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.



Forbo Flooring N.V.
 't Hofveld 4B 001
 1702 Groot-Bijgaarden
 België
 T +32 2 464 10 10
 F +32 2 464 10 11
 info.belgium@forbo.com
 www.forbo-flooring.be



FLOORING SYSTEMS