

## 300 BASECOAT

Basislak voor BetonDesign en FloorDesign.



### Producttypering

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Basis        | : Acrylaat Copolymeer. |
| Kleur        | : Melk wit.            |
| Consistentie | : Dun vloeibaar.       |

- Gebruiksklaar
- Eenvoudig te verwerken
- Impregnerend vermogen
- Hechtingsverbeteraar
- Oplosmiddelvrij
- Geur neutraal

### Eigenschappen

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Brandbaarheid      | : Niet brandbaar.                      |
| Soortelijk gewicht | : 1,04 kg/l.                           |
| Verbruik           | : 100 – 120 g/m <sup>2</sup> per laag. |

### Toepassing

Voor het aanbrengen van een basis laklaag op een BetonDesign en FloorDesign ondergrond als Impregneer laag en hechtingsverbeteraar voor de 310 FinishCoat.

### Verwerking

|              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Opslag       | : Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5 - 25 °C).              |
| Gereedschap  | : Lakroller type microvezel 9 mm.                            |
| Droogtijd    | : Minimaal 2 uur, aflakken binnen 24 uur met 310 FinishCoat. |
| Houdbaarheid | : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.                   |
| Reiniger     | : Water.                                                     |

*\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

#### Ondergrond:

- De 305 BetonDesign en 395 FloorDesign dient aangebracht te zijn conform de stappen in de gebruiksaanwijzing. De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn.

#### Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de verpakking (minimaal 1 minuut) goed schudden.
- Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
- 300 BaseCoat wordt aangebracht met behulp van een 9 mm microvezel lakroller. Deze laag heeft een impregnerend vermogen en zorgt voor een goede hechting van de 310 FinishCoat.
- De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht. Wij adviseren om de lak in willekeurige

richtingen uit te rollen.

- Na een droogtijd van minimaal 2 uur maar uiterlijk binnen 24 uur dient de 310 FinishCoat, eveneens met behulp van een 9mm microvezel lakroller, te worden aangebracht. De droogtijd is minimaal 12 uur.
- Na circa 8 dagen is de afwerklaag pas resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
- Verse lakvlekken direct met water verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

#### Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° – max. 20 °C

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

---

## Milieu en gezondheid

---

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

---

## Artikelgegevens

---

| Artikel | Omschrijving | Verpakking   | EAN-code        |
|---------|--------------|--------------|-----------------|
| 300     | BaseCoat     | Fles à 1 kg  | 8 710345 300131 |
| 300     | BaseCoat     | 12x1 kg fles | 8 710345 300124 |