




















Technische specificaties

Allura decibel voldoet aan de eisen van EN 651

		Allura Decibel 0,35	Allura Decibel 0,8
	Totale dikte	EN-ISO 24346 3,15 mm	4,00 mm
	Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340 0,35 mm	0,80 mm
	Collectie omvang	30	30
	Particulier gebruik	EN-ISO 10874 23	23
	Commercieel gebruik	EN-ISO 10874 32	34 / 42
	Licht industrieel gebruik		
	Afmeting tegel	EN-ISO 24342 50 x 50 cm / 100 x 100 cm	50 x 50 cm / 100 x 100 cm
	Afmeting plank	EN-ISO 24342 100 x 16,6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm	100 x 16,6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm
	Tegels per doos	50 x 50 cm: 20 per doos (5m ²) 100 x 100 cm: op aanvraag	50 x 50 cm: 16 per doos (4m ²) 100 x 100 cm: op aanvraag
	Planken per doos	100 x 16,6 cm: 30 per doos (4,98m ²) 100 x 20 cm: 27 per doos (5,40m ²) 120 x 20 cm: 19 per doos (4,56m ²)	100 x 16,6 cm: 24 per doos (3,98m ²) 100 x 20 cm: 22 per doos (4,40m ²) 120 x 20 cm: 16 per doos (3,84m ²)
	Totaal gewicht	ISO 23997 2300 g/m ²	3600 g/m ²
	Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918 Ja	Ja
	Slipweerstand	DIN 51130 R9 / R10*	R9 / R10*
	Contactgeluidreductie ΔLW	EN-ISO 717-2 19dB	19dB
	Indrukbestendigheid <i>Typische waarde</i>	ISO 24343-1 ≤ 0,20 mm ~0,12 mm	≤ 0,20 mm ~0,11 mm
	Kleurechtheid	ISO 105-B02 ≥6	≥6
	Binnenhuis emissies: TVOC na 28 dagen	EN16516 < 0,01 mg/m ³	< 0,05 mg/m ³
	Chemische bestendigheid	EN-ISO 26987 Goed	Goed
	Warmteweerstand	0,013 m ² .K/W	0,016 m ² .K/W
	Dimensiestabiliteit (na blootstelling aan warmte)	EN-ISO 23999 ≤ 0,05%	≤ 0,05%
	Toplaag	Overclean	Overclean XL
	Allura voldoet aan de eisen van EN 14041	EN 14041 CE 0200879-DoP-908	EN 14041 CE 0200880-DoP-908
	Brandgedrag	EN 13501 C _f -s1, L, CS	C _f -s1, L, CS
	Slipweerstand	EN 13893 μ > 0,30	μ > 0,30
	Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524 0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Statische elektriciteit	EN 1815 < 2kV	< 2kV

* R10 voor hout-embossing

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.

