

# eurocol

# 414

the strong connection



## EUROFLEX LINO PLUS

Snelhechtende linoleumlijm. Uitsluitend verkrijgbaar op de Belgische markt.

### PRODUCTTYPERING

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Basis        | Kunstharsdispersie. |
| Kleur        | Beige.              |
| Consistentie | Pasteus.            |

- Onbrandbaar
- Verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangskleeffracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

### EIGENSCHAPPEN

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Brandbaarheid      | Niet brandbaar.              |
| Soortelijk gewicht | 1,3 kg/l.                    |
| Verbruik           | 400 - 450 g/m <sup>2</sup> . |
| Vorstgevoelig      | Ja.                          |

### TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- linoleum in banen en tegels
- colovinyl
- linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek.

### VERWERKING

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Gereedschap  | Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.   |
| Wachttijd    | Geen.                                    |
| Afbindtijd   | 24 uur.*                                 |
| Opslag       | Koel en vorstvrij opslaan.               |
| Houdbaarheid | 12 maanden, in onaangebroken verpakking. |
| Open tijd    | 15-20 minuten.*                          |
| Opmerkingen  |                                          |

#### 414 EUROFLEX LINO PLUS

*\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

#### Ondergrond:

- 414 Euroflex Lino Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

#### Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten, eventuele droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ondervloer).
- Verse lijmvlakken direct met water verwijderen.

#### Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

#### Vloerverwarmingsconstructies:

414 Euroflex Lino Plus kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

---

## MILIEU EN GEZONDHEID

---

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).

---

## ARTIKELGEGEVENS

---

| Artikel | Omschrijving       | Verpakking    | EAN-code        |
|---------|--------------------|---------------|-----------------|
| 414     | Eurosafe Lino Plus | Emmer à 14 kg | 8 710345 414302 |

### 414 EUROFLEX LINO PLUS