

tessera® inline

Specyfikacja techniczna

Tessera Inline spełnia wymogi normy EN 1307



	Opis	Płytki dywanowe o zróżnicowanej strukturze runa
	Wymiary/ ilość płytek w opakowaniu	EN ISO 24342:2018 50 cm x 50 cm
	Grubość całkowita	ISO 1765 6,5 mm ± 10%
	Wysokość włókna	ISO 1766 3,9 mm ± 0,5 mm
	Ilość kolorów w kolekcji	10
	Ilość płytek w kartonie	16 (4 m²)
	Klasyfikacja: obiektowe	EN 1307 Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych
	Budowa włókna	100% poliamid 6
	Metoda barwienia	100% na wskroś
	Gęstość ściegu	198 374 tuftów na m² ± 10%
	Waga runa	605 g/ m² ± 10%
	Waga całkowita	4120 g/ m² ± 10%
	Podłoże pierwszorzędowe	Polyester
	Podłoże drugorzędowe	ProBac™ - wypełniacz mineralny z recyklingu z niewielką ilością modyfikowanego bitumu i włókniny poliestrowej
	Alternatywne podłoże drugorzędowe	Softbac® - podłoże akustyczne
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	ISO 10140-3 $\Delta L_w = 25$ dB
	Pochłanianie dźwięku	PN EN ISO 354 $a_w = 0,15$ (H)
	Odporność na krzesła na rolkach	EN 985 Minimalna wartość R: $\geq 2,40$
	Trwałość kolorów	EN ISO 105 B02 ≥ 6
	Klasa komfortu	LC2
	Stabilność wymiarowa	EN 986 $\leq 0,2\%$
	Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach	EN ISO 16000-9 $\leq 0,1$ mg/m³
	Środowisko naturalne	
	Energia odnawialna	Wszystkie płytki dywanowe Tessera są produkowane przy użyciu 100% energii odnawialnej (elektryczność i biogaz)
	Zawartość materiałów z recyklingu	Płytki dywanowe Inline zawierają wagowo 63% materiałów pochodzących z recyklingu.
	Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń	Płytki dywanowe Inline osiągają poziom Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023). Spełnia standardy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.
	SKA	Tessera Inline spełnia kryteria SKA Rating M12 dla miękkich wykładzin podłogowych stosowanych w placówkach biurowych, handlowych i szkolnictwa wyższego.
	Prodis-GUT	Tessera Inline spełnia kryteria GUT
	Sposób instalacji	Kierunkowo, Szachownica, 1/4 obrotu



Tessera Inline spełniają wymogi normy EN 14041:2004 i BS EN 14041:2004

EN 14041 BS EN 14041

	Kod Produktu	EN 14041:2004 1170100-DoP-109
	Kod Produktu	BS EN 14041:2004 1170100-DoP-GB109
	Reakcja na ogień	EN 13501-1 $B_{fl} - s1$ G NCS
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893 $DS: \geq 0,30$
	Właściwości antyelektrostatyczne	ISO 6356 < 2 kV
	Przewodność cieplna	EN 12524 0,06 m K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

