

eurocol

043

the strong connection

6-10-2026



EUROPRIMER ALPHY

Primaire pour améliorer l'adhérence des enduits de ragréage à base de plâtre et pour éviter l'effet peau d'éléphant dans la couche de ragréage, lorsque la surface du sol en anhydrite est localement ou dans son ensemble très absorbante. Convient pour une utilisation en intérieur. Adapté aux projets BREEAM grâce à EMICODE EC 1PLUS (très faibles émissions).

PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES

Base	Acrylique en dispersion.
Couleur	Vert.
Consistance	Fluide.

- Très faibles émissions
- EMICODE EC 1PLUS
- Faible consommation

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

Consommation	100 – 200 g/m ² , pour sols absorbants.*
Classification	Emicode EC 1 plus testés conformément aux EN13999-2/4
Densité	Fluide.
Inflammabilité	Non inflammable.
Sensible au gel	Oui.

APPLICATION

Primaire pour améliorer l'adhérence de produits d'égalisation à base de plâtre et éviter l'effet peau d'éléphant dans la couche d'égalisation, lorsque la couche supérieure d'un sol anhydrite est très absorbante, soit localement ou entièrement.

TRAITEMENT

Stockage	Entreposer dans un endroit frais et à l'abri du gel.
Outils	Rouleau en poils.
Séchage	1 - 2 heures.*
Durée de conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact.
Nettoyeur	Eau.

** Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.*

Support:

043 EUROPRIMER ALPHY

- Le sol anhydrite doit être résistant à la pression et à la traction. Le support doit également être lisse, propre, durablement sec et sans graisse, saleté ni poussière, conformément aux exigences indiquées dans DIN 18 365.
- Toujours consulter au préalable nos fiches techniques de produits. En cas de doute sur les utilisations prévues, contacter au préalable notre département Conseils techniques.

Utilisateur:

- Bien agiter l'emballage avant utilisation.
- Appliquer 043 Europrimer Alphy de manière uniforme avec un rouleau en peau. Veiller à appliquer suffisamment de primaire en enduisant régulièrement le rouleau de matériau frais.
- 043 Europrimer Alphy peut éventuellement aussi être pulvérisé.
- Ne pas marcher sur le sol pendant le processus de séchage.
- Poursuivre la finition du sol après séchage du primaire.
- Nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau.
- Enlever immédiatement des taches fraîches à l'eau.
- Eviter tout contact avec les yeux et utiliser des moyens de protection appropriés (pour cela, voir notre fiche de sécurité).
- Eliminer les résidus de produit et l'eau de nettoyage selon les règles environnementales locales et ne pas les déverser dans les égouts.

Condition de mise en œuvre:

Température local souhaitée : 18 - 23 °C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air : 40 - 70%.

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1). Peut produire une réaction allergique.

QUALITE ET GARANTIE



ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Classe de danger Non.

FS Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons à notre site Web www.eurocol.nl.

ARTICLES

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
043	Europrimer Alphy	Jerrican de 10 kg	8 710345 043014

043 EUROPRIMER ALPHY