



ARLOK 55

Двухкомпонентный полиуретановый клей для массивной доски и готового паркета, ламината (по согласованию с производителем). Подходит для ПВХ и керамики. Высокопрочный. Жестко-эластичный. Пригоден для полов с подогревом. Не содержит воду и растворители. Соответствует требованиям ГОСТ Р 58211-2018

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Компонент А: полиол, наполнитель, добавки
Основа	Компонент Б: дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи
Цвет	Компонент А: светло серый
Цвет	Компонент Б: коричневый
Консистенция	Пастообразная

- Высокопрочный
- Безусадочный
- Жестко-эластичный
- Клеевое соединение обладает высокой прочностью при сдвиге (ГОСТ Р 58211-2018)
- Не содержит воду и растворители
- Пригоден для полов с подогревом
- Очень низкая эмиссия вредных веществ в воздух рабочей зоны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	400 – 600 г/м ² (шпатель А1/А2), 900 – 1300 г/м ² (шпатель В3/В11), 3100 г/м ² (шпатель С4, керамическая плитка, керамогранит).
Время затвердевания	24 часа при температуре 20°C
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
Плотность	Компонент А: ок. 1,75 г/см ³
Плотность	Компонент Б: ок. 1,24 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания внутри помещения

- Штучного и мозаичного паркета из всех пород древесины, в т. ч. экзотических
- Паркетной, инженерной и массивной доски
- Многослойного щитового паркета из различных пород древесины
- Всех типов ПВХ покрытий в рулонах и плитках, в т. ч. кварц-винила
- Керамической плитки и керамогранита в сухих помещениях
- Ламината (по согласованию с производителем)
- Фанеры, OSB

Arlok 55

на подготовленные основания – цементные стяжки, наливные гипсовые полы, закрепленные ДСП, ГВЛ, фанеру, а также на керамику и металл.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В оригинальной невскрытой упаковке, в сухом месте, при 5-25 °С.
Инструмент	шпатель А1/А2 - ПВХ покрытия, шпатель В3/В11 - паркет, шпатель С4 - керамическая плитка, керамогранит
Соотношение для смешивания	100 весовых частей Компонента А : 10 весовых частей Компонента Б
Рабочее время	~120 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Жизнеспособность	~ 60 мин. при температуре +20°C
Время высыхания	Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	15 месяцев
Очиститель	Уайт-спирит, живичный скипидар (для незатвердевшего продукта)
Температура применения	Температура клея и основания $\geq 15^{\circ}\text{C}$, температура воздуха 15-25°C, относительная влажность воздуха 35-75% (рекомендуемая 40-65%)
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

Основание для нанесения должно быть прочным, чистым и сухим, пригодным для укладки напольных покрытий. Такие недостатки как трещины, загрязнения, слабозакрепленные слои и избыточная влага должны быть предварительно устранены. Температура клея и основания должны быть не ниже + 15°C, температура воздуха в помещении + 18-25 °C, относительная влажность воздуха 35 - 75 % (рекомендуемая 40 - 65 %). При подготовке основания рекомендуется соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы» и рекомендации производителя напольных покрытий.

Инструкция по применению:

- Непосредственно перед началом работ добавьте компонент Б (отвердитель) в ведро с компонентом А. Тщательно перемешайте миксером (не менее 2 минут) до получения однородной массы.
- Равномерно нанесите клей на поверхность основания зубчатым шпателем: В3/В11 - для паркета, А1/А2 - для ПВХ покрытия, С4 – для керамической плитки, керамогранита.
- Укладка напольного покрытия должна производиться в течение указанного интервала Времени укладки.
- При укладке паркета и керамической плитки следить, чтобы происходило полное соприкосновение покрытия с основанием, при необходимости «придавить» покрытие с помощью груза.
- При укладке гибких напольных покрытий притереть или привальцевать их сразу, а затем повторно через 1-2 часа.
- Свежие загрязнения клеем и инструмент следует сразу же очистить с помощью ветоши, смоченной легкими растворителями (уайт-спирит, живичный скипидар). Затвердевший клей поддается удалению только механическим способом.
- Дальнейшая обработка паркета и полная эксплуатация покрытия возможны только после полного затвердевания клея – через 24 часа.
- Во время проведения работ соблюдайте соответствующие строительные нормы и правила безопасности

Системы напольного отопления

Клей пригоден для применения на отопляемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

Дополнительная информация

Рекомендуется использовать перчатки по избежание попадания клея на кожу рук. Перед использованием продукта следует внимательно ознакомиться с инструкциями и необходимыми мерами безопасности. Не сливать остатки на землю или в канализацию. Затвердевший продукт и его тару утилизировать как строительные отходы.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности | Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Arlok 55

Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете, шт
55	Arlok	5,5 кг нетто	4607164123116	72
55	Arlok	10 кг нетто	4607164122959	52

Arlok 55

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

