

# eurocol

# 832

the strong connection



## EUROFINISH DUO

Двухкомпонентный водно-дисперсионный полиуретан-акриловый паркетный лак для коммерческих помещений с повышенным уровнем эксплуатационной нагрузки. Очень хорошая механическая и химическая стойкость.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Водная полиуретан-акриловая дисперсия с изоцианатным отвердителем.
Цвет	Лак: белый. Отвердитель: прозрачный
Консистенция	Жидкая

- Пригоден для объектов с повышенным уровнем эксплуатационной нагрузки.
- Грунтовочный и финишный лак в одном продукте, для европейских пород древесины.
- Износостойкий, устойчивый к химическим веществам.
- Пригоден для использования на полах с подогревом.
- Класс износостойкости C, согласно ÖNorm C 2354.
- Экологичен
- Прошел испытания на выбросы в соответствии с принципами DIBt.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 20 г/м <sup>2</sup> на один слой - шпатель Ок. 100 г/м <sup>2</sup> на один слой - валик
--------	---

Время затвердевания	100% через 7 дней при нормальных условиях.
Время затвердевания	80% через 24 часа
Воспламеняемость	Невоспламеняющийся.
Морозостойкость	Нет.
Пешие нагрузки	Через 24 часа при нормальных условиях
Плотность	1,02 г/см <sup>3</sup>

### НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для защиты:

- всех типов паркетных полов, за исключением: деревянной мостовой, «спортивных полов».

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре (5 - 25) °C.
------------------	---

832 EUROFINISH DUO

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo

<b>Инструмент</b>	Валик из микрофибры Eurocol, шпатель из нержавеющей стали.
<b>Соотношение для смешивания</b>	100 вес. частей лака : 6 вес. частей отвердителя Aque LE.
<b>Жизнеспособность</b>	Ок. 90 минут.
<b>Время высыхания</b>	Ок. 15 мин. - 1 слой при нанесении шпателем
<b>Время высыхания</b>	ок. 2 – 3 часа - 1 слой при нанесении валиком
<b>Срок хранения</b>	12 месяцев в оригинальной упаковке.
<b>Морозостойкость</b>	Нет.

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

#### Основание:

- Лакируемые поверхности должны быть чистой, без остатков масла, воска, силикона и других слоев, снижающих адгезию.
- Щели и трещины предварительно зашпательваны шпательной Eurocol.
- Заключительная шлифовка пола должна быть выполнена абразивом P100 или мельче, в зависимости от породы древесины. Отшлифованная поверхность не должна иметь следов предварительной обработки.
- Используйте грунтовочные лаки Eurocol для предотвращения склеивания паркета по кромке или блокирующих грунтовочные лаки при работе с экзотическими породами древесины или копченым дубом.
- Штучный, мозаичный паркет и изделия из массива древесины, уложенные с использованием 1К MS клеев Eurocol, необходимо загрунтовать грунтовочным лаком Eurocol.

В качестве альтернативы во многих случаях возможно применение лака и как грунтовочного

#### Инструкция по применению:

Перед использованием лак необходимо адаптировать в соответствии с условиями применения.

- Перед применением тщательно перемешайте лак энергично встряхивая канистру!
- Влейте отвердитель Aque LE в канистру с лаком и как можно быстрее тщательно перемешайте ее встряхиванием (около 2 мин.). Затем дайте прореагировать в течение 10 минут и еще раз немного встряхните.
- Смешанный лак необходимо использовать до окончания жизнеспособности (около 90 минут). Окончание времени жизнеспособности не заметно по загустеванию!
- Нанесение лака следует производить валиком из микрофибры Eurocol или шпателем из нержавеющей стали.
- Во время подготовки и лакировки паркетного пола используйте бахилы или обувь с гладкой и светлой подошвой, чтобы не оставлять следов на полу.
- В процессе производства работ и во время сушки лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию, избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.
- Для создания полноценного покрытия достаточно нанести 2 слоя лака валиком (ок. 200 гр./м<sup>2</sup>) на паркет, предварительно загрунтованный грунтовочным лаком Eurocol или 3-х слоев лака (ок. 300 гр./м<sup>2</sup>) при использовании одного лака. Время для подсушки между слоями не менее 3, но не более 24 часов.
- При необходимости быстрого заполнения текстуры древесины, особенно пористой, возможно промежуточное шпательвание лаком, крест-накрест, время для подсушки около 20 мин.
- В течение 24 часов возможно нанесение не более 2-х слоев лака валиком.
- В случае перерыва более 24 часов между нанесением слоев лака необходимо произвести промежуточную шлифовку абразивной сеткой P 150 (промежуточные шлифовки улучшают внешний вид покрытия).
- «Капризные» породы древесины: бук, ясень, клён, фруктовые, экзотические породы древесины и копченый дуб рекомендуем предварительно загрунтовать блокирующим грунтовочным лаком Eurocol (одноразовое нанесение валиком) для уменьшения абсорбирующей способности древесины и предотвращения взаимодействия лака с танинами древесины или продуктами процесса копчения.
- Не следует укрывать лаковое покрытие до полной полимеризации влагонепроницаемыми материалами, а также коврами в течение 7 дней с момента нанесения последнего слоя лака.
- При ремонте старых паркетных полов, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

#### Рекомендованные грунтовочные лаки:

##### **Eurocol 882 Europrime Base**

Для нанесения валиком или шпателем. Предотвращает склеивание кромок паркета. Снижает риск образования цветных меток и видимых следов переходов при нанесении лака.

##### **Eurocol 857 Europrime Block**

Для нанесения валиком. Специально для экзотических пород древесины, копченого дуба и ремонтных работ.

#### Дополнительная информация:

- Соблюдайте указания листов технической информации и паспортов безопасности на совместно используемые материалы для укладки паркета!
- Обратите внимание на номер партии. Используйте только продукцию из одной партии на слой нанесения. При использовании продуктов из нескольких партий, смешайте их перед использованием.

#### **832 EUROFINISH DUO**

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
 Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



- При обновлении старых полов обращайтесь в наш отдел технической поддержки.
- Не следует наносить более 3 слоев матового лака на темные породы древесины. Из-за высокого содержания матирующего вещества в лаке, покрытие может вид матового стекла.
- Прежде чем использовать лак на экзотических или неизвестных породах древесины, используйте блокирующие грунтовочные лаки Eurocol, чтобы предотвратить проблемы изменения цвета, растрескивания или плохого смачивания.
- Пластификаторы из синтетических материалов, контактирующие с лаковым покрытием (например, резиновые коврики, мягкие подложки ковров, мебельные набойки) могут окрасить и/или размягчить его. Используйте мебельные набойки из войлока или плотного пластика.
- Затвердевший лаковый слой устойчив к химическому воздействию, однако красящие средства (например, краски для волос, цветные дезинфицирующие средства), а также изделия содержащие пластификаторы (например, автомобильные шины, резиновые изделия), при плотном контакте приводят к непоправимому изменению цвета лакового слоя. Учитывайте это при выборе материала или ограждайте лаковое покрытие от подобных контактов.
- Согласно DIN 18356 лакированные паркетные полы необходимо регулярно обслуживать. Для этого мы рекомендуем средства для очистки и ухода Eurocol. Запросите отдельную информацию по очистке и уходу.
- Не пригоден для деревянной мостовой (Holzplaster), «спортивных полов» (Schwingböden)
- При необходимости частичного смешивания соблюдайте пропорции весовым способом. Не смешивайте по объёму!

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

LEED	ЛОС 24,9 г/л, соответствует: IEQ Credit 4.1
DGNB	ЛОС 1,62 %, Уровень качества: 3
Безопасность и окружающая среда	Паспорта безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с EEG-guideline 91/155.
Паспорт безопасности	Предоставляется по запросу.

## УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
832	Eurofinish Duo	4,3 кг нетто	4026956163411	96 шт.
Hardener	Aqua LE	0,26 кг нетто/36 шт. в упаковке	4026956163282	864 шт.

### 832 EUROFINISH DUO