eurocol

the strong connection

9-11-2026

023

EUROBLOCK FAST



2-Komponenten-Epoxidgrundierung, schnell abbindend und lösungsmittelfrei, einsetzbar als Feuchtigkeitssperre auf sauberen, wasserfesten, mineralischen Untergründen. Aufgrund der relativ kurzen Verarbeitungszeit von ca. 10 Minuten mindestens zwei Schichten mit einer A2-Kelle auftragen. Um eine gute Haftung der Ausgleichsmasse zu gewährleisten, die zweite, noch feuchte Schicht sofort mit 846 Quarzsand (Bruttoverbrauch 4 kg/m^2, Nettoverbrauch 1,5 kg/m^2) bis zur vollständigen Deckkraft einstreuen oder die zweite Schicht gründlich trocknen lassen und mit einer Haftbrücke 070 Europrimer Fill grundieren. Der Restfeuchtegehalt im Untergrund darf 6,0 % (CM) nicht überschreiten. Für den Innenbereich geeignet.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung	Komponente A: Epoxidharz. Komponente B: Amine.
Farbe	Transparent.
Konsistenz	Dünnflüssig.

- Nach 3,5 Stunden begehbar
- Geeignet für Fußbodenheizungssyteme
- Hervorragendes Eindringvermögen
- Kann als Feuchtigkeitssperre verwendet werden
- Geeignet für die Injektion von Hohlräumen unter Parkettböden

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch	ca. 300–400 g/m^2 pro Anstrich, abhängig von der Saugfähigkeit und der Ebenheit des Untergrunds.
Abbindezeit	Per coating at 20 °C after it can withstand foot traffic for further processing after 3 hours.*
Brennbarkeit	Nicht brennbar.
Dichte	1.10 g/cm^3.

ANWENDUNG

- Zur Verstärkung von brüchigen Estrichen, bituminösen Untergründen, rissigem Fliesenbelag und fest haftenden, wasserlöslichen Kleberresten.
- Als Feuchtigkeitssperre auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, z. B. Anhydrit (Kalziumsulfat), Holz, Granit usw., um zu verhindern, dass das Anmachwasser der Ausgleichsmassen in den Untergrund eindringt.
- Zum Schutz von Beton- und Zementböden vor aufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchtigkeit.
- Zur Verstärkung instabiler Oberflächen.
- Anwendbar auf leicht fettigen Untergründen, sofern diese eine offene Porenstruktur aufweisen.
- Eignet sich auch zum Abdichten von Rissen und Fugen im Untergrund. Gegebenenfalls in Kombination mit 808 Eurojoint Connector und/oder 063 Eurotape.

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

VERARBEITUNG

Werkzeuge	Nylonwalze 7 mm, A2 Zahnleiste
Verarbeitungszeit	Nach dem Anrühren innerhalb von 10 Minuten
Durchtrocknung	Bei 20 °C 3,5 Stunden pro Anstrich*
Haltbarkeit	24 Monate, sofern das Produkt ordnungsgemäß gelagert wird und die Verpackung ungeöffnet bleibt.
Reiniger	815 Euroclean HandClean

** Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

Untergrund:

- Die Oberfläche bei Bedarf sauber schleifen und mit einem Industriesauger staubfrei absaugen.
- Bodenbelagsklebstoffreste und andere Verunreinigungen vollständig entfernen, damit vor dem Auftrag von 023 Euroblock Fast als Feuchtigkeitssperre ein sauberer Untergrund vorliegt.
- Untergründe wie Steinholzestrich, monolithischer Beton und Zementestrich je nach Situation vorher kugelstrahlen, fräsen oder schleifen.
- 023 Euroblock Fast eignet sich als Feuchtigkeitssperre auf feuchtigkeitsbeständigen Untergründen.
- Es darf keine drückende Feuchtigkeit vorliegen.
- Vorab immer unsere technischen Merkblätter beachten. Bei Unklarheiten zur Anwendung unsere Anwendungstechnik kontaktieren.

Gebrauchsanweisung:

- Fügen Sie Komponente B zu Komponente A hinzu, indem Sie die Kunststoffverschlüsse oben und unten an Komponente B mit einem Schraubendreher durchstechen. Lösen Sie anschließend den Ringverschluss zur Entlüftung, damit der Härter schneller in das Harz eingearbeitet wird.
- Mischen Sie die Komponenten mindestens 3 Minuten lang mechanisch mit einem Langsamrührer (max. 300 Umdrehungen), bis eine homogene Masse entsteht.
- Gießen Sie das Produkt nach dem Anmischen in einen sauberen Eimer und rühren Sie es noch eine weitere Minute lang um.
- Bei stark saugendem Untergrund und bei Verwendung des Produkts als Feuchtigkeitssperre tragen Sie nach mindestens 5 Stunden, jedoch innerhalb von 24 Stunden, eine zweite Schicht 023 Euroblock Fast auf.
- Um Haftungsprobleme bei Ausgleichsbeschichtungen zu vermeiden, bestreuen Sie die letzte Schicht stets mit 846 Quarzsand, bis diese vollständig bedeckt ist. Alternativ ist es auch möglich, die letzte Schicht aus 023 Euroblock Fast nach ausreichender Trocknung mit einer Schicht 044 Europrimer Multi zu versehen. Tragen Sie eine dünne, aber deckende Schicht dieser Grundierung mit einer Schaumstoffrolle auf.
- Entfernen Sie die nicht eingezogenen Partikel von 846 Quarzsand nach 5 Stunden mit einem Besen und einem Industriestaubsauger.
- Zum Versiegeln von Rissen und Fugen: Mischen Sie 023 Euroblock Fast mit 846 Quarzsand, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist (maximales Mischungsverhältnis: 2,5 kg 846 Quarzsand auf 1 kg 023 Euroblock Fast). Füllen Sie den Riss oder die Fuge mit der Mischung und verteilen Sie diese anschließend mit reinem 023 Euroblock Fast auf eine Breite von ca. 20 cm; drücken Sie dann 063 Euroband in die noch feuchte Schicht ein. Anschließend diesen Bereich gründlich mit 023 Euroblock Fast tränken und sofort mit 846 Quarzsand bestreuen. Alternativ können Fugen und Risse im Untergrund mit 808 Eurojoint Connector in Kombination mit 023 Euroblock Fast repariert werden.
- Die Verarbeitung bei Temperaturen unter 10 °C verlängert die Abbindezeit erheblich.
- Die Injektion kann mit einer professionellen Spritze erfolgen, die im Fachhandel erhältlich ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut und tragen Sie geeignete Schutzausrüstung (siehe unser Sicherheitsdatenblatt).
- Entsorgen Sie Produktreste und Reinigungswasser gemäß den örtlichen Umweltvorschriften und leiten Sie diese nicht in die Kanalisation ein.
- Für detaillierte Sicherheits- und Umweltinformationen verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website www.eurocol.nl.

Enthält Epoxidbestandteile. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ausschließlich für gewerbliche Anwender bestimmt.

Verarbeitungsbedingungen:
Erforderliche Umgebungstemperatur: 18–23 °C.
Temperatur von Material und Untergrund: min. 15 °C – max. 20 °C.
Relative Luftfeuchtigkeit: 40–70 %.

Die Taupunkttemperatur muss 3 °C über der Temperatur der Bodenoberfläche liegen.

GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

Gefahrenklasse	Bestandteil A: Xi (reizend), N (umweltgefährlich). Bestandteil B: C (ätzend), N (umweltgefährlich).
Sicherheitsdatenblatt	Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf www.forbo-eurocol.de.

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

ARTIKELDATEN

Artikel	Definition	Verpackung	EAN-code
023	Euroblock Fast	5 kg Kombi-Pack	8 710345 002318

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group