

eurocol

876

the strong connection

27-3-2026



EUROFILLER WOOD PERFECT

Holz kittlösung, für Fugen bis 2 mm Breite.

PRODUKT-BESCHREIBUNG

Zusammensetzung	Copolymerdispersion aus Acrylsäureester und Styrol, vorgefüllt.
Farbe	Milchig weiß.
Konsistenz	Flüssig.

- optimaler Feinfugenverschluß
- kein Absacken in der Fuge
- sehr gute Flankenhaftung in der Fuge
- optimierte Holzfarbe, insbesondere bei dunklen Hölzern
- Vorgefüllt, muß aber nicht aufgerührt werden – Aufschütteln ist ausreichend
- Kanisterware, dadurch sicherer Transport
- Sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff, zertiiziert nach EMICODE EC 1 Plus
- zertifiziert bei [baubook](#), "ökologisches Bauprodukt"

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch	Ca. 50 – 150 g/m ² je nach Fugenbreite.
Frostbeständigkeit	Nein.
Dichte	1,02 g/cm ³

ANWENDUNG

Zur Fugenfüllung bei vollflächig geklebtem Parkett.

VERARBEITUNG

Lagerung	Kühl, und trocken, dicht verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C.
Werkzeuge	Doppelflächenspachtel
Trockenzeit	Ca. 30 - 60 Minuten. *
Haltbarkeit	Ca. 12 Monate, originalverpackt. Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen.
Reiniger	Wasser.
Hinweise	Technische Information und Sicherheitsdatenblätter anderer Verlegewerkstoffe und der Parketthersteller beachten!

Bei unbekannten Holzarten ist durch Vorversuche die Eignung der zu verwendenden Produkte zu prüfen.

Genagelte oder geschraubte Parkettböden werden üblicherweise nicht gekittet, um Ausbrüche der Kittung durch die bewegliche Konstruktion zu vermeiden.

876 EUROFILLER WOOD PERFECT

Bei stark verschmutzten oder verwachsenen Fugenflanken können Haftungsstörungen auftreten.

EMICODE, weitere Informationen unter www.emicode.com.

** Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

Untergrund:

- Die zu versiegelnden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein.
- Die Holzoberfläche ist grob geschliffen.

Gebrauchsanweisung:

Das Produkt vor der Verwendung entsprechend den Verarbeitungsbedingungen temperieren.

- Vor der Verarbeitung im Kanister gut aufschütteln, um möglicherweise gebildeten Bodensatz und Aufrahmung einzumischen.
- Mit Schleifstaub, möglichst vom gleichen Holz der Körnung 80 – 120, zu einer leicht spachtelbaren, jedoch teigigen Paste anmischen (ca. 15 Gew. % Schleifstaubzusatz).

Je feiner der Schleifstaub, umso besser ist die Spachtelfähigkeit, Füllfähigkeit und die Haftung in der Fuge. Zu dick angemachte Paste erreicht keine ausreichende Flankenhaftung in der Fuge und kann beim Schleifen herausgerissen werden, zu dünn angemachte Paste hinterlässt ungefüllte Löcher.

- Wir empfehlen in einem gesonderten Behälter, nicht auf dem Boden homogen anzumischen.
- Boden diagonal mit rostfreiem Doppelfächenspachtel verspachteln, dabei Holzkitt kräftig in die Fugen eindrücken, bei Bedarf wiederholen.
- Nach ca. 30 – 60 Minuten wird grob geschliffen, danach fein schleifen, so dass keine Holzkittreste auf der Oberfläche des Parkettbodens verbleibt. Reste sind durch die leichte Graufärbung des angetrockneten Produktes gut sichtbar, so dass Schleiffehler vermieden werden.

Anschließend kann der Aufbau mit sämtlichen Eurocol Parkettlacken/-Öl-Wachs-Systemen erfolgen.

Verarbeitungsbedingungen:

mindestens 15 °C Bodentemperatur,
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%.

QUALITÄT UND GARANTIE



GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

GISCODE	W2+ Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelgehalt bis 5%, N-Methylpyrrolidonfrei
LEED	VOC 12,2 g/l, erfüllt: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOC 0,27 %, Qualitätsstufe: 3
Gefahrenklasse	Keine.
Arbeits- und Umweltschutz	Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemäß EU-Richtlinie 91/155. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abgebundene Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Sicherheitsdatenblatt	Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf www.forbo-eurocol.de .
Kontakttelefon für Allergiker	Informationen für Allergiker: +49 361 730410.
Allergie auslösende Stoffe	Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, in nicht atembare Form. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ARTIKELDATEN

876 EUROFILLER WOOD PERFECT

Artikel	Produktname	Verpackung	Versandereinheit
876	Eurofiller Wood Perfect	PE Kanister à 5 kg	102/Palette

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BG175876, Version 04, Stand 2022-04-27, ersetzt Ausgabe vom 2021-05-19

876 EUROFILLER WOOD PERFECT