

# eurocol 555

the strong connection



## EUROSAFE PARQUET POLARIS

Дисперсионный клей на базе стирол-акриловой сополимерной дисперсии. Предназначен для приклеивания паркетной доски, штучного, мозаичного, промышленного паркета, пробки напольной в плитках и листовых материалов на основе древесины (ФК, ОСП) на соответствующие впитывающие основания. Твердо-эластичный, с увеличенным открытым временем, устойчив к старению. Соответствует требованиям ГОСТ Р 58211-2018

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Основа       | Стирол-акриловая сополимерная дисперсия |
| Цвет         | Светло-бежевый                          |
| Консистенция | Пастообразная                           |

TODO

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расход          | 300-350 г/м <sup>2</sup> - шпатель А2;<br>600-800 г/м <sup>2</sup> - шпатель В3<br>800-1000 г/м <sup>2</sup> - шпатель В11. |
| Морозостойкость | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C                                               |
| Плотность       | Ок. 1,2 г/см <sup>3</sup>                                                                                                   |

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания

- Доски паркетные ГОСТ 862.3-86 (EN 13489)
- Паркет штучный ГОСТ 862.1-85 (EN 13226)
- Паркет мозаичный ГОСТ 862.2-85 (EN 13488)
- Паркет промышленный (EN 14761)
- Пробка напольная в плитках (ISO 3813; EN 12104)
- Листовые материалы на основе древесины (ФК, ОСП) на соответствующие, впитывающие влагу основания

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Условия хранения | В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C            |
| Инструмент       | Зубчатый шпатель ТКВ А1/А2, В1/В2 - в зависимости от вида покрытия |

#### 555 EUROSAFE PARQUET POLARIS

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочее время          | Ок. 15 – 25 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                                                                              |
| Время высыхания        | Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                                                                                   |
| Срок хранения          | 15 месяцев                                                                                                                               |
| Температура применения | Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%). |
| Морозостойкость        | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C                                                            |

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

#### Основание:

- 555 Eurosafe Parquet Polaris подходит для всех типов впитывающих влагостойких минеральных и деревянных оснований пола. Основание должно быть ровным, чистым, продолжительное время сухим, свободным от слоев, снижающих адгезию, в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87.
- Сильно впитывающие минеральные основания предварительно прогрунтовать 046 Europrimer Parquet.
- При работе по не впитывающим влагу основаниям нанесите слой выравнивающей смеси  $\geq 3$  мм.
- Заранее ознакомьтесь с техническими спецификациями. В случаях возникновения сомнений в применении обращайтесь за технической консультацией.

#### Инструкция по применению:

1. Нанесите клей на основание нержавеющим зубчатым шпателем: A2 (для напольной пробки), B3 (для штучного, мозаичного, индустриального паркета) или B11 (для паркетной доски, листовых материалов).
2. Следует наносить только то количество клея, на которое может быть уложено покрытие в течение открытого времени (напольная пробка до 15 мин; паркет и листовые материалы до 25 мин.), в противном случае соберите клей и нанесите повторно.
3. Не допускайте попадания клея в стыки или пазогребневые соединения элементов, это затруднит укладку.
4. Каждую плитку пробкового покрытия необходимо тщательно притереть к основанию притирочной доской сразу после ее укладки.
5. При укладке обратная сторона паркетного элемента должна полностью смачиваться клеем. При необходимости используйте гнет.
6. Соблюдайте зазор 15 мм между планками паркета и стенами (перегородками).
7. Свежие загрязнения клеем и инструменты следует промыть водой сразу по окончании работ.
8. Во время производства работ и в течение последующих 24 часов хождение по уложенному покрытию должно быть ограничено, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо для его укладки.
9. Циклевку, шлифовку и дальнейшую отделку покрытия следует производить не ранее чем через 7-10 дней после окончания работ по укладке.

#### Системы напольного отопления

555 Eurosafe Parquet Polaris пригоден для укладки покрытий поверх систем напольного отопления. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после окончания укладки, с шагом температуры максимально 5 °C в сутки

#### Дополнительная информация

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Проветривайте помещение в процессе производства работ и в период сушки.
- При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть водой.
- Не допускать попадания клея в канализацию/водоемы или в грунт.
- Пустая упаковка подлежит вторичной переработке. Затвердевшие остатки клея – бытовой мусор.

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

## УПАКОВКА

| Артикул | Название                 | Упаковка    | Штрихкод      | Количество на паллете |
|---------|--------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 555     | Eurosafe Parquet Polaris | 22 кг нетто | 4607164121020 | 24 шт.                |

#### 555 EUROSAFE PARQUET POLARIS

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
 Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

