

# DONNÉES TECHNIQUES FORBO FEUILLES MARMOLEUM COCOA

## 1. NOM DU PRODUIT ET FABRICANT

### 1.1 Produit :

Revêtement de sol résilient en feuilles de linoléum Marmoleum du Forbo.

### 1.2 Fabricant :

Forbo Flooring Systems  
Mississauga, ON L4V 1P3  
[www.forboflooringNA.com](http://www.forboflooringNA.com)

Téléphone : +1-800-567-9628

Télécopieur : +1-514-955-5464

topshield

### 1.3 Description du produit :

Composition : Forbo Marmoleum Cocoa est un revêtement de sol homogène fait principalement d'ingrédients naturels, notamment d'huile de lin, de liants de colophane, de farine de bois, de calcaire et de pigments secs qui sont mélangés, puis apposés à un support en jute. Des coques de cacao sont ajoutées, offrant une nouvelle texture de surface à la fois naturelle et contemporaine.

Topshield est un fini haute performance. Double couche de finition durcie aux UV très résistante qui offre des couleurs franches et éclatantes qui ne s'estomperont pas avec le temps. Forbo Marmoleum avec Topshield est un revêtement de sol prêt à l'emploi qui n'exige pas d'entretien initial ou d'application de polymère. En cas d'accident ou après des années de circulation intense, la surface peut être réparée ou rafraîchie.

### 1.4 Caractéristiques physiques :

(les dimensions sont approximatives)

Épaisseur----- 1/10 po (2,5 mm)

Support----- Jute

Épaisseur----- 79 po (2 mètres)

Longueur ----- 105 pi (32 mètres)

Longueur du rouleau----- 77 verges<sup>2</sup> (64 m<sup>2</sup>)

## 2. PERFORMANCE DU PRODUIT ET DONNÉES TECHNIQUES

### 2.1 Caractéristiques de référence :

Respecte ou surpasse toutes les exigences techniques énoncées dans ASTM F 2034, Spécification de la norme pour les revêtements de sol en feuilles de linoléum de Type I

### 2.2 Respect de l'environnement :

Certifié bioproduit à 100% par l'USDA.

Respecte les exigences de la norme CDPH 01350 quant aux émissions de COV et à la qualité de l'air intérieur.

Forbo Marmoleum Cocoa contribue aux crédits v4.1 de LEED. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Forbo Flooring Systems.

### 2.3 Flexibilité :

Le Marmoleum Cocoa ne craque pas ni ne brise lorsqu'on le courbe autour d'un cylindre de 1,4 po (3,5 mm).

### 2.4 Charge statique maximale :

Compression résiduelle de 0,002 po avec une charge de 250 psi lors d'essais conformes à la norme ASTM F 970-17, Méthode d'essai normalisée pour la charge statique maximale.

### 2.5 Propriété antidérapante :

Respecte ou dépasse les recommandations de l'industrie de >0,5 pour les surfaces planes lors d'essais conformes à la norme ASTM D 2047, Méthode normalisée d'essai pour le coefficient de frottement statique.

### 2.6 Résistance aux roulettes :

Convient aux chaises de bureau à roulettes lors d'essais conformes à la norme ISO 4918, Essais des fauteuils à roulettes.

### 2.7 Réduction du bruit de chocs :

6 dB lors d'essais conformes à la norme ISO 717-2, Évaluation de l'isolement acoustique au bruit de chocs.

### 2.8 Résistance aux bactéries :

La propriété désinfectante du Forbo Marmoleum prend la forme d'une action bactéricide. Des tests indépendants ont montré que la zone stérile entourant le matériau empêche la croissance d'organismes comme le staphylocoque doré et le Clostridium difficile.

### 2.9 Propriétés antistatiques :

Naturellement antistatique. Cette propriété facilite le nettoyage, puisque la saleté et la poussière ne collent pas à la surface comme elle pourrait le faire sur d'autres matériaux.

### 2.10 Résistance au feu :

Classe 1 lors d'essais conformes aux normes ASTM E 648/ NFPA 253, Méthode d'essai normalisée pour mesurer l'énergie de rayonnement critique.

Résultat de 450 ou moins lors d'essais conformes aux normes ASTM E 662/NFPA 258, Méthode d'essai normalisée pour la densité de la fumée. FSR-110 ; SDC - 190 lorsqu'il est testé conformément à CAN/ULC S102.2, Méthode d'essai standard pour la flamme.

Indice de propagation et développement de fumée des matériaux de revêtement de sol.

### 2.11 Résistance à la cigarette :

Résiste aux feux des cigarettes. Les cigarettes allumées ne laisseront qu'une tache brune qui pourra être éliminée à l'aide d'une laine d'acier ou un tampon abrasif.

## 2.12 Résistance aux produits chimiques :

### (temps d'exposition – 1h) \*

Acides dilués – sulfurique, nitrique, chlorhydrique, acétique, lactique, citrique	Sans incidence
Alcool isopropylique (70%)	Sans incidence
Hydroxyde de sodium (5%)	Sans incidence
Ammoniac (5%), acétone	Sans incidence
Solutions de soude ou savonneuse (légèrement alcaline)	Sans incidence
Essence, kérosène, white spirit, paraffine	Sans incidence
Benzène, toluène, méthanol, acétate d'éthyle	Sans incidence
Méthyléthylcétone, éther éthylique, phénol (5%)	Sans incidence
Huile minérale, huile d'olive, huile végétale, graisse animale	Sans incidence
Sang, urine, selles	Sans incidence
Formaldéhyde, peroxyde d'hydrogène 3%	Sans incidence
Pâte de piments forts, iode, Betadine, teinture à cheveux	Sans incidence
Cirage à chaussures, rouge à lèvres	Tache
Nitrate d'argent	Sans incidence
Bitume, eau salée	Sans incidence
Bleu de méthylène	Sans incidence
Désinfectant en gel pour les mains, javellisant	Tache

Résultats des essais conformes à la norme ASTM F 925 (méthode d'essai normalisée pour la résistance des revêtements de sol résilients aux produits chimiques).

\*Le revêtement Forbo Marmoleum Cocoa NE RÉSISTE PAS à une exposition prolongée aux substances riches en alcalis.

## 3. POSE

### 3.1 Adhésif :

Utiliser les adhésifs Forbo Sustain 1195, Forbo Sustain 100, Forbo L 885, ou Forbo 660.

### 3.2 Thermosoudage :

Le thermosoudage n'est pas nécessaire à toutes les applications ; il est cependant optionnel. Pour des exigences de pose étanches et hygiéniques, utilisez le cordon de soudure Forbo Marmoweld ETU. Dimensions de la tige de soudure : 4 mm ; 165 pieds linéaires par bobine.

### 3.3 Le Thermosoudage n'est pas Nécessaire :

Forbo Marmoweld ETU est un scellant de couleur assortie utilisé pour compléter l'installation de Forbo Marmoleum à la place de la soudure à chaud. Pour l'utiliser, appliquez avec parcimonie Forbo Marmoweld ETU sur tous les joints du sol à l'aide d'un couteau à mastic de 2,54 cm (1") ou d'un applicateur en plastique. Veiller à ce que l'applicateur ne présente pas d'arêtes vives ou endommagées qui pourraient rayer ou endommager le Forbo Marmoleum. Essuyer tout excès de Forbo Marmoweld ETU à utiliser sur la surface du Forbo Marmoleum à l'aide d'un chiffon blanc propre et humide.

### 3.4 Remontée en plinthe (OPTIONNEL) :

Remontez en plinthe sur les murs à la hauteur désirée. Utiliser les adhésifs Forbo Sustain 1195, Forbo Sustain 100, Forbo L 885, ou Forbo 660.

### 3.5 Recommandations pour la pose :

Reportez-vous aux instructions d'installation de Forbo pour des recommandations d'installation complètes.

## 4. GARANTIE

Garantie limitée de 30 ans. Pour en savoir plus, communiquez avec Forbo.

## 5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Reportez-vous aux directives de Forbo pour l'entretien des sols pour des recommandations d'entretien complètes.