

FICHE TECHNIQUE

609 Eurostar Tex



Description

Colle à prise rapide avec un tack initial élevé pour le collage de moquettes (y compris celles avec support en jute naturel et en tissu synthétique) et de feutre aiguilleté sur des sous-planchers absorbants et peu absorbants tels que les vieux résidus de colle imperméables, les sols époxy, les sols enduits, les sols monolithiques, les revêtements de sol durs existants (projets de rénovation) mais aussi sur les sols nivelés. Vitesse de prise élevée. Convient également aux projets BREEAM grâce à EMICODE EC1PLUS (très faibles émissions).

- Très faibles émissions
- Emission EC1 PLUS
- Facile à appliquer
- Ininflammable
- Haut pouvoir d'adhérence initiale
- Faible consommation
- Prise rapide
- Résiste aux fauteuils à roulette



Pour la pose de revêtements de sols textiles aiguilletés tels que :

- Showtime
- Forte
- Markant



Caractéristiques techniques

Performances et Caractéristiques :

Base	Acrylate en dispersion de haute qualité
Couleur	Beige
Densité	Env. 1,02 g/cm ³
Consistance	Pâteuse
Agent nettoyant	Eau
Consommation	300 - 500 g/m ²
Inflammabilité	Non inflammable
Sensible au gel	Oui
Stockage	12 mois dans un endroit frais et à l'abri du gel
Outils	Spatule (TKB / B1)
Temps de gommage	Aucun
Temps ouvert	10 - 30 min

Conditionnement :

Contenant	Fût de 14kg
Palette	44 / palette

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

Surface (m ²)
Quantité nécessaire (kg)
Fût nécessaire

Code article

Produit	Définition	Code EAN
609	Eurostar Tex	8 710345 609708

FICHE TECHNIQUE

609 Eurostar Tex



Installation

Support :

609 Eurostar Tex peut être appliquée sur tout le type de support, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DTU 53.12.

Les supports non absorbants nécessitent un revêtement perméable à la vapeur.

En cas d'utilisation de moquette à envers sans de matières de charge et moquette à envers en polyoléfine sur de supports non absorbants, il est recommandé de procéder à un enduit de lissage au préalable.

Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique

Instruction d'utilisation :

- Les résidus de colle résistant à l'eau seront soigneusement poncés. Le support doit être nettoyé à l'aide d'un aspirateur industriel.
- Appliquer la colle à l'aide d'une spatule dentée normale B1. Dans le cas d'un revêtement à dossier très structuré ou s'il reste des résidus de colle, utiliser une denture (B2/B3).
- Dans le cas de supports absorbants le revêtement de sol devrait être posé immédiatement dans le lit de colle fraîche.
- Dans le cas de supports peu absorbants, il convient de respecter un temps d'attente de 10 - 30 minutes (selon le pouvoir d'absorption du support, la température et l'humidité relative de l'air).
- Maroufler soigneusement le revêtement de sol. Appuyer fermement sur les têtes de lés et les bordures longitudinales.
- Dans le cas de supports peu absorbants, de qualités de dossiers non absorbants et/ou les circonstances moins optimales, il convient de maroufler et d'appuyer à nouveau après env. 15 minutes (selon la température et l'humidité relative de l'air).
- Enlever immédiatement les taches de colle fraîche avec de l'eau

Conditions de mise en oeuvre :

Température local souhaitée : 18 - 23°C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20°C.

Humidité relative de l'air : 40- 80 %

Chauffage par le sol :

609 Eurostar Tex peut être appliqué sur des systèmes de chauffage par le sol.

Le protocole de mise en service du chauffage doit être entièrement exécuté conformément aux directives du fournisseur.

Éteignez le chauffage 24 heures avant l'application. Ne rallumez pas avant au moins 24 heures après la pose, en augmentant la température de l'eau par paliers de maximum 5 °C par jour.

Environnement et santé

GISCODE : D1

LEED : VOC 0 g/l, meets: IEQ Credit 4.1

DGNB : VOC 0 %, quality level: 4

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

Substances : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.