

# eurocol

# 879

the strong connection

## EUROCLEAN OIL

Pflege- und Einlassöl, Objekteignung, besonders starke Beanspruchung, oxydativ härtend.



### PRODUKTBESCHREIBUNG

|                 |  |
|-----------------|--|
| Zusammensetzung | Veredelte Naturöle, wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, bleifreie Trockenstoffe, Neodecansäure, Cobaltsalz. |
| Farbe           | Lila-transparent.  |
| Konsistenz      | Dünnflüssig.   |

- Pflegeöl für die Pflege handwerklich geölter und gewachster Böden mit besonders starker Beanspruchung.
- Zum Einlassen von Holz vor dem Auftrag von Parkettölen/-wachsen.
- Verbessert deutlich die Strapazierfähigkeit, insbesondere bei Weichhölzern und in stark beanspruchten Bereichen wie Eingängen, Laufflächen, Türdurchgängen.
- Im Objektbereich mit besonders starke Beanspruchung einsetzbar.
- Reinigt und pflegt zugleich.
- Das Produkt ist farblos auf trocknend.
- Die Oberfläche wird dem Holzton entsprechend natürlich aufgefrischt.
- Für die Anwendung im Innenbereich.
- Das Produkt ist auf Fußbodenheizung einsetzbar.
- Schutzhinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt beachten!

### TECHNISCHE DATEN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Verbrauch             | ca. 50 ml/m <sup>2</sup> je nach Holzart und Beschaffenheit des Untergrundes (Hirnholz, liegende Fasern...) Reichweite eines Gebindes 2,5 l: ca. 50 m <sup>2</sup> für einen Auftrag mit Walze. |
| Abbindezeit           | Vollständig abgebunden nach 8 - 10 Tagen.   |
| Brennbarkeit          | Entzündbar.   |
| Frostbeständigkeit    | Ja.   |
| Feuchtebeständigkeit  | Ja.   |
| Begehbarkeit          | Erste vorsichtige Nutzung nach 24 Stunden.  |
| Besondere Eigenschaft | Tiefenimprägnierung und Pflegeöl.   |
| Dichte                | 0,846 g/cm <sup>3</sup>   |

### ANWENDUNG

Pflege- und Einlassöl für Holz und Holzwerkstoffe.

### VERARBEITUNG

|           |   |
|-----------|---|
| Lagerung  | Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C |
| Werkzeuge | Kurzflorige Öl-Wachs-Velourwalze.                                   |

879 EUROCLEAN OIL

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Trockenzeit</b>          | Ca. 12 Stunden, je nach Auftragsmenge und Luftwechsel.  |
| <b>Feuchtebeständigkeit</b> | Ja.   |
| <b>Haltbarkeit</b>          | Ca. 60 Monate, originalverpackt. Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen.  |
| <b>Hinweise</b>             | <p>Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Parkett sind zu beachten!</p> <p>Bei Trocknungsverzögerung bedingt durch tiefere Temperaturen, ungenügende Lüftung, bestimmte Holzarten, ist die vollständige Trocknung abzuwarten! Bei Exotenhölzern, kann bedingt durch Inhaltsstoffe eine Verzögerung der Trocknung eintreten (z.B. Doussie/Afzelia, Jatoba, Kambala-Iroko, Meranti, Merbau) oder auch kritischen Holzarten wie: Ipe, Afrormosia, Mahagoni, brasilianischer Nussbaum, Palisander und Wenge. Hierbei kann sich die Trockenzeit erhöhen.</p> <p>Mit Öl getränkte Lappen oder Pads wässern oder luftdicht lagern, transportieren. Selbstentzündungsgefahr. Während der Trocknungsphase Fläche vor Wasser schützen.</p> <p>Geölte Parkettflächen sind regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Hierfür empfehlen wir geeignete Eurocol Produkte. Bitte beachten Sie die entsprechende Pflegeanweisung für geölte/gewachste Böden. Diese sind dem Nutzer nachweisbar zu übergeben.</p> |

*\* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

#### Untergrund:

- Die zu versiegelnden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein.
- Fugen sind mit geeignetem Eurocol Fugenkitt geschlossen.
- Der Feinschliff richtet sich nach der Holzart. Der Flächen- und Randschliff ist unbedingt mittels Schleifgitter zu egalisieren.
- Um das Eindringvermögen des Produktes zu gewährleisten, muss ein „Dichtschleifen“ der Oberfläche mit zu feinem Schleifmittel verhindert werden.

#### Gebrauchsanweisung:

Das Produkt vor der Verwendung entsprechend den Verarbeitungsbedingungen temperieren.

- Gegebenenfalls gebildete Oberflächenschicht entfernen, nicht mit einrühren! Vor Gebrauch gut aufschütteln!

#### **Anwendung als Grundieröl:**

- Den fertig geschliffenen und gesäuberten Holzboden mittels kurzflooriger Öl-Wachs-Velourswalze (4 mm Floor) dünn und gleichmäßig nass-in-nass beschichten, bis es ganzflächig nass stehen bleibt und das Holz kein Öl mehr aufsaugt (je nach Holzart bis zu 60 Minuten nachlegen).
- Überschüssiges Öl mit Spachtel oder Gummiwischer abziehen und sofort mit beigem Pad unter der Poliermaschine rückstandsfrei einmassieren (Bedarf 1 Stück für ca. 40 - 50 m<sup>2</sup>).
- Bei Bedarf nach 12 Stunden den Vorgang wiederholen.

#### **Anwendung zur Reinigung und Auffrischung:**

- Öl mit Sprühkanne lokal auf die Fläche auftragen oder vollflächig mit Wischwiesel aufziehen. Stark verschmutzte Bereiche können auch mit dem Öl „geflutet“ werden.
- Einige Minuten einwirken lassen, damit die alten Wachsschichten und Verschmutzungen angelöst werden. Nun mit Reinigungspad (Farbe abhängig von der Verschmutzung, schwach abrasiv beginnend) die Fläche abfahren, ggf. Öl nachlegen, damit die Oberfläche nass bleibt. Überschüssiges und verschmutztes Öl mit Gummilippe zusammenziehen und mit trockenen Tüchern aufnehmen. Tücher anschließend wässern!
- Die gereinigte Fläche bei Bedarf mit sauberem Öl nacharbeiten und anschließend im noch feuchten Zustand mit weißem Pad egalisieren.
- Auf der ganzen Fläche dürfen keine glänzenden Stellen und Ölspritzer mehr sein. Ränder, Ecken, Heizkörper, Türleibungen usw., die mit der Poliermaschine nicht erreicht werden, mit beigem Hand-Pad trockenmassieren. Ölüberschüsse vermeiden! Sie trocknen sehr langsam und bleiben lange klebrig!
- Beschädigte Stellen können nach einer Reinigung durch Nachölen ohne Abschleifen der Fläche repariert werden.

#### **Verarbeitungsbedingungen:**

mindestens 15 °C Bodentemperatur,  
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,  
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%.

---

## **QUALITÄT UND GARANTIE**

---

**879 EUROCLEAN OIL**



---

## GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

---

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>GISCODE</b>                       | Ö60 Öle/Wachse, stark lösemittelhaltig, entaromatisiert  |
| <b>LEED</b>                          | VOC 616 g/l  |
| <b>DGNB</b>                          | VOC 72 %   |
| <b>Arbeits- und Umweltschutz</b>     | Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemäß EU-Richtlinie 91/155. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abgebundene Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. |
| <b>Sicherheitsdatenblatt</b>         | Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a> .  |
| <b>Kontakttelefon für Allergiker</b> | Informationen für Allergiker: +49 361 730410.  |
| <b>Allergie auslösende Stoffe</b>    | Enthält Neodecansäure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  |

---

## ARTIKELDATEN

---

| <b>Artikel</b> | <b>Produktname</b> | <b>Verpackung</b>   | <b>Versandeinheit</b>   |
|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 879            | Euroclean Öl       | Metalleimer à 2,5 l | 4/Karton<br>192/Palette |

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BG175755, Version 05, Stand 2019-09-12, ersetzt Ausgabe vom 2015-05-07.

### 879 EUROCLEAN OIL