

# eurocol 690

the strong connection

31-8-2026



## TEGELPASTA

Vochtbestendige pastategellijm met verhoogd standvermogen en gunstig verbruik. Ideaal voor het verlijmen van keramische wandtegels op wanden van cement, gips of bestaand tegelwerk.

### PRODUCTTYPERING

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| Basis | Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm. |
| Kleur | Gebroken wit.                                 |

- Gunstig verbruik
- Vochtbestendig
- Hoge aanvangskleefkracht

### EIGENSCHAPPEN

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkalibestendigheid | 690 Tegelpasta is bestand tegen een alkalisch milieu.                                   |
| Classificatie       | D1T conform NEN-EN 12004. Een pastategellijm met een verhoogd standvermogen.            |
| Soortelijk gewicht  | 1,60 kg/l.                                                                              |
| Verbruik            | Ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> bij toepassing van normale wandtegels op vlakke ondergronden. |

### TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- wandtegels
- DHG-tegels
- natuursteen (behalve marmer)
- bouw- en isolatieplaten.

Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 681 Marmercol of 711 Uniflex.

Op binnenwanden zoals:

- cementgebonden ondergronden
- gipsgebonden ondergronden
- bestaand tegelwerk.

### VERWERKING

|                        |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wachttijd              | Er kan zonder wachttijd worden gewerkt.                                                                                                                                                         |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).                                                                                                                       |
| Afbindtijd             | Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG-of grestegels minimaal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de eindsterkte van de lijm zijn geheel afhankelijk van temperatuur, relatieve |

690 TEGELPASTA

|                           |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel.                                                                                                                            |
| <b>Opslag</b>             | Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen temperaturen > 35 °C.                                                                                                              |
| <b>Houdbaarheid</b>       | 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.                                                                                  |
| <b>Open tijd</b>          | Binnen 15 - 20 minuten de tegels in het lijmbed plaatsen, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel.                           |
| <b>Vochtbestendigheid</b> | Na droging is 690 Tegelpasta vochtbestendig en daarom ook zeer geschikt voor toepassing in natte ruimten. Onder water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast. |

*\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

#### Ondergrond:

- 690 Tegelpasta is geschikt voor vrijwel alle wanden welke schoon, stof- en vetvrij, vlak en droog zijn.
- Steenachtige wanden eventueel uitvlakken met 658 Wandoforte of 955 Wandostuc.
- Vochtabsorberende en enigszins afzandende wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer.
- Gesloten ondergronden, zoals bestaand tegelwerk voorzetten met de te gebruiken pastategellijm of voorstrijken met 051 Europrimer Quartz.
- Gipspleister dient, conform de voorschriften van de fabrikanten van gipspleisters, een laagdikte van minimaal 10 mm te hebben.
- Voor het afbinden van de lijm is het noodzakelijk dat de tegel en/of de ondergrond vocht kan opnemen.
- Ondergronden dienen geschikt te zijn voor de beoogde toepassing.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

#### Gebruiksaanwijzing:

- De lijm op de wand aanbrengen en rillen vormen met de voorgeschreven lijmkam (zie verbruik/vertanding).
- De tegels met een schuivende beweging direct in het lijmbed plaatsen. Op gesloten ondergronden de lijm 10 - 15 minuten laten "aantrekken", alvorens de tegels te plaatsten.
- Na droging van de lijm (minimaal 24 - 48 uur) afvoegen met een Eurocol-voegproduct.
- Gereedschap en handen direct met water reinigen.

#### Verbruik/vertanding, pastategellijmen:

De vlakheid van de ondergrond en type tegel zijn bepalend voor de keuze van de vertanding van de lijmkam. Voor binnenwanden is een minimum lijmcontactvlak van 60% vereist (gelijkmatig verdeeld over de achterzijde van de tegel).

Vertanding : Verbruik 1,3 kg/m<sup>2</sup>

Vertanding 4x4 mm : Verbruik ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup>

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

## **KWALITEIT EN GARANTIE**



## **MILIEU EN GEZONDHEID**

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).

#### **Milieu en gezondheid**

- Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration EPD-NIBE-20210324-18273 geverifieerd door SGS Search / Intron.
- Verpakking is gemaakt van post-consumer recycled (pcr) kunststof en is volledig recyclebaar. Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.



#### **690 TEGELPASTA**

## ARTIKELGEGEVENS

| Artikel | Omschrijving | Verpakking    | EAN-code        | Min. bestelh. |
|---------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 690     | Tegelpasta   | Emmer à 16 kg | 8 710345 008808 |               |
| 690     | Tegelpasta   | Emmer à 8 kg  | 8 710345 008815 |               |
| 690     | Tegelpasta   | Emmer à 4 kg  | 8 710345 008822 |               |



Verpa  
16 kg



Verpakking 4  
kg



Verpakking 8  
kg

### 690 TEGELPASTA