



decode design

stijlvolle vloer- en wandafwerking

the strong connection

eurocol

INNOVATIEF EN DECORATIEF

Forbo Eurocol introduceert met DecoDesign een nieuw surface finishing-product voor een stijlvolle afwerking van vloer en wand. Een fraaie combinatie van een basislaag met een opgespoten pixeldessin, afgewerkt met lak. De klant heeft keuze uit veertien vastgestelde fraaie kleurencombinaties, samengesteld uit acht coatingkleuren en drie pixelkleuren.



DecoDesign is een innovatief en decoratief afwerkingssysteem, op basis van de watergedragen acrylaatcoating 330 ColourCoat. Met behulp van 331 SprayCoat, verkrijgbaar in de combinaties Warm, Cool en Primair, brengt de verwerker op deze coating een uniek design aan, waardoor geen vloer of wand hetzelfde is. Hierna wordt de coating mat afgelakt met de 2-componenten 335 TopFinish. Prettig voor de verwerker én de klant: door de snelle droging van alle lagen kan het project t/m de eerste laklaag binnen één dag worden uitgevoerd. Wij adviseren om de tweede laklaag de volgende ochtend aan te brengen.

Pure, basic uitstraling

Voor 330 ColourCoat heeft de klant keuze uit diverse frisse en moderne kleuren. Na het aanbrengen van twee lagen van deze basiscoating, één laag 331 SprayCoat en het aflakken met twee lagen 335 TopFinish, ontstaat een stijlvolle vloer met een pure, basic uitstraling. Deze biedt de klant veel comfort en heeft niet de nadelen die nog weleens optreden bij een epoxy- of PU-vloer, zoals een kille uitstraling of verkleuring.

DecoDesign vormt een stijlvol en duurzaam interieur voor bijvoorbeeld:

- Kantoren
- Scholen
- Showrooms
- Winkels
- Zorginstellingen

SNEL AANGEBRACHT, SNEL DROOG

Voor een perfect vlak resultaat wordt DecoDesign aangebracht op een geëgaliseerde ondergrond. Gebruik hiervoor op een cementgebonden ondervloer 990 Europlan Direct. Wanden kunnen worden gladgestreken met 658 Wandoforte of 955 Wandostuc. DecoDesign is een watergedragen coatingsysteem, dus prettig voor de verwerker én voor het binnenklimaat in de af te werken ruimte.

Na ruim één dag klaar

Breng op de egalisiatielaag m.b.v. een vachtroller een laag 049 Europrimer ABS aan. Na voldoende droging, kan het eenvoudige component 330 ColourCoat worden aangebracht. Rol, zodra de eerste laag droog is, hierover een tweede laag 330 ColourCoat. Na droging hiervan kan de 331 SprayCoat in één handeling worden opgespoten. Deze laag is al na 1 uur droog. Vervolgens kan de vloer worden afgelakt met twee lagen 335 TopFinish en op de wand is één laag voldoende. Deze lak

zorgt voor de fraaie matte uitstraling. Door de snelle droging van alle lagen, kan het project t/m de eerste laklaag binnen één dag worden uitgevoerd. Wij adviseren om de tweede laklaag de volgende ochtend aan te brengen.

De vele voordelen DecoDesign:


- Ideaal voor vloer en wand
- Eenvoudige verwerking
- Zeer sneldrogend
- Uitstekende hechting
- Laagdikte slechts 150-200 µm
- Spanningsvrij oppervlak
- Gunstig verbruik
- Project uit te voeren in ruim één dag
- Stijlvol en duurzaam resultaat



White + Primair




White + Cool



White + Warm



Black + Primair



Black + Cool




Black + Warm



Anthracite + Cool




Mid Grey + Cool



Cool Grey + Cool



Brown Grey + Warm



Warm Grey + Cool



Warm Grey + Warm



Light Grey + Cool



Light Grey + Warm

Technische eigenschappen

Basis	1-component 330 ColourCoat met daarop een decoratieve 331 SprayCoat, beide op basis van een 1K acrylaatdispersie.	
Kleur	8 basiskleuren en 3 kleurdessins die in 14 vastgestelde combinaties worden geleverd.	
Soortelijk gewicht	330 ColourCoat 1,3-1,5 g/ml; 331 SprayCoat ca 1,1 g/ml.	
Verbruik	330 ColourCoat 75 g/m ² / laag ; 331 SprayCoat: ca. 25 g/m ² (afhankelijk van intensiteit). 335 TopFinish 1 ^e laag 50-75 g/m ² , 2 ^e laag 125-150 g/m ² .	
Pot-life	330 ColourCoat en 331 SprayCoat n.v.t., 335 TopFinish ca. 30 minuten.	
Begaanbaarheid	330 ColourCoat: 2 uur; 331 SprayCoat: 1 uur; 335 TopFinish: 1 ^e laag 3-4 uur, 2 ^e laag voorzichtig na ca. 12 uur (nacht over)*	
Eindsterkte	Geheel is na 8 dagen volledig uitgehard.*	
Gereedschap	Vachtroller voor 049 Europrimer ABS, microvezelroller 11 mm t.b.v. ColourCoat en microvezelroller 9 mm en 11 mm t.b.v. 335 TopFinish, verfbak, Wagner-spuits FinishControl 5000 XVLP t.b.v. 331 SprayCoat.	
Laagdikte	150-200 µm (droog, totaal).	
Druksterkte	Wordt bepaald door de ondergrond.	
Glans	60° : 4 / 85° : 11	NEN-ISO 2815
Hechtsterkte	≥ B 1,5	EN 13892-8
Slagvastheid	≥ IR 4	EN ISO 6272-1
Kleurechtheid	8 (blauwe wolschaal)	EN-ISO-105-B2:2014
Slipweerstand	DS: ≥ 0,45 (EN 13893:2002) Classificatie R9 conform	DIN 51130
Sliptest	SRT pendulum droog: tussen 55-70, nat: >25.	BS7976-2+A1:2013
Taber	80 mg	ASTM D4060-14 / EN ISO 7784
Brandklasse	Bfl-S1	EN 13501-1+A1
Rolstoelbestendig	Geschikt voor gebruik van bureauroelstoelen.	EN 425:2002
Gebruiksklasse	Commercieel klasse 34 zeer sterk.	EN ISO 10874
Opslagwijze	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 10°-30 °C).	
Houdbaarheid	9 maanden, in onaangebroken verpakking.	
Vorstgevoelig	Ja.	
Brandbaarheid	Zie het veiligheidsinformatieblad.	
Gevarenklasse	Zie het veiligheidsinformatieblad.	
Veiligheidsblad	Wordt digitaal toegestuurd of beschikbaar via onze website www.eurocol.nl	

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke, gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdikte, slechts als richtwaarden gelden.

Verwerkingscondities

Gewenste omgevingstemperatuur	: 18-23 °C
Temperatuur voor materiaal en ondervloer	: 15-20 °C
Relatieve luchtvochtigheid	: 50-70%

Verzendenheid

330 ColourCoat:	Milieubewuste emmer (op PE-basis)	à 6,5 kg
331 SprayCoat:	Milieubewuste emmer (op PE-basis)	à 1,2 kg
335 TopFinish:	Component A: Jerrycan (op PE-basis)	à 4,25 kg
	Component B: Fles (op PE-basis)	à 0,75 kg
	Component A + B	5 kg-set

Meer weten over DecoDesign?

Voor meer informatie kunt u bellen naar de afdeling **Technische Adviezen: 075 627 16 30** of met uw Technisch-commercieel adviseur.

Forbo Eurocol Nederland B.V.
Postbus 130, 1520 AC Wormerveer
T 075 627 16 00
info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.nl
Technische adviezen 075 627 16 30

Eurocol is part of the Forbo Group

