

# eurocol

# 658

the strong connection

3-6-2026



## WANDOFORTE

Cementgebonden, snelafbindende stucmortel voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere steenachtige wanden. Ideaal voor het vlak afwerken van beton, cellenbeton en kalkzandsteen. De perfecte ondergrond voor strak tegelwerk. Toepasbaar in laagdiktes van 2 tot 10 mm. De mortel kan desgewenst ook met een spuitmachine worden opgebracht.

### PRODUCTTYPERING

Basis	Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en kunststof bindmiddelen.
Kleur	Grijs.

- Voor binnen en buiten
- Vochtbestendig
- Vorstongevoelig
- Laagdikte van 2 tot 10 mm

### EIGENSCHAPPEN

Classificatie	CSIV conform NEN-EN 998-1: multifunctionele pleistermortel met verhoogde druksterkte en verlaagde waterabsorptie voor gebruik onder keramisch tegelwerk.
Eindsterkte	658 Wandoforte is voldoende sterk om er zware wandbekledingsmaterialen, zoals bijv. keramische tegels en natuursteen, direct op te verlijmen.
Verbruik	Ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> per mm laagdikte.
Veroudering	658 Wandoforte vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen.

### TOEPASSING

Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere steenachtige wanden zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d., waarop tegelwerk aangebracht dient te worden.

### VERWERKING

Laagdikte	658 Wandoforte kan in een laagdikte van 2 tot 10 mm worden opgebracht. Dikkere lagen opbouwen en tussendoor ruw halen.
Mengverhouding	25 kg 658 Wandoforte op 6 liter water.
Wachttijd	Het verdient aanbeveling de mortel 2 - 3 minuten te laten rijpen. Hierna nogmaals mengen.
Verwerkingstemperatuur	Vanaf 10° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
Verwerkingstijd	De aangemaakte mortel binnen 20 minuten verwerken.
Afbindtijd	Minimaal 12 uur. Gedurende deze periode de wand niet verder bewerken.
Opslag	Koel, droog en in gesloten verpakking.

658 WANDOFORTE

**Houdbaarheid**

12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

*\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

**Ondergrond:**

- 658 Wandoforte kan op elk type starre, druk- en trekvaste, cementachtige ondergrond, welke schoon, droog, vet- en vuilvrij is, worden toegepast.
- Vooraf gesloten ondergronden zoals bestaand wandtegelwerk goed ontvetten met 014 Euroclean. Vervolgens de ondergrond volledig laten drogen.
- Gladde en gesloten wanden voorstrijken met 051 Europrimer Quartz (binnentoepassing).
- Alle onstabiele en slecht hechtende verf- en kalklagen eerst verwijderen.
- Poreuze wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer.
- Gaten en scheuren vooraf vullen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

**Gebruiksaanwijzing:**

- Voeg 25 kg 658 Wandoforte toe aan 6 liter water koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel gedurende 1 minuut mechanisch tot een klontvrij geheel.
- De mortel enige minuten laten staan, nogmaals mengen en binnen 20 minuten op de wand aanbrengen met een vlakspaan.
- Hierbij eerst de mortel in een dunne laag voorzetten en hierna "nat in nat"de ondergrond voorzien van de gewenste laagdikte van maximaal 10 mm in 1 laag. Dikkere lagen opbouwen en tussendoor ruw halen.
- Indien nodig de wand vlak afreien en binnen 60 minuten nabewerken al naargelang het gewenste eindresultaat.

---

**KWALITEIT EN GARANTIE**

---



---

**MILIEU EN GEZONDHEID**

---

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).

**Milieu en gezondheid**

- Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration EPD-DBC-20220218-IBF1-EN.

---

**ARTIKELGEGEVENS**

---

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
658	Wandoforte	Zak à 25 kg	8 710345 658010

**658 WANDOFORTE**