

# eurocol 149

the strong connection



## EUROMIX TURF

2-К полиуретановый клей для искусственной травы.  
Предназначен специально для приклеивания искусственной  
травы в области шва и разметки игрового поля на Ленту для  
швов 849 U / 842 F. Устойчив против погодных воздействий,  
не содержит растворителей.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основа       | Компонент А: полиол, наполнитель, добавки. Компонент Б: дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи |
| Цвет         | Компонент А: зеленый, Компонент Б: коричневый                                                       |
| Консистенция | Компонент А: пастообразная, Компонент Б: жидкая                                                     |

- высокая прочность
- стойкий к различным атмосферным воздействиям
- эластичная клеевая пленка
- не содержит растворителей
- зеленого цвета
- сертификат

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Расход           | Ок. 350 г/п.м. при ширине ленты 30 см, шпатель В3/В11 (ТКВ)                   |
| Воспламеняемость | Не воспламеняется.                                                            |
| Морозостойкость  | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C |
| Плотность        | Компонент А: ок. 1,69 г/см <sup>3</sup>                                       |
| Плотность        | Компонент Б: ок. 1,24 г/см <sup>3</sup>                                       |

149EUROMIXTURF

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



## НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания искусственных газонов в области шва и маркировки игрового поля на ленту для швов из полиэстера (849U/842F) внутри и снаружи помещений.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия хранения           | В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C                                            |
| Инструмент                 | Зубчатый шпатель, ВЗ-В11 (ТКВ) в зависимости от подложки покрытия                                  |
| Соотношение для смешивания | 100 весовых частей Компонента А : 10 весовых частей Компонента Б                                   |
| Рабочее время              | Ок. 75 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                                             |
| Жизнеспособность           | Ок. 60 мин. при температуре +20 оС                                                                 |
| Время высыхания            | Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                                             |
| Срок хранения              | 12 месяцев                                                                                         |
| Очиститель                 | Живичный скипидар (для незатвердевшего продукта)                                                   |
| Температура применения     | 15-25°C (t° основания, материала, воздуха), относит. влажность воздуха 35-80% (рекомендуемая <65%) |
| Морозостойкость            | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C                      |

*\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

### Основание:

В качестве основания подходят различные поверхности, способные нести нагрузку, водоотводящие и пригодные для оборудования спортивных площадок. Необходимо обеспечить безупречное состояние основания. Поверхность должна соответствовать требованиям по прочности и твердости. Приклеивание производится на сухую ленту для швов Eurocol, в зависимости от предполагаемого вида спортивной нагрузки.

### Инструкция по применению:

- Отвердитель PU (компонент В) добавить в Клей (компонент А) и перемешать вручную или с помощью дрели с насадкой до получения однородного цвета смеси. Не допускается частичное смешивание компонентов! Особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне емкости. Во избежание некачественного смешивания нужно затем перелить клей во вторую пустую, чистую емкость и еще раз хорошо перемешать.
- Готовый клей нанести на ленту для швов, не держать клей слишком долго в емкости для смешивания. Покрытие разложить, затем отогнуть его в области шва и нанести клей на ленту для швов из полиэстера (849U/842F) в количестве, зависящем от структуры подложки покрытия, чтобы обеспечить достаточное соприкосновение подложки с клеевыми рифами.
- Укладка покрытия может осуществляться сразу после нанесения клея в течение времени укладки. Затем покрытие притереть и прикатать валиком. Время укладки зависит от температуры окружающей среды, температуры основания и относительной влажности воздуха. Указанное время укладки (ок. 75 мин) действительно для нормальных условий (+20°C, относ. влажность 65%) и свежей клеевой смеси.
- Если покрытие уложить слишком поздно, то результатом этого может быть неполное смачивание покрытия клеем и, следовательно, недостаточно прочное приклеивание.
- Таким же образом приклеивается покрытие в области маркировки игрового поля.

### Дополнительная информация

- Необходимо соблюдать рекомендации Технической информации и Паспорта безопасности для сопутствующих материалов и покрытий!
- Рекомендуем использовать защитные перчатки при работе с клеем, поскольку реакционные компоненты глубоко проникают в поры кожи и их сложно удалить.
- Затвердевший клей удаляется только механическим путем.
- Время жизнеспособности готового клея зависит от температуры – при более высокой температуре оно сокращается, при более низкой – увеличивается. При более низких температурах ухудшается растекаемость клея и существенно увеличивается время его затвердевания. При более высоких температурах клей становится более жидким и хуже формирует клеевой риф, что может привести к увеличению его расхода. Более высокие температуры ускоряют реакцию готовой смеси, поэтому время для ее использования сокращается.
- Нельзя проводить работы по приклеиванию во время дождя или тумана. В условиях дождя, росы или тумана рекомендуется использовать 2-К клей 160 Euromix Turf Pro.
- Клей обладает высокой адгезией к большинству видов искусственных газонов. В сомнительных случаях следует провести тестирование перед началом работ.

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу.

## УПАКОВКА

149 EUROMIX TURF

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



| Артикул | Название     | Упаковка                     | Штрихкод      | Количество на паллете |
|---------|--------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 149     | Euromix Turf | Комби упаковка 13,2 кг нетто | 4607164122393 | 39 шт.                |

**149 EUROMIX TURF**

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group

