



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

FORBO NOVILON B.V.

45 PARALLELWEG
7741 KA COEVORDEN
Pays-Bas

Site
Site

311

45 PARALLELWEG
7741 KA COEVORDEN
Pays-Bas

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Désignation
Name

ALLURA 0.4



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° **311-026-09/25** du **20/05/2026**


Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **311-026.1-08/24**

Décision d'admission initiale / Admission decision du **25/06/2014**

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: **19/08/2027**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **20/05/2026**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle / Resilient floor coverings – heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings

Normes / Standards: NF EN ISO 10582

Dalle / Tiles

Désignation Commerciale / Commercial Designation : **ALLURA 0.4**

Epaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : **2**

Epaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) : **0.4**

Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : **2780**

Groupe abrasion / Wear group : **T**

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pose sur chape ciment ou béton	Classement sur chape ciment ou béton	Pose sur support bois ou à base de bois	Classement sur support bois ou à base de bois
Width (mm)	Length (mm)	Subfloor type installation : Cement or concrete	Cement or concrete class	Subfloor type installation : Wood or wooden	Wood or wooden class
500	500	a ou c	U2s P3 E2 C2	a ou c	U2s P3 E1 C2
500	1000	a ou c	U2s P3 E2 C2	a ou c	U2s P3 E1 C2
1000	1000	a ou c	U2s P3 E2 C2	a ou c	U2s P3 E1 C2

Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle / Resilient floor coverings – heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings

Normes / Standards: NF EN ISO 10582

Lame / Planks

Désignation Commerciale / Commercial Designation : **ALLURA 0.4**

Epaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : **2**

Epaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) : **0.4**

Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : **2780**

Groupe abrasion / Wear group : **T** / T

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pose sur chape ciment ou béton	Classement sur chape ciment ou béton	Pose sur support bois ou à base de bois	Classement sur support bois ou à base de bois
Width (mm)	Length (mm)	Subfloor type installation : Cement or concrete	Cement or concrete class	Subfloor type installation : Wood or wooden	Wood or wooden class
150	750	a ou c	U2s P3 E2 C2	a ou c	U2s P3 E1 C2
150	1000	a ou c	U2s P3 E2 C2	a ou c	U2s P3 E1 C2
200	1200	a ou c	U2s P3 E2 C2	a ou c	U2s P3 E1 C2
200	1500	a ou c	U2s P3 E2 C2	a ou c	U2s P3 E1 C2
250	750	a ou c	U2s P3 E2 C2	a ou c	U2s P3 E1 C2
280	1500	a ou c	U2s P3 E2 C2	a ou c	U2s P3 E1 C2
320	1800	a ou c	U2s P3 E2 C2	a ou c	U2s P3 E1 C2

a= Joints vifs; b= Joints traités à froid; c=Joints soudés à chaud; d= c + étanchéité en rives