

Habitat modal 2s3

Conformité NF EN 14041		Oui
Déclaration de performances		0201860-DoP-010
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{f1} -s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°RA05-0388 (CSTB)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E \leq 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Certification		Oui
Classement UPEC	QB 30	U2s P3 E2 C2
Certificat QB UPEC.A+	QB 30 ⁽²⁾	n°304-050.1
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19$ dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S 31-074	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,25 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,32 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 550 g/m ²
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,05$
Spécifications déclarées		NF EN 651 (ISO 11 638)
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	31
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918)	Oui
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	0,12 mm
Exigence norme poinçonnement		\leq 0,20 mm
Résistance au pied de meuble	NF EN ISO 16581	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	\leq 0,10 %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		\leq 0,40 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	7
Exigence solidité des couleurs		\geq 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne
Comportement électrostatique	NF P 62-001	Antistatique - Classe 1
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 / R10 ⁽⁵⁾
Traitement de surface		OVERCLEAN
Conditionnement et dimensions des dalles et lames	NF EN ISO 24342	40 x 40 cm : 32 par carton (5,12 m ²) 20 x 100 cm : 27 par carton (5,4 m ²)
Colle Forbo préconisée		522 eurosafe tack
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽³⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 100 µg/m ³ ⁽⁴⁾
Exigence pour la classe A+		< 1000 µg/m ³
Matières premières		Garanties sans phtalate
Garantie		7 ans
Fabrication		Fabrication française

(1) Valable sur support incombustible A1_f ou A2_f, testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3

(2) Revêtements de sol résilients : <http://evaluation.cstb.fr>

(3) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

(4) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

(5) Sur grain bois

* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur