

eurocol

099

the strong connection



DISPERSIEPRIMER

Kant-en-klaar, sterk impregnerend voorstrijkmiddel voor een nog betere hechting van afdichtingsmiddelen, tegellijmen en egalisatiemiddelen. De ideale hechtbasis op absorberende gips- en cementgebonden wanden en vloeren (binnen en buiten), plaatmateriaal, enz. Dankzij GEV EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Lichtroze.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Verwerkersvriendelijk
- Gunstig verbruik
- Goed indringend vermogen
- Voor binnen en buiten

EIGENSCHAPPEN

Alkalibestendigheid	099 Dispersieprimer is bestand tegen alkalisch vocht.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,0 kg/l.
Verbruik	6 - 9 m ² per kg.
Veroudering	099 Dispersieprimer vertoont na droging geen verouderingsverschijnselen.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Impregnerend voorstrijkmiddel voor:

- verbetering van de hechting van afdichtingsmiddelen, tegellijmen en egalisatiemiddelen op absorberende gips- en cementgebonden wanden en vloeren, plaatmaterialen e.d. Niet geschikt voor gesloten ondergronden; hiervoor de 051 Europrimer Quartz gebruiken.
- versterking van de toplaag van enigszins afzandende wanden en vloeren.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller, kwast of spuit.
Verwerkingstemperatuur	Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).

099 DISPERSIEPRIMER

Opslag	Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
Droogtijd	1-2 uur, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ondergrond.
Vochtbestendigheid	Goed.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De ondergrond dient schoon, vet- en stofvrij, droog, druk- en trekvast te zijn.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- 099 Dispersieprimer dun en gelijkmatig aanbrengen met kwast en/of vachtroller.
- De primer kan ook verspoten worden.
- Een droogtijd van 1 - 2 uur aanhouden.
- Oude lijmresten vooraf zorgvuldig schuren en stofvrij maken.
- Bij verlijming van tegels met 725 Alphycol op een anhydriet vloer een droogtijd van ca. 1 uur aanhouden.
- Verbruik 100 - 150 g/m².

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

Milieu en gezondheid

- Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration EPD-DBC-20220218-IBF1-EN.
- Stofarm met stoffactor < 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 µm(micrometer).



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [099 Dispersieprimer](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
099	Dispersieprimer	Can à 10 kg	8 710345 056502
099	Dispersieprimer	Overdoos 12 x 1 kg fles	8 710345 099035
099	Dispersieprimer	Fles à 1 kg	8 710345 056519

099 DISPERSIEPRIMER