

eternal® de luxe compact

Specyfikacja techniczna


Eternal de Luxe compact spełnia wymagania normy EN ISO 10582



Rodzaj produktu	Winyłowa heterogeniczna wykładzina podłogowa	
Zabezpieczenie powierzchni	PUR Pearl	
Klasyfikacja - zawartość spoiwa w warstwie użytkowej	EN ISO 10582	Typ I - zawartość > 80%
Klasyfikacja użytkowa - obiektywne	EN ISO 10874	Klasa 34 - bardzo intensywne użytkowanie
Klasyfikacja użytkowa - lekki przemysł	EN ISO 10874	Klasa 43 - intensywne użytkowanie
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,7 mm
Długość rolki	EN ISO 24341	≤ 25 m
Szerokość rolki	EN ISO 24431	2m
Waga całkowita	EN ISO 23997	2 800 g/m²
Elastyczność	EN ISO 24344	Ø 10 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,1 %
Odporność na ścieranie	EN 660 -2	Grupa T
Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R10
Odporność na rolki krzesel	ISO 4918	r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	0,02 mm - średnia wartość zmierzona
Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB
Trwałość kolorów pod wpływem światła	ISO 105 - B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Bardzo dobra
Odporność na mikroorganizmy - grzyby i bakterie	EN ISO 846	Odporna
Możliwość stosowania w pomieszczeniach mokrych	EN 13553	Tak, materiał jest wodoszczelny
Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach	EN ISO 16000-9	≤ 0,05 mg/m³
Creating Better Environments		
Energia odnawialna	Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej	
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu	Zawiera wagowo 20% materiałów pochodzących z recyklingu	
Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń	Spełnia Indoor Air Comfort 9.0 (2023)	
Ślad węglowy	4,54 kg CO ₂ e/m² - ekwiwalent CO ₂ na etapie produkcji A1-A3	

Eternal de Luxe compact spełnia wymagania normy EN 14041:2004

Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041:2004	0200105-DoP-306
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl - s1 L CS
Właściwości antypoślizgowe	EN 13893	klasa DS - μ ≥ 0.30
Zdolność do elektryzacji	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Przewodność cieplna	EN 12524	0,25 W/mK
Ogrzewanie podłogowe	Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C	



Fabryczne zabezpieczenie powierzchni wykładziny PUR Pearl, Wood zapewnia doskonałą ochronę przed zabrudzeniami, zarysowaniami i chemikaliami, ułatwia czyszczenie i pielęgnację powierzchni wykładziny.
Nie ma konieczności stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających.



Zawiera 20% materiałów pochodzących z recyklingu



Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej



Dostępna Deklaracja Środowiskowa Produktu

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

