

FICHE TECHNIQUE

140 Euromix PU PRO



Description

Colle polyuréthane bi-composante imperméable, résistante à l'humidité et aux fortes variations de température. Très faible émission de COV (EMICODE EC1 Plus) : composé A. Elle est recommandée pour la pose en neuf et rénovation des revêtements de sol en caoutchouc, PVC et sur supports spécifiques.

- EMICODE EC1 PLUS
- Applicable universellement
- Résiste à l'humidité et inaltérable
- Bonne résistance au lourd trafic à roulettes
- Ininflammable
- Haut pouvoir d'adhérence finale
- Résistant aux températures plus élevées
- Résistant au gel



Pour la pose de revêtements et de supports spécifiques tels que :

- PVC homogène et hétérogène en dalles et lames
- Revêtement de sol en caoutchouc
- Métal
- Béton
- Matériaux céramiques

Caractéristiques techniques

Performances et Caracteristiques :

Base	Résine de polyuréthane et agent durcissant
Couleur	Gris
Densité	env. 1,33 g/cm ³
Consistance	Pâteuse
Agent nettoyant	Eau
Consommation	550 - 650 g/m ²
Rapport de mélange	100 parts de comp. A 15 parts de comp. B
Inflammabilité	Non-inflammable
Sensible au gel	Non
Stockage	18 mois dans un endroit sec ; température 5-30 °C
Outils	Spatule (TKB/A1 - A2)
Temps de travail	Env. 8-10 h
Temps ouvert	Env. 70 min.
Temps de prise	Env. 24h

Conditionnement :

Contenant	Fût combiné de 13.4 kg
Palette	52 / palette

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

	A1	A2
Surface (m ²)		
Quantité nécessaire (kg)		
Fût nécessaire		

Code article

Produit	Définition	Code EAN
140	Euromix PU PRO	

FICHE TECHNIQUE

140 Euromix PU PRO



Installation

Support :

Le support doit répondre aux exigences décrites dans le DTU 53.12. Il doit avoir une bonne résistance à la compression et à la traction, être sec, exempt de fissure, de poussière et de tout contaminant susceptible de nuire à l'adhérence.

De plus, la dalle doit répondre aux exigences du DTU 13.3 des dallages

Les supports non-conformes doivent être corrigés (ex. ponçage, nettoyage, primaire, ragréage). Si cela n'est pas réalisée, il est important de le notifier par écrit.

Dans le cas d'une mise en œuvre sur plancher chauffant, vérifier les points de mesures existants concernant leur teneur en humidité indiqué dans le DTU 53.12

Instruction d'utilisation :

- Ajouter comp. B au comp. En cas d'emploi partiel, mélanger 15 parts du comp. B à 100 parts du comp. A.
- Bien malaxer le tout jusqu'à l'obtention d'un mélange égal et homogène, par une méthode mécaniquement.
- Ne pas mélanger plus de colle que ne le permet la durée de travail d'env. 70 minutes.
- Immédiatement après le malaxage, appliquer la colle au moyen de la spatule dentée recommandée. La quantité de colle à utiliser est totalement dépendante du revêtement à encoller et du support.
- Lors de l'emploi de revêtement à pastilles, on appliquera une quantité suffisante de colle, de telle manière que les parties creuses des pastilles soient remplies. De par la grande diversité des revêtements, il n'est pas possible d'indiquer une denture ou une consommation de colle standard.
- Appliquer le revêtement de sol immédiatement dans le lit de colle fraîche. Un bref temps d'attente augmente le pouvoir d'adhérence initiale, dans les limites du temps ouvert de 30 minutes. Il convient d'alourdir pendant 6 heures les bords éventuellement relevés.
- Afin de prévenir l'accumulation de colle on veillera à ne pas marcher sur le revêtement fraîchement placé. Durant le marouflage on veillera à rester derrière le rouleau de marouflage.
- Après un temps de prise de 1 - 2 heures, on marouflera à nouveau soigneusement le revêtement.
- Enlever immédiatement les taches de colle à l'aide de térébenthine; procéder de même avec l'outillage.

Conditions de mise en oeuvre :

Température local souhaitée : 18 ° - 23°C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20°C.

Humidité relative de l'air : 40 - 70%

Chauffage par le sol:

140 Euromix PU Pro peut être utilisé sur le chauffage par le sol. Le protocole de mise en marche du chauffage par le sol doit au préalable être exécuté entièrement selon les directives du fournisseur. Un jour avant le collage, allumez ou éteignez le chauffage au sol. Réenclenchez le chauffage au sol au moins 24 heures après le collage, par paliers de 5 °C maximum de température de l'eau par jour.

Environnement et santé

GISCODE : RU1

LEED : VOC 0 g/l, meets: IEQ Credit 4.1

DGNB : VOC 0 %, quality level: 4

Classe de danger : Composant A : aucun. Composant B : contient des substances dangereuses. Veuillez respecter les consignes indiquées dans la fiche de données de sécurité.

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

Substances : Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.