

eurocol

043

the strong connection



EUOPRIMER ALPHY

Dispersionsgrundierung zur Verbesserung der Haftung von gipsgebundenen Spachtelmassen und zur Vermeidung des "Elefantenhaut"-Effekts in der Spachtelschicht, wenn die Oberfläche des Calziumsulfatestrichs lokal oder insgesamt sehr saugfähig ist.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung	Acrylat Copolymerdispersion, Netz-, Entschäumungsmittel, Farbpigmente, Konservierungsmittel, Wasser.
Farbe	Hellgrün.
Konsistenz	Dünnflüssig.

- Effektiver Porenverschluß bei stark saugfähigen Calziumsulfatestrichen.
- Das Produkt ist auf Fußbodenheizung einsetzbar.
- Für die Anwendung im Innenbereich.
- Sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff zertifiziert nach EMICODE EC1 Plus.

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch	100 – 200 g/m ² , bei stark saugfähigen Untergründen. *
Besondere Eigenschaft	Effektiver Porenverschluß bei stark saugfähigen Calziumsulfatestrichen.
Dichte	1.02 g/cm ³ .

ANWENDUNG

Grundierung zur Verbesserung der Haftung von gipsgebundenen Spachtelmassen und zur Verhinderung des Elefantenhauteffekts in der Spachtelschicht, wenn die Oberfläche eines Untergrundes lokal oder insgesamt stark saugfähig ist.

VERARBEITUNG

Lagerung	Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C
Werkzeuge	Lammfellwalze oder Bürste, grobporige Schaumstoffwalze. Kann gesprüht werden.
Trockenzeit	1 - 2 Stunden.*
Haltbarkeit	Ca. 12 Monate, originalverpackt. Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen.
Reiniger	Wasser.

** Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

Untergrund:

- Der Untergrund muss druck- und zugfest, dauertrocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein.

043 EUROPRIMER ALPHY

- Risse oder Fugen (außer Bauwerksdehnungsfugen) sind mit Eurocol Vergussmassen Europlan 913 Silicat zu schließen.
- Bei Mängeln sind in Schriftform Bedenken anzumelden.

Gebrauchsanweisung:

Grundierung vor Verarbeitung auf Raumtemperatur kommen lassen.

- Vor Gebrauch gut aufschütteln.
- Gleichmäßig ohne Pfützenbildung auf den fachgerecht vorbereiteten Untergrund auftragen. Dabei auf eine ausreichende Auftragsmenge achten, die zum Porenverschluss notwendig ist.
- Die Trockenzeit richtet sich nach der aufgetragenen Menge sowie der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit, sowie des weiteren Materialeinsatzes. Aufgetragene Grundierung immer gut durchtrocknen lassen. Während der Trocknung die Fläche nicht betreten.

Verarbeitungsbedingungen:

mindestens 15 °C Bodentemperatur,
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%.

QUALITÄT UND GARANTIE



GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

GISCODE	D1 - Verlegewerkstoffe, lösemittelfrei, Lösemittelgehalt ≤ 0,5%.
DGNB	VOC 0 %, Qualitätsstufe: 4
Gefahrenklasse	Keine.
Arbeits- und Umweltschutz	Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemäß EU-Richtlinie 91/155. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abgebundene Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Sicherheitsdatenblatt	Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf www.forbo-eurocol.de .
Kontakttelefon für Allergiker	Informationen für Allergiker: +49 361 730410.
Allergie auslösende Stoffe	Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ARTIKELDATEN

Artikel	Produktname	Verpackung	Versandeinheit
043	Europrimer Alphy	PE Kanister a 10 kg	60/Palette

BG134043, Version 01, Stand 2023-06-05, ersetzt Ausgabe vom

043 EUROPRIMER ALPHY