

		Novibat 2s2	Novibat 2s3
Conformité NF EN 14041		Oui	Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} -s1 ⁽¹⁾	B _{fl} -s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°2010-Efectis-R0545	n°2010-Efectis-R0544
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E \leq 2 kV, Antistatique	E \leq 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Certification		Oui	Oui
Classement UPEC	QB 31	U2s P2 E2/3 C2	U2s P3 E2/3 C2
Certificat QB UPEC.A+	QB 30 ⁽²⁾	n°311-013.1	n°311-008.2
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 20$ dB	$\Delta L_w = 18$ dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S 31-074	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	3 mm	3 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,30 mm	0,35 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	1 750 g/m ²	2 350 g/m ²
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T
Spécifications déclarées		NF EN ISO 26986	NF EN 651 (ISO 11 638)
Teneur en agent liant couche d'usure		Type I	Type I
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23	23
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	-	31
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918)	Non	Oui
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	< 0,20 mm	< 0,15 mm
Exigence norme poinçonnement		\leq 0,35 mm	\leq 0,20 mm
Résistance au pied de meuble	NF EN ISO 16581	Conforme	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	\leq 0,10 %	\leq 0,10 %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		\leq 0,40 %	\leq 0,40 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	\geq 6	\geq 6
Exigence solidité des couleurs		\geq 6	\geq 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne	Bonne
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10
Traitement de surface		OVERCLEAN	OVERCLEAN
Format		Lés	Lés
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341	2 m - 4 m	2 m - 3 m - 4 m
Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341	25 ml env.	25 ml env.
Colle Forbo préconisée		522 eurosafe tack	522 eurosafe tack
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽³⁾	Conforme ⁽³⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽⁴⁾	< 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽⁴⁾
Exigence pour la classe A+		< 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Matières premières		Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate
Garantie		7 ans	7 ans
Fabrication		Fabrication européenne	Fabrication européenne

(1) Valable sur tout support combustible bois ou incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre / Satisfait à la réglementation M3

(2) Revêtements de sol résilients : <http://evaluation.cstb.fr>

(3) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

(4) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur