

542

EUROFIX TACK PLUS

Fixierung, für textile Leichtfliesen und selbstliegende LVT, ein mehrfaches Einlegen und Aufnehmen von Bodenbelägen ist möglich.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung	Acrylat-Dispersion
Farbe	Weiß.
Konsistenz	Dünnflüssig.

- Sehr hochwertige, rollfähige, stark dauerklebrige Haftdispersion.
- Zur wiederaufnehmbaren Verlegung (Fixierung) von formstabilen Teppichfliesen mit Bitumen-, PVC- oder PUR-Schwerbeschichtung, auch mit Vliesrücken, von freigegebenen selbstliegenden Design-Elementen (loose lay) auf normgerechten, saugfähigen oder nicht saugfähigen Untergründen oder auf Teppichunterlagen.
- Auch zur Installation von Teppichunterlagen.
- Für die Verlegung auf normgerechten, nivellierten, saugfähigen Untergründen, auf Doppel- oder Hohlraumböden.
- Das Produkt kann auf Fußbodenheizung verwendet werden.
- Geeignet für die Verwendung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12529.
- Für die Verwendung in Innenräumen.
- EPD - Umweltproduktdeklaration deklariert bei [IBU](#)
- Sehr emissionsarm EMICODE EC 1 Plus.

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch	ca. 50 - 100 g/m ² auf dichten Untergründen. ca. 100 - 150 g/m ² auf saugfähigen Untergründen.
Frostbeständigkeit	Nein.
Besondere Eigenschaft	Bestens für loose lay LVT.
Dichte	1.04 kg/l.

ANWENDUNG

zur wiederaufnehmbaren Verlegung (Fixierung) von

- formstabilen Teppichfliesen mit Bitumen-, PVC- oder PUR-Schwerbeschichtung,
- formstabilen Teppichfliesen mit Vliesrücken,
- freigegebenen, selbstliegenden Design Elementen (loose lay),
- Teppichunterlagen.

VERARBEITUNG

Lagerung	Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C
----------	---

542 EUROFIX TACK PLUS

Werkzeuge	Lammfellwalze oder Bürste, grobporige Schaumstoffwalze. Kann gesprüht werden.
Ablüftezeit/Wartezeit	Ca. 60 Minuten.* Vollständig, bis zur Transparenz trocknen lassen.
Haltbarkeit	Ca. 15 Monate, originalverpackt. Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen.
Reiniger	Wasser.
Hinweise	<p>Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Beläge sind zu beachten!</p> <p>Beläge vor der Verlegung in den Räumen klimatisieren lassen. Die Beläge müssen entspannt sein und planeben ausliegen. Während der Abbindephase sind der direkte Einfluss von Wärme/Sonneneinstrahlung sowie dynamische und Punktbelastungen zu vermeiden.</p> <p>Bei einer Verlegung ist nicht gewährleistet, dass die Beläge ohne Anhaftungen wieder aufgenommen werden können.</p> <p>Das Entfernen der Fixierung von vorhandenen Nutzbelägen kann zur Beschädigung dieser Beläge führen. Eine evtl. mögliche Fugenbildung des Belages kann auch durch das Aufbringen einer Fixierung lediglich verringert werden.</p> <p>EMICODE, weitere Informationen unter www.emicode.com.</p> <p>Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.</p>

** Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

Untergrund:

- Der Untergrund muss druck- und zugfest, dauer trocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein.
- Haftungsmindernde Schichten, alte Werkstoffreste sind gemäß den Vorgaben der DIN 18365 durch geeignete mechanische Massnahmen zu entfernen.
- Zum Spachteln des Untergrundes sind empfohlene Eurocol Spachtelmassen/ Grundierungen zu verwenden.
- Elementfugen sind gegen das Eindringen von Fixierung zu schützen.
- Einzusetzende Verlegewerkstoffe müssen dem Untergrund und dem Einsatzzweck genügen.


Gebrauchsanweisung:

- Das Produkt vor der Verwendung entsprechend den Verarbeitungsbedingungen temperieren.
- Vor Gebrauch aufschütteln!
- 542 Eurofix Tack Plus gleichmäßig und vollflächig auf den Untergrund mit dem für Belag und Untergrund passenden Werkzeug auftragen. Im Wandbereich und in Ecken, kleine Rollen, Pinsel oder feingezahnte Spachtel verwenden.
Die Ablüftezeit auf saugfähigen Untergründen ist abhängig von Raumtemperatur, relativer Luftfeuchte, Klebstoffmenge und Luftaustausch über der eingestrichenen Fläche. Die Ablüftezeit auf nichtsaugfähigen Untergründen verlängert sich entsprechend. Das Einlegen der Bodenbeläge oder Unterlagen darf erst nach dem vollständigen Abtrocknen der Haftfixierung erfolgen (transparenter Film, Fingerprobe, dabei muss der Film klebrig und trocken sein). Werden die Beläge oder Unterlagen in die noch feuchte Haftfixierung eingelegt, kommt es zu einer deutlich festeren Klebung, die die Wiederaufnahme erschwert und ggf. Materialzerstörungen beim Wiederaufnehmen nach sich zieht.
- Die Beläge oder Unterlagen können in der Folge aufgenommen und wieder eingelegt werden. Verschmutzungen auf der Haftfixierung sind dabei zu vermeiden, um die Haftwirkung nicht zu vermindern. Eingebrachter Staub mindert die Haftwirkung.

Verarbeitungsbedingungen:

mindestens 15 °C Bodentemperatur,
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%

QUALITÄT UND GARANTIE



GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

GISCODE

D1 Verlegewerkstoffe, lösemittelfrei, Lösemittelgehalt ≤ 0,5%.

542 EUROFIX TACK PLUS

LEED	VOC 0 g/l, erfüllt: IEQ Credit 4.1
Gefahrenklasse	Keine.
Arbeits- und Umweltschutz	Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemäß EU-Richtlinie 91/155. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abgebundene Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Sicherheitsdatenblatt	Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf www.forbo-eurocol.de .
Kontakttelefon für Allergiker	Informationen für Allergiker: +49 361 730410.
Allergie auslösende Stoffe	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ARTIKELDATEN

Artikel	Produktname	Verpackung	Versandeinheit
542	Eurofix Tack Plus	PE Kanister à 10 kg	60/Palette

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BG132542, Version 02, Stand 2021-05-20, ersetzt Ausgabe vom 2019-07-05

542 EUROFIX TACK PLUS