

FICHE TECHNIQUE

541 Eurofix Anti Slip



Description

Adhésif anti-dérapant, également adapté pour une application électro-conductrice.

- Fixateur puissant
- Sans solvant
- Très faible émission (EMICODE EC1 Plus)
- Très faible consommation
- Evite le glissement des dalles dans le temps
- Utilisable sur supports absorbants et non-absorbants
- Convient aux sols chauffants



Pour la pose en neuf et rénovation de dalles plombantes amovibles à envers feutre bitumeux telles que :

- Tessera



Caractéristiques techniques

Performances et Caracteristiques :

Base	Acrylate en dispersion
Couleur	Beige clair
Densité	Env. 1,02 g/cm ³
Consistance	Liquide
Agent nettoyant	Eau
Consommation	50 - 80 g/m ²
Inflammabilité	Non inflammable
Sensible au gel	Non
Stockage	15 mois dans un endroit sec et frais
Outils	Rouleau microfibre
Temps de gommage	Env. 60 min
Temps ouvert	Env. 24 h

Conditionnement :

Contenant	Fût de 10kg
Palette	44 / palette

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

Surface (m ²)
Quantité nécessaire (kg)
Fût nécessaire

Code article

Produit	Définition	Code EAN
541	Eurofix Anti Slip	

FICHE TECHNIQUE

541 Eurofix Anti Slip



Installation

Support :

Le support doit répondre aux exigences décrites dans le DTU 53.12. Il doit avoir une bonne résistance à la compression et à la traction, être sec, exempt de fissure, de poussière et de tout contaminant susceptible de nuire à l'adhérence.

De plus, la dalle doit répondre aux exigences du DTU 13.3 des dallages

Les supports non-conformes doivent être corrigés (ex. ponçage, nettoyage, primaire, ragréage). Si cela n'est pas réalisée, il est important de le notifier par écrit.

Dans le cas d'une mise en œuvre sur plancher chauffant, vérifier les points de mesures existants concernant leur teneur en humidité indiqué dans le DTU 53.12

Instruction d'utilisation :

- Bien mélanger avant l'emploi.
- Appliquez Eurocol 541 Eurofix Anti Slip uniformément sur le support à l'aide d'un rouleau microfibre.
- Laissez sécher jusqu'à obtention d'un film transparent et poisseux avant de positionner les dalles. Pressez fermement du centre vers les bords, en accordant une attention particulière aux arêtes. Les dalles doivent être posées après le temps d'aération (apparition du film poisseux).
- Le temps d'aération varie selon la température ambiante, l'humidité relative et la quantité de produit appliquée. Respectez ce temps, sinon le pouvoir adhésif sera trop fort et rendra le retrait des dalles difficile.
- Pour systèmes électro-conducteurs :
Mélangez 100 parts de Eurocol 541 Eurofix Anti Slip avec 35 parts de Eurocol 841 Europrimer EC pour obtenir un mélange homogène (utilisez un malaxeur électrique). Exemple : 1 seau de 10 kg de Eurocol 541 avec 1 seau de 3,5 kg de Eurocol 841. Utilisez la totalité du mélange préparé. Si le mélange est stocké, remuez à nouveau avant emploi.
- Pour la mise à la terre, installez une liaison équipotentielle tous les 30 m² avec Eurocol 801 Eurostrip EC.
- Les dalles peuvent être facilement retirées et remplacées si les procédures sont respectées.
- Évitez toute contamination (poussière, saletés) sur le film formé par Eurocol 541, car cela réduit le pouvoir adhésif.

Remarques :

Protection du revêtement : Si les conditions d'achèvement du chantier nécessitent la pose d'une protection sur le revêtement, celle-ci ne doit être disposée qu'après 72 heures, délai de séchage de la colle.

Délai de mise en service :

- Ouverture au trafic piétonnier normal : 48 heures au moins après achèvement des travaux.
- Prise définitive : de 48 à 72 heures après collage. Le revêtement peut alors être soumis au trafic et à un entretien normal.
- Délai avant remise en chauffe d'un sol chauffant : 7 jours au moins après la mise en œuvre du revêtement de sol collé

Environnement et santé

GISCODE : D1

LEED : VOC 0 g/l, meets: IEQ Credit 4.1

DGNB : VOC 0 %, quality level: 4

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

Substances : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.